

**TEMPO TEST**<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



TEMPOTEST.IT

CAT GEN 2023 REV 00

TEMPO TEST<sup>®</sup> COLLECTION

TEMPO TEST | ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**TEMPO TEST**<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS







**IT**  
PARÀ è una Family Company che ha raggiunto e superato il prestigioso traguardo dei 100 anni di attività. Fondata nel 1921, da tre generazioni produce tessuti di pregio estetico e di alta qualità tecnica utilizzati per la protezione solare, l'arredamento di interni ed esterni e la nautica. Con una forte identità stilistica italiana, l'azienda è presente in più di 100 Paesi in tutto il mondo attraverso filiali e distributori.

PARÀ si distingue nel mercato per una riconosciuta competenza nella produzione di tessuti di alta qualità, rigorosamente "Made in Italy", legata ad un totale governo del ciclo di produzione, interamente verticalizzato: dalla filatura alla tessitura, dalla stampa alla tintura, dalla spalmatura al finissaggio.

Da sempre l'azienda si pone grandi obiettivi legati alla sostenibilità che raggiunge grazie a continui investimenti in Ricerca e Sviluppo. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, la prima collezione al mondo di tessuti per tende da sole in PET riciclato e certificata GRS, è il risultato di anni di ricerca volti a realizzare "FABRICS FOR FUTURE".

Il marchio TEMPOTEST® è iscritto al prestigioso registro dei marchi storici di interesse nazionale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Un registro creato per valorizzare le imprese produttive di eccellenza storicamente collegate al territorio italiano e che comprende esclusivamente marchi d'impresa registrati da almeno cinquant'anni.

Qualità, stile, servizio e investimenti costanti in comunicazione e marketing, permettono all'azienda di porsi come punto di riferimento nei mercati di tutto il mondo.

#### EN

PARÀ is a Family Company that has reached and exceeded the prestigious milestone of 100 years in business. Founded in 1921 for three generations it has been producing textiles with outstanding aesthetic and technical qualities used for sun protection, indoor and outdoor furnishing accessories, and marine. With its hallmark Italian style, the PARÀ is present in more than 100 countries around the World, either directly or through distributors.

PARÀ has won a reputation in the market as a manufacturer of high quality textiles, strictly "Made in Italy", with close monitoring of the entire production cycle, vertically integrated from spinning to the weaving stages, from printing and dyeing, and coating through to finishing.

PARÀ has always set high sustainability targets which it achieves through continuous investment in R&D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, the world's first GRS-certified collection of awning fabrics made from recycled PET, is the result of years of research into "FABRICS FOR FUTURE".

The TEMPOTEST® brand is recognized and noted in the prestigious Italian Historic Trademarks Register, established by the Ministry of Economic Development. The register was created to acknowledge excellent production companies historically linked to the Italian territory and which exclusively includes trademarks registered for at least fifty years.

Quality, style, service and constant investments in communication and marketing, make the company a reference point in markets throughout the world.

**DE**  
PARÀ ist ein Familienunternehmen, das seit über 100 Jahren erfolgreich ist. 1921 gegründet, stellt es seit drei Generationen schöne Gewebe von hoher technischer Qualität her, die im Sonnenschutz, in der Innen- und Outdoorsitzung und in der Schifffahrt Anwendung finden. PARÀ steht für italienischen Stil und ist durch Filialen und Großhändler in über 100 Ländern auf der ganzen Welt vertreten.

PARÀ unterscheidet sich auf dem Markt durch seine anerkannte Kompetenz als Hersteller hochqualitativer Gewebe, die ausschließlich "Made in Italy" sind. Die Qualität basiert auf der engmaschigen Überwachung des vollkommen verticalisierten Produktionszyklus jedes Gewebes: von der Spinnerei zur Weberei, vom Digitaldruck zur Färbung, von der Beschichtung zur Ausrüstung.

PARÀ setzt sich hohl Ziele beim Thema Nachhaltigkeit, die es durch ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung erreicht. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, die weltweit erste GRS-zertifizierte Markisengewebe-Kollektion aus recyceltem PET, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung für "FABRICS FOR FUTURE".

Die Marke TEMPOTEST® ist im prestigeträchtigen Register historischer Marken von nationalem Interesse eingetragen, das vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung geführt wird. Dieses Register umfasst Marken, die seit mindestens 50 Jahren bestehen und somit historisch für Italien von besonderer Bedeutung sind.

Qualität, Stil, Service und ständige Investitionen in Kommunikation und Marketing ermöglichen es dem Unternehmen, sich auf den Märkten der ganzen Welt als Referenz zu positionieren

#### ES

PARÀ es una empresa familiar que ha alcanzado y superado la prestigiosa meta de 100 años de actividad. Fundada en 1921, desde hace tres generaciones produce tejidos de gran valor estético y alta calidad técnica utilizados para la protección solar, la decoración de interiores y exteriores y el sector náutico. Con una fuerte identidad estilística italiana, PARÀ está presente en más de 100 países de todo el mundo a través de filiales y distribuidores.

PARÀ destaca en el mercado por su reconocida competencia como fabricante de tejidos de alta calidad, rigurosamente "Made in Italy" unida a la gestión total del ciclo de fabricación, completamente vertical: desde la hiladura a la tejeduría, desde la estampación a la tintorería, desde el recubrimiento hasta el acabado.

Desde siempre PARÀ se fija unos objetivos de sostenibilidad muy elevados que consigue gracias a una continua inversión en I+D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, la primera colección en el mundo de tejidos para toldos realizados con PET reciclado y certificada GRS, es el resultado de años de investigación destinados a realizar "FABRICS FOR FUTURE".

La marca TEMPOTEST® está inscrita en el prestigioso registro de marcas históricas de interés nacional establecido por el Ministerio de Desarrollo Económico. Un registro creado para valorizar las empresas productoras de excelencia, históricamente vinculadas al territorio italiano y que incluye exclusivamente marcas registradas desde al menos cincuenta años.

Calidad, estilo, servicio e inversión constante en comunicación y marketing, permiten a la empresa ser un punto de referencia en los mercados mundiales.

#### FR

PARÀ est une entreprise de famille qui a atteint et dépassé un objectif prestigieux de 100 ans d'activité. Fondée en 1921, depuis trois générations, elle produit des tissus esthétiques et de haute qualité technique pour la protection solaire, la décoration intérieure et extérieure ainsi que pour le secteur nautique. PARÀ, avec une forte identité stylistique italienne, est présent dans 100 pays répartis dans les 5 continents par l'intermédiaire de ses filiales étrangères et distributeurs.

PARÀ se distingue sur le marché par sa compétence en tant que producteur de tissus de haute qualité, dont le cycle de production est entièrement "Made in Italy": de la filature au tissage, de l'impression à la teinture, de l'enduisage à la finition.

PARÀ se fixe des objectifs de haute durabilité qu'elle atteint grâce à des investissements continus en R&D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, la première collection au monde de tissus pour stores certifiée GRS et fabriquée à partir de PET recyclé, est le résultat d'années de recherches sur les "FABRICS FOR FUTURE".

La marque TEMPOTEST® est inscrite au prestigieux registre des marques historiques d'intérêt national établi par le Ministère du Développement Économique. Un registre créé pour valoriser les entreprises de production d'excellence historiquement liées au territoire italien et qui comprend exclusivement des marques déposées depuis au moins cinquante ans.

Qualité, style, service et des investissements constants dans la communication et le marketing permettent à l'entreprise de se placer comme point de référence sur les marchés du monde entier.



TEFLON™ EXTREME FOR PARÀ



TEFLON™ EXTREME FOR PARÀ



Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by Parà S.p.A.

**IT**  
I tessuti TEMPOTEST® sono trattati con Teflon™ Fabric Protector di ultima generazione.

Nato grazie all'importante partnership con Chemours, Teflon™ EXTREME FOR PARÀ, è un finissaggio a basso impatto ambientale.

I tessuti trattati con Teflon™ EXTREME FOR PARÀ si mantengono puliti più a lungo grazie all'azione perlante di questo prodotto che permette alle particelle di sporco di scivolare via e di diminuire l'assorbimento dell'acqua.

Ne deriva quindi una minore usura nel tempo, una più semplice rimozione delle macchie rispetto ai tessuti non trattati e una più rapida asciugatura.

**EN**

All TEMPOTEST® fabrics are treated with the latest generation of Teflon™ Fabric Protector.

Born of PARÀ's important partnership with Chemours, Teflon™ EXTREME FOR PARÀ is a special finishing with low environmental impact.

The fabrics treated with Teflon™ EXTREME FOR PARÀ remain cleaner for longer thanks to the "pearling" action of this product, that decreases water absorption so allowing dirt particles to slip away more easily.

The result is therefore easier removal of stains, faster drying and less wear over time when compared with untreated fabrics.

**ES**  
Los tejidos TEMPOTEST® están tratados con Teflon™ Fabric Protector de última generación.

Nacido gracias a la importante colaboración con Chemours, Teflon™ EXTREME FOR PARÀ, es un acabado de bajo impacto ambiental.

Los tejidos tratados con Teflon™ EXTREME FOR PARÀ se mantienen limpios durante más tiempo gracias a la acción hidrorepelente de este producto que permite que las partículas de suciedad deslicen y disminuya la absorción de agua.

Esto se traduce en un menor desgaste con el tiempo, una eliminación más sencilla de manchas que en los tejidos sin tratar y un secado más rápido.

**FR**

Les tissus TEMPOTEST® sont traités Teflon™ Fabric Protector de dernière génération.

Né grâce à l'important partenariat avec Chemours, Teflon™ EXTREME FOR PARÀ, est un finissage à faible impact environnemental.

Les tissus traités avec Teflon™ EXTREME FOR PARÀ restent propres plus longtemps grâce à l'action déperlante de ce produit qui permet aux particules de saleté de glisser et de diminuer l'absorption d'eau.

Il en résulte donc moins d'usure dans le temps, une élimination plus facile des taches par rapport aux tissus non traités et un séchage plus rapide.



**IT**

Per evitare spiacevoli formazioni di muffe, dovute all'accumulo e al ristagno di acqua sul tessuto, tutti gli articoli resinati TEMPOTEST® e TEMPOTEST® STARLIGHT sono trattati da PARÀ con lo speciale finissaggio SANITIZED®.

Aspettatevi molto! SANITIZED AG è leader mondiale nella produzione di prodotti per la protezione antimicrobica di articoli tessili e plastici.

Per oltre 50 anni questa azienda svizzera ha sviluppato particolari soluzioni d'igiene antimicrobica utilizzando le tecnologie più avanzate.

SANITIZED® AG è una società che studia e produce prodotti antimicrobici e batteriostatici altamente performanti immessi sul mercato solo dopo essere stati testati in conformità con le normative vigenti nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute.

**EN**

In order to avoid unpleasant the formation of mould, due to the accumulation and stagnation of water on the fabric, all TEMPOTEST® and TEMPOTEST® STARLIGHT coated articles are treated by PARÀ with the special SANITIZED® finishing.

Expect a lot! SANITIZED AG is a leading global manufacturer of products for anti-microbial protection for textile and plastic items.

For over 50 years this Swiss company has developed special anti-microbial hygienic solutions using the latest technologies.

SANITIZED AG is a company that researches and produces high-performance antimicrobial and bacteriostatic products that are only placed on the market after having been tested in accordance with current regulations with full respect for the environment and health.

**DE**

Um unangenehme Schimmelbildung durch Feuchtigkeit auf den Geweben zu verhindern, werden alle einseitig beschichteten TEMPOTEST®- und TEMPOTEST® STARLIGHT- Gewebe von PARÀ mit der Spezialausrüstung SANITIZED® versehen.

Die SANITIZED AG ist weltweit einer der führenden Hersteller von Produkten für den antimikrobiischen Schutz von Textilien und Kunststoff.

Seit über 50 Jahren entwickelt das Schweizer Unternehmen besondere Lösungen für die antimikrobiische Hygiene und setzt dabei die fortschrittlichsten Technologien ein.

SANITIZED AG erforscht und produziert hochwirksame antimikrobielle und bakteriostatische Produkte, die erst dann auf den Markt gebracht werden, wenn sie nach den geltenden Vorschriften unter voller Beachtung von Umwelt und Gesundheit getestet wurden.

**ES**

Para evitar la desagradable formación de mohos, debida a la acumulación y el estancamiento de agua en el tejido, todos los artículos resinados TEMPOTEST® y TEMPOTEST® STARLIGHT están tratados por PARÀ con el acabado especial SANITIZED®.

¡Ya verán el resultado! SANITIZED AG es líder mundial en la fabricación de productos para la protección antimicrobiana de artículos textiles y plásticos.

Por más de 50 años esta empresa suiza ha desarrollado soluciones particulares de higiene antimicrobiana utilizando las tecnologías más avanzadas.

SANITIZED AG es una empresa que estudia y fabrica productos antimicrobianos y bacteriostáticos de alto rendimiento que se introducen en el mercado solo después de haber sido probados de acuerdo con la normativa vigente, respetando plenamente el medio ambiente y la salud.

**FR**

Pour prévenir la formation de moisissures désagréables, dues à l'accumulation et à la stagnation d'eau sur le tissu, PARÀ traite tous les articles résinés TEMPOTEST® et TEMPOTEST® STARLIGHT avec un finissage spécial SANITIZED®.

Attendez-vous beaucoup! SANITIZED AG est leader mondial dans la production de produits de protection antimicrobienne d'articles textiles et plastiques.

Pendant plus de 50 ans, cette entreprise suisse a développé des solutions d'hygiène antimicrobienne particulières en utilisant les technologies les plus avancées.

SANITIZED AG est une entreprise qui recherche et fabrique des produits antimicrobiens et bactériostatiques de haute performance qui ne sont mis sur le marché qu'après avoir été testés conformément aux réglementations en vigueur, dans le plein respect de l'environnement et de la santé



**IT**

Una tenda da sole viene installata con il fine di proteggere persone e ambienti dalle radiazioni solari. Essa infatti, tramite la regolazione di calore e di luce permette di ottenere maggior comfort termico e visivo. Tende da sole o impianti di schermatura solare più in generale, vengono installati soprattutto per ottenere un risparmio energetico o per motivi di privacy. I tessuti TEMPOTEST® devono quindi soddisfare esigenze tecniche e stilistiche e sono soggetti a severi test di laboratorio durante l'intero processo produttivo. Questi test ne assicurano le altissime performance richieste che sono poi oggetto della garanzia. Peso, resistenza alla trazione, alla dilatazione e alla lacerazione, colonna d'acqua, idrorepellenza, solidità alla luce e alle intemperie, comportamento rispetto all'energia solare ed altre caratteristiche sono misurate con strumenti altamente performanti e devono rispondere a precise normative internazionali che le regolano. Per la natura stessa della fibra, una volta montati sulle strutture, i tessuti possono presentare piccole irregolarità, a volte erroneamente giudicate imperfezioni. Nelle prossime pagine verranno mostrati in maniera molto accentuata alcuni effetti che il tessuto potrebbe assumere. Questi effetti sono dovuti alle caratteristiche intrinseche della fibra, del tessuto e della tenda da sole stessa e non possono essere considerati difetti. Facendo parte delle caratteristiche tecniche della fibra, non sono presenti solo sui tessuti TEMPOTEST®, ma su tutti i tessuti in commercio. È possibile contenere l'intensità di questi fenomeni con un corretto montaggio. È giusto ribadire che nessuna delle imperfezioni estetiche che si potrebbero verificare e che verranno descritte compromette il valore del tessuto, le sue performance o lo rende non idoneo alle sopra citate funzioni di protezione dai raggi UV, di risparmio energetico o di privacy.

**EN**

A sun awning is installed with the aim to protect people and environments from solar radiation. In fact, through the regulation of heat and light, it provides greater thermal and visual comfort. Sun awnings, or solar shading systems in general, are installed mainly to save energy or for privacy. TEMPOTEST® fabrics must therefore meet demanding technical and stylistic requirements and are subjected to strict laboratory tests during the whole production process. These tests will ensure the high performances required, which are then covered by warranty. Weight, breaking load, tearing resistance, dimensional variation, water column, water repellency, colour fastness to light and weathering, behaviour towards solar energy and other characteristics, are measured with highly sophisticated precision instruments to comply with specific international standards. Due to the nature of the fibre, once mounted on the structures, fabrics may show small irregularities, sometimes erroneously considered imperfections. The next pages show details of some possible fabric effects that may occur. These effects are due to the intrinsic characteristics of the fibre, the fabric and the sun awning itself and should not be considered defects. As part of the technical characteristics of the fibre, these effects are not only present on TEMPOTEST® fabrics, but on all similar fabrics sold in the market. It is possible to limit the intensity of these effects through correct installation. It is correct to insist that none of these aesthetic imperfections that may occur, will compromise the technical usefulness of the fabric. Its performance and suitability in terms of UV protection, energy saving or privacy, are not affected.

**DE**

Eine Markise wird zu dem Zweck installiert, Menschen und Räumlichkeiten vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Durch die Regulierung von Wärme und Licht ermöglicht sie die Steigerung des Wärme- und Sichtkomforts. Markisen oder Sonnenschutzanlagen im Allgemeinen werden auch als Sichtschutz und zur Energieeinsparung installiert. TEMPOTEST® Gewebe müssen daher technischen und stilistischen Bedürfnissen gerecht werden und werden sowohl während als auch am Ende des Produktionsprozesses strengen Labortests unterzogen. Diese Tests gewährleisten die geforderten und garantieren Qualitätsansprüche. Gewicht, Zug-, Dehnungs- und Reißfestigkeit, Wassersäule, Wasserabweisung, Licht- und Witterungsbeständigkeit, lichttechnischen Werte der Sonnenenergie und andere Eigenschaften werden mit spezifischen elektronischen Geräten geprüft und entsprechen den international geltenden Normen. Aufgrund der Beschaffenheit der Faser können Acrylgewebe, nachdem sie auf die Markise montiert wurden, kleine Unregelmäßigkeiten aufweisen, die bisweilen fälschlicherweise als Fehler betrachtet werden.

Auf den nächsten Seiten werden einige Besonderheiten, die das Gewebe aufweisen könnte, in stark hervorgehobener Form gezeigt. Diese Besonderheiten sind auf die Merkmale der Faser, des Gewebes und der Markise selbst zurückzuführen und stellen keine Defekte dar. Da sie zu den technischen Merkmalen der Faser gehören, sind sie nicht nur bei TEMPOTEST®. Geweben zu finden, sondern bei allen Geweben aus spinndüsengefäßter Acrylfaser. Mit einer korrekten und stetigen Instandhaltung kann die Intensität dieser Besonderheiten beschränkt werden. Es soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass keiner der kleinen Schönheitsfehler, die auftreten könnten und hier beschrieben werden, den Wert des Gewebes und seine Leistungen oder Funktion beeinträchtigt, sondern Eigenschaften wie Schutz vor UV-Strahlen, Sichtschutz und Umfang der Energieeinsparung voll erhalten bleiben.

**ES**

Un toldo se instala con el objetivo de proteger a las personas y los ambientes de las radiaciones solares. De hecho, éste a través de la regulación de calor y luz permite aumentar el confort térmico y visual. Toldos o instalaciones de protección solar en general, se instalan principalmente para ahorrar energía o por razones de privacidad.

Los tejidos TEMPOTEST®, por lo tanto, deben satisfacer necesidades técnicas y estilísticas y se someten a estrictos test de laboratorio, durante todo el proceso de producción. Estas pruebas aseguran el alto rendimiento requerido, que son el objeto de la garantía. Peso, resistencia a la tracción, a la dilatación y al desgarro, columna de agua, repelencia al agua, solidez a la luz y a la intemperie, comportamiento respecto a la energía solar y otras características se miden con instrumentos electrónicos sofisticados y deben cumplir con normas específicas internacionales que las regulan. Por la naturaleza de la fibra, una vez montados en las estructuras, los tejidos de acrilo pueden presentar pequeñas irregularidades, que a veces se consideran erróneamente imperfecciones. En las páginas siguientes se muestran de modo muy acentuado algunos efectos que el tejido podría asumir. Estos efectos se deben a las características intrínsecas de la fibra, del tejido y del mismo toldo y no se pueden considerar defectos.

Ya que tanto parte de las características técnicas de la fibra, no solo están presentes en los tejidos TEMPOTEST®, sino en todos los tejidos fabricados con fibra acrílica tintada en masa. Es posible contener la intensidad de estos fenómenos con un correcto montaje. Cabe recordar que ninguna de las imperfecciones estéticas que podrían ocurrir y que vamos a describir, compromete el valor del tejido, su rendimiento o lo hacen inadecuado para las funciones descritas anteriormente de protección de los rayos UV, privacidad o ahorro de energía.

**FR**

L'installation d'un store solaire a pour but de protéger les personnes et leur environnement des rayons du soleil. En effet, grâce à la régulation de la chaleur et de la lumière, il permet d'obtenir un plus grand confort thermique et visuel. Les stores solaires, et plus généralement les systèmes de protection solaire, sont principalement mis en place afin de réaliser une économie d'énergie ou pour des raisons d'intimité.

Les tissus TEMPOTEST®, doivent à la fois satisfaire des exigences techniques et stylistiques, et sont soumis à des tests de laboratoire rigoureux tout au long du processus de production. Ces tests assurent les très hautes performances requises, qui font l'objet de la garantie. Le poids, la résistance à la traction, à la dilatation et à la déchirure, la colonne d'eau, la déperlace, la résistance à la lumière et aux intempéries, le comportement à l'égard de l'énergie solaire et d'autres caractéristiques sont mesurés avec des instruments très performants et doivent répondre à des normes internationales précises qui les régissent.

En raison de la nature même de la fibre, une fois montés sur les structures, les tissus peuvent présenter de petites irrégularités, parfois considérées à tort comme des imperfections.

Les pages suivantes illustrent avec précision quelques-uns des effets que le tissu pourrait montrer. Ces effets, qui sont dus aux caractéristiques intrinsèques de la fibre, du tissu et du store lui-même, ne peuvent pas être considérés comme des défauts. En effet, faisant partie des caractéristiques techniques de la fibre, ils ne sont pas seulement présents sur les tissus TEMPOTEST®, mais sur tous les tissus présents sur le marché. L'intensité de ces phénomènes peut être limitée avec un montage correct. Mais répétons-le, aucune des imperfections esthétiques qui pourraient se produire, et que nous allons décrire, ne compromet la valeur du tissu, ses performances, ou le rend inadapté aux fonctions susmentionnées de protection contre les rayons UV, d'économie d'énergie ou d'intimité.

**IT**  
**ONDULAZIONI VICINO ALLE CUCITURE  
(FIGURA 1)**  
Una continua azione di avvolgimento e svilungo del telo potrebbe causare nella zona delle cuciture, dove i tessuti sono sovrapposti, c'è dunque un maggiore spessore, una sovratensione. Questa sovratensione forma delle ondulazioni proprio nelle zone adiacenti alla cucitura. Questo fenomeno potrebbe essere amplificato dall'umidità e potrebbe essere più o meno evidente a seconda del colore o delle differenti condizioni di luce. La formazione delle ondulazioni diventa più probabile con l'aumento delle dimensioni della tenda o con l'aumento della tensione a cui il telo è sottoposto. Sono anche dette goffrature.

**EN**  
**UNDULATIONS NEAR THE SEAMS  
(PICTURE 1)**  
The continuous action of winding and unwinding the cloth may cause an over tension in the seams area, where the fabrics are overlapped and therefore thicker. This over tension could make undulations in the area near the seam. This phenomenon could be accentuated by humidity and may be more or less evident depending on the fabric colour or in different light conditions. The formation of undulations become more likely with the increase of the awning dimensions, or with the increase of the tension applied to the cloth. These undulations may also be known as "embossing".

**DE**  
**WELLEN IN NAHTBEREICH  
(BILD 1)**  
Ständiges Ein- und Auswickeln des Markisenstuchs kann in den Nahtbereichen, an denen die Gewebe übereinander liegen und damit eine höhere Dicke aufweisen, zu einer Überspannung führen. Diese Überspannung bildet Falten, und zwar genau im Bereich der Nähte. Diese Erscheinung kann durch Feuchtigkeit verstärkt werden und unterschiedlich stark sichtbar sein, je nach Farbe oder Lichtbedingungen. Je größer die Markise und somit auch die Spannung des Markisenstuchs ist, desto eher kann es zu einer Wellenbildung kommen. Dieses Phänomen wird auch als Wickenfalte bezeichnet.



**ES**  
**ONDULACIONES CERCA DE LAS COSTURAS (IMAGEN 1)**  
Una acción continua de enrollado y desenrollado de la tela podría causar en la zona de las costuras, donde los tejidos están superpuestos y por lo tanto el grosor es mayor, una sobretenión. Esta sobretenión forma unas ondulaciones justo en las zonas adyacentes a la costura. Este fenómeno podría ser amplificado por la humedad y podría ser más o menos evidente dependiendo del color o de las diferentes condiciones de luz. La formación de ondulaciones es más probable con el aumento del tamaño del toldo o con el aumento de la tensión a la que se somete la tela. También se llaman gofrados.

**FR**  
**ONDULATIONS PRÈS DES COUTURES (IMAGE 1)**  
Une action continue d'enroulement et de déroulement du store risque de provoquer une tension plus importante dans la zone des coutures, où les tissus sont superposés et, par conséquent, où l'épaisseur est plus importante. Cette surtension forme des ondulations dans les zones adjacentes de la couture. Ce phénomène peut aussi être amplifié par l'humidité et pourrait être plus ou moins visible selon la couleur ou les diverses conditions d'éclairage. La formation de ondulations devient plus probable lors de stores plus larges ou avec l'augmentation de la tension à laquelle est soumise la toile. Ces phénomènes sont aussi appelés gofrages.




1

**IT**  
**ONDULAZIONI AI BORDI DEL TELO  
(FIGURA 2)**  
Nella tenda da sole comune il tessuto è tenuto in tensione semplicemente dal rullo di avvolgimento e dalla barra di sprogettanza. Di conseguenza è possibile che non ci sia una distribuzione uniforme delle tensioni che si sviluppano sul telo in modo tale da scaricarsi in modo anomalo sui bordi stessi. Questo fenomeno tende ad amplificarsi quando la tenda viene avvolta bagnata dopo essere stata esposta alla pioggia. Consigliamo di fare asciugare il tessuto della tenda da sole prima di riavvolgerlo.

**EN**  
**UNDULATIONS TO THE EDGES OF THE CLOTH (PICTURE 2)**  
In a common awning the fabric is kept in tension simply by the winding roll and the bar protrusion. Consequently it is possible that that there is not a uniform distribution of the tensions generated on the fabric in such a way that they discharge abnormally on the edges themselves. This phenomenon can be amplified when the awning is wound wet after being exposed to rain. We recommend to let the awning fabric dry before winding it again.

**DE**  
**WELLEN AN DEN MARKISENTUCHRÄNDERN (BILD 2)**  
Bei einer herkömmlichen Markise wird das Gewebe durch die Tuchwelle und das Auffallprofil gespannt. Daher ist es möglich, dass sich die Spannung nicht auf das gesamte Markisenstuch verteilt und sich daher die Seitenränder, die keiner ausreichend starken Spannung unterzogen werden, nach innen falten oder Wellen bilden. Diese Erscheinung kann vor allem dann auftreten, wenn die Markise als Regenschutz verwendet und nass aufgewickelt wird. Wir empfehlen daher, das Markisenstuch gut trocken zu lassen, bevor es aufgewickelt wird.



**ES**  
**ONDULACIONES EN LOS BORDES DE LA TELA (IMAGEN 2)**  
En el toldo común, el tejido se mantiene en tensión simplemente a través de un rodillo de enrollado y una barra saliente. Como consecuencia es posible que toda la tensión se mueva hacia el centro de la tela y que los bordes laterales, no sometidos a una tensión suficiente para mantenerlos tensados, puedan plegarse hacia el interior o formar algunas ondulaciones. Este fenómeno se amplifica cuando el toldo se enrolla mojado, después de una exposición a la lluvia. Aconsejamos secar la tela del toldo antes de enrollarlo.

**FR**  
**ONDULATIONS SUR LES BORDS DE LA TOILE (IMAGE 2)**  
Sur un store solaire ordinaire, le tissu est maintenu tendu simplement par le rouleau d'enroulement et par la barre saillante. Par conséquent, il est alors possible qu'il n'y ait pas une distribution uniforme des tensions qui se développent sur la toile de façon à se décharger anormalement sur les bords mêmes. Ce phénomène peut s'amplifier lorsqu'enroule une store humide après avoir été exposé à la pluie. Nous conseillons de laisser sécher le tissu du store avant de l'enrouler.



2

**IT**  
**ONDULAZIONI AL CENTRO DEL TELO O NIDO D'APIE  
(FIGURA 3)**

È possibile che durante l'avvolgimento e lo svilungo di una tenda il tessuto subisca alcuni lievi spostamenti. Questi spostamenti sono causa nel tempo di alcune ondulazioni che assumono la forma di nido d'ape. Quanto maggior è il numero di strati del tessuto avvolti sul rullo, ossia quanto è maggiore la sprogettanza della tenda, tanto maggiore è la probabilità che ci sia uno spostamento del tessuto nella fase di apertura e chiusura e quindi che si vengano a formare alcune di queste ondulazioni. Se il telo viene riavvolto quando ancora bagnato, questi fenomeni si accentueranno. Avvolgere la tenda solo quando è asciutta evita anche la formazione di un ambiente adatto alla crescita di muffe, fenomeno che può avvenire quando sulla tenda è presente dello sporco organico (polline, resina di alberi, smog, ecc.) che diventa terreno di coltura per la muffa, in special modo quando l'ambiente è caldo, umido e poco aereo.

**EN**  
**UNDULATIONS IN THE CENTRE OF THE CLOTH OR HONEYCOMB (PICTURE 3)**

It is possible that during winding and unwinding the fabric can suffer some light movement. Over time this can cause some undulations that may take the shape of honeycomb. The greater the number of fabric layers wrapped on the roll, that is the awning protrusion, the greater is the possibility of a movement of the fabric in the phase of opening and closing and therefore some of these undulations can form. If the fabric is wound when still wet, these phenomena will be accentuated. Winding the fabric only when it is dry also prevents the formation of an environment suitable for the growth of mould, a phenomenon that can occur when there is organic dirt (pollen, tree resin, smog, etc.) on the awning, which becomes a breeding ground for mould, especially when the environment is hot, humid and poorly ventilated.

**DE**  
**WELLEN IN DER MITTE DES MARKISENTUCHRÄNDERN ODER WABENMUSTER (BILD 3)**

Es ist möglich, dass das Gewebe während des Auf- und Abwickelns leichten Verschiebungen ausgesetzt ist. Diese Verschiebungen können im Laufe der Zeit zu Falten in Wabenform führen. Je größer die Anzahl der Gewebebeschichten ist, die auf der Rolle aufgewickelt sind, d.h. wie weit die Markise hervorsteht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Gewebe in der Öffnungs- und Schließphase verschiebt und dass sich daher einige dieser Wellen bilden. Wird das Markisenstuch nass aufgewickelt, sind diese Erscheinungen ausgeprägter. Es empfiehlt sich daher, das Markisenstuch trocken zu lassen, auch um die Bildung von Schimmel zu vermeiden, der in feuchter und schlecht belüfteter Umgebung durch organische Verschmutzungen (Blütenpollen, Harz, Smog usw.) begünstigt werden kann.

**ES**  
**ONDULACIONES EN EL CENTRO DE LA TELA O NIDO DE Abeja (IMAGEN 3)**

Es posible que durante el enrollado y desenrollado de un tejido, éste sufra algunos ligeros desplazamientos. Estos desplazamientos son la causa en el tiempo de algunas ondulaciones que tienen forma de nido de abeja. Cuanto mayor es el número de capas de tejido enrollados en el rodillo, es decir la parte saliente del toldo, mayores es la probabilidad de que se produzca un desplazamiento del tejido en la fase de apertura y cierre y por lo tanto que se formen algunas de estas ondulaciones. Si la tela se enrolla cuando todavía está mojada, estos fenómenos se acentuarán. Por lo tanto, se aconseja secar la tela antes de enrollarla, para evitar también la formación de moho, fenómeno que puede ocurrir cuando hay suciedad orgánica en la tela (polen, resina de árboles, contaminación, etc.) que se convierte en terreno de cultivo para el moho, especialmente cuando el ambiente es cálido, húmedo y poco aireado.

**FR**  
**ONDULATIONS AU CENTRE DE LA TOILE OU NID D'ABEILLE (IMAGE 3)**

Il est possible que lors de l'enroulement et du déroulement d'un store, le tissu subisse de légers déplacements qui, au fil du temps, peuvent être la cause de certaines ondulations prenant la forme de nids d'abeilles. Plus le nombre de couches de tissu enroulées sur le rouleau est élevé - c'est-à-dire plus le store est grand - plus la probabilité d'un déplacement du tissu pendant l'ouverture et la fermeture augmente et, par conséquent, plus il se formera des ondulations. Si on enroule la toile lorsqu'elle est mouillée, ces phénomènes s'accentueront. Enrouler la toile uniquement lorsqu'elle est sèche afin d'éviter la formation d'un environnement propice à l'apparition de moisissures, phénomène qui peut se produire lorsque de petites particules organiques (pollen, résine d'arbres, smog, etc.) se posent sur la toile en particulier lorsque l'atmosphère est chaude, humide et peu aérée.



3

**IT**  
**PIEGHE DI COMPRESSIONE E DI AVVOLGIMENTO (FIGURA 4)**

Queste pieghe si possono formare nella fase di confezionamento o di montaggio di tende di dimensioni molto importanti. Nei colori chiari il fenomeno può essere amplificato e mostrare in superficie, a lato della piega, alcuni effetti di colore più scuro tanto da poter sembrare sporcoia. La movimentazione del telo potrebbe accentuare questa imperfezione nel lungo termine. Molti installatori e rivenditori adottano tecniche di trasporto e di montaggio di grandi telai che ormai riducono al minimo la possibilità di avere questi effetti sgradevoli. Tuttavia una piega resta spesso ancora inevitabile per tessuti confezionati destinati a tende da sole o a strutture di lunghezza superiore ai 6 metri.

**IT**  
**RIGATURE O SCRITTURA ED EFFETTO "GESSO" (FIGURA 5)**

I prodotti di finissaggio in generale adottati per garantire le performance dei tessuti per la protezione solare possono provocare alcune rigature di colore chiaro. Queste rigature, denominate anche "effetto scrittura" si formano a causa della manipolazione durante la fase di confezione ed assemblaggio del telo. Si tratta di un effetto maggiormente visibile sui colori di media intensità.

**IT**  
**MICROFORI NELLE CAPPOTTINE (FIGURA 6)**

Il tessuto acrilico è trattato con un particolare finissaggio che, oltre a garantire le ben note caratteristiche tecniche, lo rende rigido e scattante, caratteristiche che permettono al tessuto di restare ben teso durante l'esposizione quando utilizzato nella tradizionale tenda da sole. Tuttavia questo genere di tessuto, ove impiegato per la confezione di cappottine può dare luogo alla formazione di microfori in corrispondenza delle pieghe che si vengono a formare a causa della continua azione meccanica di apertura e di chiusura.

**IT**  
**EFFETTO STELLINE**

Occorre ricordare che i tessuti TEMPOTEST® hanno una struttura tessile dove sono presenti fili di trama e fili di ordito che si intersecano a formare una tela: è assolutamente normale che in controllate si osservi un passaggio di luce attraverso i punti di intersezione dei fili. Tale tipo di effetto non compromette le caratteristiche tecniche del tessuto.

**EN**  
**COMPRESSION FOLDS DUE TO WINDING (PICTURE 4)**

These folds can be formed during the manufacturing or the assembly of very large awnings. In light colours the phenomenon can be amplified and may show on the surface, beside the fold, some darker colour effects that look like dirt. The movement of the fabrics may accentuate this effect in the long term. Many installers and retailers adopt techniques to transport and install larger fabrics that now minimise the possibility of these unsightly effects. However, a fold is still often unavoidable for fabrics made for awnings or structures longer than 6 metres.

**DE**  
**KOMPRESSIONS- ODER WICKELFALTEN (BILD 4)**

Diese Falten können sich bei der Tuchkonfektion oder der Montage von großen Markisen bilden. Bei hellen Gewebebefärbungen können diese Falten an der Oberfläche dunkler und wie Schmutz erscheinen. Das wiederholte Auf- und Abwickeln des Markisenstuchs kann diese Erscheinung auf längere Sicht weiter begünstigen. Die Fachhändler sind bestrebt, die Bildung dieser Falten beim Transport und der Montage von großen Markisen weitestgehend zu vermeiden. Jedoch ist dies bei Markisen mit über 6 m Länge leider noch nicht gänzlich zu vermeiden.

**EN**  
**LINES AND WRITE AND EFFECT "PLASTER" (PICTURE 5)**

Coating products used to guarantee the performance of sun protection fabrics can cause some light-colored stripes. These stripes, also named "writing effect" are formed through the handling of the fabric. This is an effect more visible on colours of medium intensity.

**DE**  
**"SCHREIB" ODER "KREIDE"-EFFEKT ("PLASTER") (BILD 5)**

Die Ausrüstungsmittel, die verwendet wird, um die Performance der Sonnenschutzgewebe zu garantieren, können helle Streifen auf dem Gewebe verursachen. Diese Linien, die auch als "Schreibeffekt" bezeichnet werden, bilden sich aufgrund der Handhabung während der Konfektion und Zusammensetzung des Markisenstuchs. Es handelt sich um einen Effekt, der bei dunklen Farben stärker zu sehen ist.

**EN**  
**MICROHOLES IN BASKET AWNINGS (PICTURE 6)**

Acrylic fabric is treated with a particular finishing that, in addition to ensuring the well-known technical features, makes it rigid and flat, characteristics that allow the fabric to remain well stretched during exposure when installed on traditional awnings. However this kind of fabric, when used for the manufacture of basket awnings, can give rise to the formation of micro-holes in correspondence with the folds of fabric that are formed due to continuous mechanical action of opening and closing.

**DE**  
**MIKROPERFORATIONEN IN KORBMARKISEN (BILD 6)**

Das Acrylgewebe wird mit einer speziellen Ausstattung behandelt, die nicht nur die wohlbekannten technischen Eigenschaften garantiert, sondern das Gewebe auch zugfest und dennoch flexibel macht. Diese Eigenschaften ermöglichen es dem Gewebe, auf einer Markise die Spannung zu halten. Diese Art Gewebe kann jedoch, wenn es für die Konfektion von Korbmarkisen verwendet wird, zur Bildung von Mikroperforationen auf der Höhe der Gewebebefärbungen führen, die sich aufgrund der stetigen mechanischen Öffnungs- und Schließaktivität bilden.

**EN**  
**STARS EFFECT**

TEMPOTEST® products have a textile structure in which warp and weft yarns intersect to form the fabric: it is perfectly normal that in backlighting there is a passage of light through the points of intersection of the threads. This type of effect does not compromise the technical characteristics of the fabric.

**DE**  
**"STERNE"-EFFEKT**

Bei den TEMPOTEST®- Geweben handelt es sich um textile Strukturen, die aus Kett- und Schussfäden bestehen. Es ist vollkommen normal, dass das Gewebe im Gegenlicht lichtdurchlässig ist. Dies beeinträchtigt in keiner Weise die technischen Eigenschaften des Gewebes.

**ES**  
**PLIEGUES DE COMPRESIÓN Y ENROLLADO (IMAGEN 4)**

Estos pliegues se pueden formar en la fase de confección o montaje de los toldos de grandes dimensiones. En los colores claros el fenómeno puede ser amplificado y mostrar en la superficie al lado del pliegue algunos efectos de color más oscuro, que pueden parecer suciedad. El desplazamiento de la tela podría acentuar esta imperfección a largo plazo. Muchos instaladores y distribuidores adoptan técnicas de transporte y montaje de grandes toldos que prácticamente reducen al mínimo la posibilidad de tener estos desagradables efectos. Sin embargo, un pliegue a menudo sigue siendo inevitable para tejidos confeccionados destinados a toldos o a estructuras de más de 6 metros de largo.

**FR**  
**PLIS DE COMPRESSION ET D'ENROULEMENT (IMAGE 4)**

Ces plis peuvent se former lors de la confection ou du montage de stores de très grandes dimensions. Dans des coloris clairs, ce phénomène peut s'amplifier et montrer à la surface, sur le côté du pli, quelques effets de couleur plus foncée qui pourraient ressembler à de la saleté. A long terme, la manipulation de la toile pourrait accentuer cette imperfection. De nombreux installateurs et revendeurs adoptent des techniques de transport et de montage des toiles de grand format qui minimisent ces possibles effets désagréables. Toutefois, un pli reste souvent encore inévitable pour les tissus confectionnés pour les stores ou les structures de plus de 6 mètres.



4

**ES**  
**RAYADURAS O ESCRITURA EFECTO "YESO" (IMAGEN 5)**

Los productos para el acabado de tejido, generalmente utilizados para garantizar el rendimiento de los tejidos destinados a la protección solar, pueden provocar algunas líneas de color claro. Estas líneas, llamadas también "efecto escritura" se forman a causa del manejo durante la fase de confección y ensamblaje de la tela. Se trata de un efecto más visible en los colores de intensidad media.

**FR**  
**RAYURES OU "EFFET D'ÉCRITURE" "YESO" (IMAGE 5)**

En général, les produits de finition adoptés pour garantir la performance des tissus pour la protection solaire peuvent provoquer certaines rayures de couleur claire. Ces rayures, également appelées "effet d'écriture" se forment en raison de la manipulation pendant la confection et l'assemblage de la toile. Il s'agit d'un effet encore plus visible sur les couleurs d'intensité moyenne.




5

**ES**  
**MICROAGUJEROS EN LAS CAPOTTAS (IMAGEN 6)**

El tejido acrílico se tratará con un acabado particular que, además de garantizar las ya conocidas características técnicas, hace que sea rígido y dinámico, características que permiten que el tejido permanezca bien tenso durante la exposición, cuando se utiliza en el toldo tradicional. Sin embargo este tipo de tejido, si se emplea para la confección de capottas puede provocar la formación de microagujeros en los pliegues del tejido, que se forman debido a la continua acción mecánica de apertura y cierre.

**FR**  
**MICRO TROUS DANS LES AUVENTS (IMAGE 6)**

Le tessuto acrilico è trattato con un accabado particolare qui, garantit non seulement les caractéristiques techniques bien connues, le rendant rigide et rapide, caractéristiques qui permettent au tessuto di rester bien tenu pendant l'exposition, lorsqu'il est utilisé come un store traditionnel. Tuttavia, lorsque ce type de tessuto est utilisé pour la confection d'avants, il peut donner lieu à la formation de micro-trous au niveau des plis qui se forment en raison de l'action mécanique continue d'ouverture et de fermeture.



6



**IT**  
**CONSIGLI PER UNA BUONA MANUTENZIONE**

A causa dell'inquinamento atmosferico, particelle di smog o di altra natura possono depositarsi sul tessuto TEMPOTEST®. Per permettere al tessuto di mantenere il più a lungo possibile il suo aspetto originario si consiglia di spazzolare con una spazzola morbida il tessuto per eliminare eventuali residui solidi (es. escrementi di uccelli); proseguire poi con il trattamento del tessuto con una soluzione di acqua e sapone (60 ml in 4 litri di acqua a non più di 40 °C). Dopo aver eseguito questa operazione, risciacquare accuratamente per rimuovere totalmente il sapone. Evitare la formazione di sacche d'acqua e lasciare asciugare il tessuto steso all'aria aperta prima di riavvolgerlo. Qualora si depositassero sostanze come la resina degli alberi o altro materiale organico sul quale può crescere la muffa, è consigliabile trattare il tessuto strofinando delicatamente la zona interessata con una soluzione di candeggina diluita in acqua (rapporto 1:4).

Sui tessuti STARLIGHT FR non usare la candeggina. Non stirare con il vapore, non lavare in lavatrice i tessuti TEMPOTEST® e non asciugarli con apparecchi elettrici. Durante la stagione invernale è consigliabile riporre il tessuto in ambiente asciutto e ventilato. Nei tessuti resinati, una manutenzione non regolare potrebbe compromettere l'impermeabilizzazione. Nel tempo, per sopperire alla naturale perdita di idrorepellenza, è consigliabile l'uso dello spray T202 disponibile presso i migliori rivenditori.

**EN**  
**ADVICE FOR GOOD MAINTENANCE**

Due to air pollution, smog or other kinds of particles may be deposited on TEMPOTEST® fabric. To ensure the fabric maintains its original appearance for as long as possible, it is advisable to brush the fabric with a soft brush to remove any solid residues (e.g. bird droppings); then treat the fabric with a soap and water solution (60 ml in 4 litres of water at not more than 40 °C). Then rinse thoroughly to remove the soap completely. Avoid formation of water bags and let the fabric dry in the open air before rewind. If substances like tree resin, or similar where mould can grow, are deposited on the fabric, it is advisable to treat the fabric gently rubbing the affected area with a solution of bleach diluted in water (ratio 1:4).

Do not use bleach on STARLIGHT FR fabric. Do not iron TEMPOTEST® fabrics with steam, do not machine wash, and do not dry by using electrical devices. During the winter season it is advisable to store the fabric in a dry and ventilated environment. In coated fabric, bad maintenance could compromise the waterproofing. To compensate for the natural loss of water repellency over time, it is advisable to use T202 spray, available at best retailers.

**DE**  
**TIPPS FÜR DIE INSTANDHALTUNG**

Durch Umweltverschmutzung können sich Smog- oder sonstige Partikel auf dem TEMPOTEST® Gewebe ablagern. Schmutz dieser Art kann ganz einfach durch Abkämmen des Gewebes mit einer weichen Bürste und danach mit einer einfachen Wasser-Seifenlösung entfernt werden (60 ml in 4 Liter Wasser bei einer Temperatur bis zu höchstens 40 °C). Nach dem Abkämmen gründlich abwaschen, um die Seife komplett zu entfernen. Die Bildung von Wasseransammlungen vermeiden und das Gewebe im Freien trocknen lassen, bevor es wieder aufgewickelt wird. Falls sich Substanzen wie Baumharz oder sonstige Stoffe ablagern sollten, auf denen sich Schimmel bilden kann, empfiehlt es sich, das Gewebe zu behandeln, indem der betroffene Bereich vorsichtig mit einer mit Wasser verdünnten Chlorbleichlösung abgewaschen wird.

Auf den STARLIGHT FR Geweben kein Bleichmittel verwenden. TEMPOTEST® Gewebe nicht dampfbügeln und nicht mit Elektrogeräten trocknen, nicht in der Waschmaschine waschen. Es empfiehlt sich, das Gewebe über den Winter in einem trockenen, belüfteten Raum zu lagern. Bei beschichteten Geweben kann eine unsachgemäße Pflege die Wasserundurchlässigkeit beeinträchtigen. Um dem natürlichen Nachlassen der wasserabstoßenden Wirkung im Laufe der Zeit abzuheben, empfiehlt sich die Verwendung des Sprays T202, das im gut sortierten Fachhandel erhältlich ist.

**ES**  
**CONSEJOS PARA UN BUEN MANTENIMIENTO**

Debido a la contaminación del aire, las partículas de smog o de otro tipo, pueden depositarse en el tejido TEMPOTEST®. Para que la tela mantenga su aspecto original el mayor tiempo posible, se recomienda cepillarla con un cepillo suave para eliminar cualquier residuo sólido (ej. excrementos de aves); continuar con el tratamiento de la tela con una solución de agua y jabón (60 ml en 4 litros de agua a no más de 40 °C). Después de esta operación, enjuagar muy bien para eliminar por completo el jabón. Evitar la formación de bolsas de agua y dejar secar el tejido tendido al aire libre antes de envolverlo. Si se depositaran sustancias como resina de los árboles u otro material orgánico sobre el cuál puede crecer moho, se aconseja tratar el tejido frotando delicadamente la zona afectada con una solución de lejía diluida en agua (relación 1:4).

Sobre los tejidos STARLIGHT FR no usar lejía. No planchar con vapor, no lavar en lavadora los tejidos TEMPOTEST® y no secar con aparatos eléctricos. Durante la temporada invernal se aconseja guardar el tejido en un ambiente seco y ventilado. En los tejidos resinados, un mantenimiento no regular podría comprometer la impermeabilización. Con el tiempo para compensar la pérdida natural de repelencia al agua, se aconseja el uso del spray T202 disponible en los mejores distribuidores.

**FR**  
**CONSEILS POUR UN BON ENTRETIEN**

En raison de la pollution atmosphérique, des particules de smog ou des particules d'autre nature peuvent se déposer sur le tissu TEMPOTEST®. Afin de permettre au tissu de conserver le plus longtemps possible son aspect d'origine, il est recommandé de brossette le tissu avec une brosse douce afin d'éliminer tous résidus solides (par ex. excréments d'oiseaux); poursuivre ensuite le traitement avec une solution d'eau et de savon (60 ml dans 4 litres d'eau à 40 °C max). Après avoir brossé, rincer soigneusement pour éliminer totalement le savon. Éviter la formation de poches d'eau et laisser sécher le tissu en plein air avant de le rérouler. En présence de substances comme la résine d'arbres ou autres sur lesquelles peuvent se développer des moisissures, il est conseillé de traiter le tissu en frottant délicatement la partie concernée avec une solution d'eau de Javel diluée dans de l'eau (rapport 1:4).

N'utiliser pas d'eau de Javel sur les tissus STARLIGHT FR. Ne pas repasser à la vapeur, ne pas laver en machine les tissus TEMPOTEST® et ne pas les sécher avec des appareils électriques. En hiver, il est conseillé de ranger le tissu dans un endroit sec et ventilé. Un mauvais entretien des tissus résinés pourrait en compromettre l'imperméabilisation. Au fil du temps, pour compenser la perte naturelle de déperlançage, il est conseillé d'utiliser le spray T202 en vente chez les meilleurs revendeurs.



#### IT UNA AZIENDA AMICA DEL PIANETA IMPIANTO DI COGENERAZIONE

Per una maggiore tutela ambientale sul territorio e sull'intero pianeta, PARÀ ha investito in un moderno impianto di cogenerazione con lo scopo di autoprodurre in maniera combinata energia elettrica e termica, mediante l'utilizzo di tre motori a gas metano. La cogenerazione permette di recuperare l'acqua calda o il vapore e i fumi dei processi produttivi, tramite un motore primo alimentato a combustibile fossile come il gas metano o le biomasse. Ne deriva un notevole risparmio energetico rispetto alla produzione separata dell'energia elettrica (tramite generazione in centrale elettrica) e dell'energia termica (tramite centrale termica tradizionale).

#### RICICLO DELLE ACQUE

Rispetto e tutela ambientale sono capitali in cui PARÀ costantemente investe. Motivo di orgoglio per l'azienda è il modernissimo impianto di depurazione delle acque di scarico, localizzato a Pontirolo Nuovo (BG). Il processo adottato è di tipo biologico monostadio, supportato da una serie di grandi vasche di equalizzazione, che si susseguono in sezioni, in cui avviene un trattamento delle forme azotate e la disidratazione dei fanghi. In questo impianto vengono depurati oltre 3.000 m<sup>3</sup> d'acqua al giorno con una depurazione che registra una resa pari al 94%.

#### IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Il rapporto di PARÀ con il sole non è solamente di contrasto. Sui tetti dell'azienda negli stabilimenti di Pontirolo Nuovo e della sede di Sovico, sono infatti montati più di 20.000 m<sup>2</sup> di pannelli solari fotovoltaici di ultima generazione, in grado di produrre circa 1.000 kWh di energia pulita e rinnovabile. Un investimento importante, fatto nell'ottica di essere "un'impresa sostenibile". La responsabilità nei confronti del pianeta fa parte della filosofia aziendale di cui PARÀ si è sempre fatta portabandiera.

#### EN A COMPANY FRIEND OF THE PLANET COGENERATION PLANT

For a greater environmental protection at home and the entire planet, PARÀ has invested in a modern cogeneration plant to auto-generate in a combined manner both electric and thermal energy, using three eight-cycle endothermic engines powered by methane gas. Cogeneration is used in order to recover by-product hot water or steam from manufacturing processes and/or fumes produced by primary engines running on a fossil fuels such as methane gas or biomass. This leads to considerable energy savings when compared to separate production of electric energy (generated by electric power stations) and thermal energy (generated by traditional thermal engines). This helps to protect not just the local environment but that of the whole planet.

#### WATER RECYCLING

Environmental respect and protection have always been cornerstones of PARÀ company operations. The company is therefore very proud of its cutting-edge waste-water treatment plant in Pontirolo Nuovo (Bergamo). This is a single-stage biological plant with a large settling pond which comprehensively covers the various stages of purification, including treatment of nitrogen-based compounds and drainage of sludge. The plant treats 3.000 m<sup>3</sup> of water per day and achieves a 94% clean water yield.

#### 20000 M<sup>2</sup> OF SOLAR PANELS ON ROOFS OF PARA

PARÀ's relationship with the sun is well known, being a leader in solar protection. But PARÀ has taken the relationship further. PARÀ has installed more than 20.000 m<sup>2</sup> of photovoltaic solar panels on the roofs of the company plant in Pontirolo Nuovo and Sovico, directly creating about 1.000 kWh of clean renewable energy. This important investment demonstrates PARÀ being "a sustainable company". The responsibility towards the planet has always been part of the PARÀ's philosophy.

#### DE NACHHALTIGKEIT UND UMWELTSCHUTZ BLOCKHEIZKRAFTWERK

Für einen höheren Umweltschutz in der eigenen Region und auf dem gesamten Erdball hat PARÀ in ein modernes Blockheizkraftwerk investiert, um Strom und Wärmeenergie auf kombinierte Weise mit drei Methangasmotoren selbst zu produzieren. Es ermöglicht die Rückgewinnung des Warmwassers bzw. Dampfes der Produktionsabläufe, durch einen mit fossilen Brennstoff wie Methangas oder Biomasse betriebenen Motor. Hieraus ergibt sich eine erhebliche Energieeinsparung im Vergleich zur separaten Produktion von elektrischer Energie (im Stromkraftwerk) und Wärmeenergie (im traditionellen Wärmelektrwerk).

#### WASSERAUFBEREITUNG

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind die Kernpunkte, in die PARÀ konstant investiert. Ganzes Stolz des Unternehmens ist die hochmoderne biologische Abwasserkläranlage in Pontirolo Nuovo (BG). Die biologische Wasseraufbereitung erfolgt durch eine Reihe großer Ausgleichsbecken, die in Abfolge angeordnet sind. Endprodukte des Klärprozesses ist ein getrockneter biologischer Schlamm und reines Wasser. In dieser Anlage werden über 3.000 m<sup>3</sup> Wasser pro Tag geklärt und eine Rückgewinnung von 94% erzielt.

#### PHOTOVOLTAICANLAGE

PARÀ schützt nicht nur vor der Sonne, sondern nutzt auch deren Energie. Auf den Dächern des Unternehmens, in den Werken in Pontirolo Nuovo und am Sitz in Sovico, sind mehr als 20.000 m<sup>2</sup> Photovoltaik-Solarpaneel der neuesten Generation montiert, die rund 1.000 kWh saubere, erneuerbare Energie erzeugen. Eine bedeutende Investition, um als Unternehmen nachhaltig zu arbeiten. Die Verantwortung gegenüber unserer Erde ist Teil der Firmenphilosophie, für die PARÀ seit jeher steht.

#### ES UNA EMPRESA AMIGA DEL PLANETA SISTEMA DE COGENERACIÓN

Para una mayor protección del medio ambiente a nivel local y de todo el planeta, PARÀ ha invertido en un moderno sistema de cogeneración con el objetivo de autoproducir de modo combinado energía eléctrica y térmica, a través del uso de tres motores a gas metano. La cogeneración permite recuperar el agua caliente o el vapor y los humos de los procesos de fabricación, a través de un motor alimentado con combustible fósil como el gas metano o la biomasa. El resultado es un ahorro sustancial de energía en comparación con la producción separada de la energía eléctrica (a través de generación en una central eléctrica) y de la energía térmica (a través de una central térmica tradicional).

#### RECICLAJE DE LAS AGUAS

Respeto y protección del medio ambiente son los pilares en los que PARÀ invierte constantemente. Motivo de orgullo para la empresa es la moderna planta de depuración de las aguas residuales, situada en Pontirolo Nuovo (BG). El proceso adoptado es de tipo biológico de una etapa, con el apoyo de una serie de grandes tanques de equalización, que se suceden en secciones, incluyendo el tratamiento de las formas nitrógenadas y la deshidratación de los lodos. En esta planta se depuran más de 3.000 m<sup>3</sup> de agua al día con una depuración que registra un rendimiento del 94%.

#### INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

La relación de PARÀ con el sol no es solo de contraste. De hecho, en los techos de la empresa en las fábricas de Pontirolo Nuovo y de la sede de Sovico, se han montado más de 20.000 m<sup>2</sup> de paneles solares fotovoltaicos de última generación, capaces de producir unos 1.000 kWh de energía limpia y renovable. Una inversión importante, realizada con el deseo de ser "una empresa sostenible". La responsabilidad hacia el planeta forma parte de la filosofía empresarial de la que PARÀ siempre ha sido portadora.

#### FR UNE ENTREPRISE AMIE DE LA PLANÈTE INSTALLATION DE COGÉNÉRATION

Pour une meilleure protection environnementale à la maison et sur toute la planète, PARÀ a investi dans une installation de cogénération moderne visant à produire autonome de manière combinée de l'énergie électrique et de l'énergie thermique, par l'utilisation de trois moteurs à gaz méthane. La cogénération permet de récupérer l'eau chaude ou la vapeur et les fumées des processus de production, par le biais d'un moteur primaire alimenté avec du combustible fossile comme le gaz méthane ou les biomasses. Il en découle une économie d'énergie importante par rapport à la production séparée d'énergie électrique (par génération dans une centrale électrique) et d'énergie thermique (à travers une centrale thermique traditionnelle).

#### RECYCLAGE DES EAUX

Le respect et la protection de l'environnement ont toujours été les pierres angulaires des activités de la firme PARÀ. Un motif d'orgueil pour l'entreprise réside dans son installation de pointe de traitement des eaux usées, située à Pontirolo Nuovo (BG). Le processus adopté est de type biologique à un seul stade, supporté par une série de grandes cuves d'égalisation, qui se suivent en sections et dans lesquelles a lieu le traitement des formes azotées et la déshydratation des boues. Cette installation dépure plus de 3.000 m<sup>3</sup> d'eau par jour, avec une dépuration qui enregistre un rendement égal à 94%.

#### INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

Le rapport de PARÀ avec le soleil n'est pas seulement de contraste. En effet, sur les toits de ses usines de Pontirolo Nuovo et de son siège de Sovico sont installés plus de 20.000 m<sup>2</sup> de panneaux solaires photovoltaïques de dernière génération, en mesure de produire environ 1.000 kWh d'énergie propre et renouvelable. Un investissement important, fait dans les visées de faire de notre entreprise une "entreprise durable". La responsabilité envers la planète fait partie de la philosophie de notre entreprise et PARÀ en a toujours été le porte-drapeau.



INFO ECO



INFO ECO

**IT CERTIFICAZIONE ÖKO-TEX**

I tessuti PARÀ sono certificati Öko-Tex Standard 100. Questo tipo di certificazione definisce uno standard di valutazione scientificamente rigoroso ed in grado di garantire l'assenza nei tessuti di prodotti riconosciuti nocivi per l'uomo e l'ambiente.

**ADEGUAMENTO NORMATIVA REACH**

Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo.

Il Regolamento prevede l'individuazione di sostanze ritenute nocive per la salute e per l'ambiente che sono elencate in una "Candidate list (SVHC)": tutti i prodotti immessi sul mercato non possono contenere più dello 0,1% in peso di tali sostanze, in caso contrario deve essere chiaramente indicato al consumatore la presenza di tale sostanza.

Tutti i prodotti delle collezioni TEMPOTEST® e TEMPOTEST® STARLIGHT rispettano la normativa REACH e non contengono le sostanze ad oggi elencate nella "Candidate list (SVHC)" in quantità maggiore dello 0,1% in peso.

PARÀ assicura una continua attenzione agli aggiornamenti delle sostanze della "Candidate list (SVHC)" che permette di intervenire in tempi brevissimi qualora dovesse essere segnalata una sostanza presente nei prodotti da noi utilizzati.



INFO ECO

**DE ÖKO-TEX-ZERTIFIZIERUNG**

Die Gewebe von PARÀ verfügen über die Öko-Tex Standard 100-Zertifizierung. Diese Zertifizierung legt einen strengen, wissenschaftlichen Bewertungsstandard fest, der garantiert, dass in den Geweben keine chemischen Produkte vorhanden sind, die für Mensch und Umwelt schädlich sind.

**ANPASSUNG AN DIE REACH+VORSCHRIFTEN**

Seit 1. Juni 2007 ist die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments in Kraft. Die Verordnung sieht die Festlegung von Stoffen vor, die als gesundheits- und umweltschädlich beschrieben werden und in einer "Candidate List (SVHC)" aufgeführt sind. Keines der auf dem Markt gebrachten Produkte darf mehr als 0,1 Gewichtsprozent von diesen Stoffen enthalten, andernfalls muss dies klar und deutlich für den Verbraucher gekennzeichnet und ersichtlich sein.

Alle Gewebe der Kollektion TEMPOTEST® und TEMPOTEST® STARLIGHT entsprechen den Anforderungen der REACH-Verordnung und enthalten von einigen, bis heute in der "Candidate List (SVHC)" aufgeführten Stoffen nur eine Menge, die unter 0,1 Gewichtsprozent liegt.

PARÀ gewährleistet eine stetige Kontrolle aller Aktualisierungen der Schadstoffe auf der "Candidate List (SVHC)". Somit kann unmittelbar gegesteuert werden, falls eine Substanz hinzugefügt wird, der in den Geweben enthalten ist.

**ES CERTIFICACIÓN ÖKO-TEX**

Los productos PARÀ están certificados Öko-Tex Standard 100. Este tipo de certificación define un estándar de evaluación científicamente riguroso y capaz de asegurar la ausencia en los tejidos de productos reconocidos como nocivos para el hombre y el ambiente.

**ADECUACIÓN NORMATIVA REACH**

A partir del 1º de junio de 2007 entró en vigor el Reglamento REACH (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo. El Reglamento prevé la identificación de las sustancias consideradas nocivas para la salud y el medio ambiente que se enumeran en una "Candidate list (SVHC)": todos los productos que se ponen en el mercado no pueden contener más del 0,1% en peso de dichas sustancias, en caso contrario, se debe indicar claramente al consumidor la presencia de esta sustancia.

Todos los productos de la colección TEMPOTEST® y TEMPOTEST® STARLIGHT cumplen con la normativa REACH y no contienen las sustancias actualmente enumeradas en la "Candidate list (SVHC)" en cantidad superior al 0,1% en peso.

PARÀ garantiza una atención continua en las actualizaciones de las sustancias de la "Candidate list (SVHC)", lo que le permite intervenir muy rápidamente en caso de que se denuncie la presencia de una sustancia en los productos utilizados.

**FR CERTIFICATION ÖKO-TEX**

Tous les tissus PARÀ sont certifiés Öko-Tex Standard 100. Ce type de certification définit un standard d'évaluation scientifiquement rigoureux et en mesure d'assurer l'absence dans les tissus de produits reconnus comme nocifs pour l'homme et pour l'environnement.

**CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT REACH**

À compter du 1er juin 2007 le Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen est entré en vigueur.

Ce règlement prévoit l'individuation des substances considérées comme nocives pour la santé et pour l'environnement qui figurent sur une "liste candidate (SVHC)": tous les produits mis sur le marché ne peuvent pas contenir plus de 0,1% en poids de ces substances, sinon la présence de ces substances doit être clairement indiquée au consommateur. Tous les produits des collections TEMPOTEST® et TEMPOTEST® STARLIGHT sont conformes au Règlement REACH et, ils ne contiennent pas les substances indiquées à ce jour dans la "liste candidate (SVHC)" dans une quantité supérieure à 0,1% en poids.

PARÀ assure une attention permanente aux mises à jour des substances de la "liste candidate (SVHC)", ce qui nous permet d'intervenir très rapidement en cas de communication d'une substance présente dans nos produits.

Tested for harmful substances,  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)Tested for harmful substances,  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)


**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

NUOVA COLLEZIONE  
NEW COLLECTION

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

NUOVA COLLEZIONE  
NEW COLLECTION





## NUOVI CONCETTI NEW CONCEPTS

1921

NUOVI CONCETTI

*Con l'Industria Tessile Mario Parravicini  
sogniamo un futuro ricco di traguardi*

Era il 1921 quando Mario Parravicini mise a frutto la sua grande vocazione imprenditoriale e creò la EMME-PI, con sede a Seregno, dando inizio a una storia centenaria. Inizialmente impegnata nella produzione di tessuti per tralci di materassi, l'azienda ha attraversato numerose tappe intermedie, senza mai perdere la propria natura tessile e industriale. Questo ha permesso di maturare e accumulare negli anni diverse esperienze, che costituiscono oggi un vero e proprio patrimonio dell'azienda.

### EN

It was 1921 when Mario Parravicini put his entrepreneurial instinct to good use and created the company EMME-PI based in Seregno, beginning a centenary of history. Initially involved in the production of fabrics for mattresses, the company developed through many intermediate stages, without losing its textile and industrial nature. This growth allowed the accumulation of vital experiences over the years, which are nowadays a real treasure.

### ES

En 1921 Mario Parravicini demostró su gran vocación emprendedora y creó la EMME-PI, con sede en Seregno, empezando una historia centenaria. Inicialmente se dedicó a la producción de tejidos de algodón para colchones y después la empresa atravesó numerosas etapas intermedias sin perder nunca su carácter textil e industrial. Esto le permitió madurar y acumular muchas experiencias durante los años, que constituyen hoy en día un gran patrimonio para la compañía.

### DE

Im Jahr 1921 folgte Mario Parravicini seiner unternehmerischen Berufung und gründete die Firma EMME-PI mit Sitz in Seregno, womit er den Grundstein zu 100 Jahren Firmengeschichte legte. Ursprünglich auf die Herstellung von Geweben für Matratzengestelle spezialisiert, gab es für das Unternehmen viele weitere Etappen, ohne jemals seinen textilen und industriellen Charakter zu verlieren. Auf diese Weise konnten im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Erfahrungen gesammelt werden, die heute einen echten Gewinn für PARA darstellen.

### FR

C'est en 1921 que Mario Parravicini met à profit son grand instinct d'entrepreneur et crée la société EMME-PI, située à Seregno, commençant une histoire centenaire. Initialement dédiée à la production de tissus pour matelas, l'entreprise se développe à travers plusieurs étapes intermédiaires, sans jamais perdre son caractère textile et industriel. Cette croissance permet l'accumulation d'une expérience de vie traversant les années, qui est de nos jours une réelle richesse.

<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/701*</b>	pag. 25
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/702*</b>	pag. 25
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/703*</b>	pag. 26
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/704*</b>	pag. 26
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/705*</b>	pag. 27
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/706*</b>	pag. 27
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/707*</b>	pag. 28
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/708*</b>	pag. 28
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/709*</b>	pag. 29
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/710*</b>	pag. 29
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/711*</b>	pag. 30
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/712*</b>	pag. 30
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/713*</b>	pag. 31
<b>TEMPOTEST MATERIA 1400/714*</b>	pag. 31
<b>TEMPOTEST MATERIA 1401/701*</b>	pag. 32
<b>TEMPOTEST MATERIA 1401/702*</b>	pag. 32
<b>TEMPOTEST MATERIA 1401/703*</b>	pag. 33
<b>TEMPOTEST MATERIA 1402/701*</b>	pag. 33
<b>TEMPOTEST MATERIA 1402/702*</b>	pag. 34
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/702*</b>	pag. 34
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/703*</b>	pag. 35
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/708*</b>	pag. 35
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/712*</b>	pag. 36
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/713*</b>	pag. 36
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/714*</b>	pag. 37
<b>TEMPOTEST MATERIA 1403/716*</b>	pag. 37



TENDE DA SOLE PARA

**EN TEMPOTEST® THE CHALLENGE OF TIME**

The Colosseum, dressed and protected with our fabrics, is the symbol of a historic advertising campaign. The message is concise but strong... our quality is guaranteed over time, like the Colosseum that transcends the centuries. In the Centennial Collection, we are launching an innovative fabric designed to last over time: TEMPOTEST® MATERIA - a wrinkled and rough hand, due to the typical irregularity of the raw material, characterizes this innovative fabric.

**DE TEMPOTEST® DIE HERAUSFORDERUNG IM LAUFE DER ZEIT**

Das mit unseren Geweben ausgestattete und geschützte Kolossum ist das Symbol einer historischen Werbekampagne. Die Botschaft ist kurz, prägnant, aber aussagekräftig. Unsere Qualität ist über lange Zeit garantiert, wie das Kolossum, das die Jahrhunderte überdauert. Mit der Kollektion zum 100-jährigen Firmenbestehen bringen wir ein innovatives Gewebe auf den Markt, das wieder für eine lange Lebensdauer konzipiert ist: TEMPOTEST® MATERIA. Eine spezielle Haptik, typisch für die Unregelmäßigkeit von Rohmaterial, gibt diesem innovativen Gewebe Charakter.

**FR TEMPOTEST® LE DÉFI DU TEMPS**

Le Colisée habillé et protégé avec nos tissus est le symbole d'une campagne publicitaire historique. Le message est court, concis mais fort... Notre qualité est garantie dans le temps, comme le Colisée qui traverse les siècles. Dans la Collection Centenaire, nous lançons sur le marché un tissu innovant conçu pour durer dans le temps: TEMPOTEST® MATERIA. Une main rugueuse, froissée et dont l'irrégularité typique de la matière première caractérise ce tissu innovant.





**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**





Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773-98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)
100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa 100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed 100% Acrylfaser "outdoor" spinnfärbengefärbt 100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa 100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm   47" 120 cm   47"	310 gr/m² (+/- 5%)   9,14 oz/yd² (+/- 5%)




Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)





Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)





















**TEMPOTEST MATERIA 1403/703®**

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST MATERIA 1403/708®**

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST MATERIA 1403/712®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST MATERIA 1403/713®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST**®  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS | **100**  
1921 - 2021

<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 107/515°</b>	pag. 41
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 727/515°</b>	pag. 41
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/501°</b>	pag. 42
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/502°</b>	pag. 42
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/504°</b>	pag. 43
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/505°</b>	pag. 43
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/506°</b>	pag. 44
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/507°</b>	pag. 44
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/508°</b>	pag. 45
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/509°</b>	pag. 45
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/510°</b>	pag. 46
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/512°</b>	pag. 46
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/513°</b>	pag. 47
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/514°</b>	pag. 47
<b>TEMPO TEST SETA CRUDA 1330/515°</b>	pag. 48



**PER CHI VIVE ALLA LUCE DEL SOLE**  
I tessuti TEMPOTEST® sono pensati per chi vive alla luce del sole, fonte di energia e di ispirazione. Simbolo della campagna pubblicitaria è una donna vestita con tessuti TEMPOTEST®, che riflette la propria luce, la propria naturale bellezza e femminilità. Così come TEMPOTEST® SETA CRUDA trasmette la propria essenza con dettagli naturalmente irregolari, rappresentando un ritorno alla naturale bellezza del tessuto.

**EN FOR PEOPLE WHO LIVE IN THE LIGHT**

TEMPOTEST® fabrics are designed for those who live in the light, and it is from light that they find their source of energy and inspiration. The symbol of the advertising campaign is a woman dressed in TEMPOTEST® fabrics, reflecting her own light, natural beauty and femininity. In the same way as TEMPOTEST® SETA CRUDA, it conveys its essence with naturally irregular details representing a return to the organic beauty of the fabric.

**DE FÜR MENSCHEN, DIE IM SONNENLICHT LEBEN**

Die TEMPOTEST® Gewebe sind für Menschen gedacht, die im Licht leben und aus der Sonne ihre Energie und Inspiration schöpfen. Das Symbol der Werbekampagne ist eine in TEMPOTEST® Geweben gekleidete Frau, die ihr eigenes Licht, ihre natürliche Schönheit und Weiblichkeit widerspiegelt. Auch das Gewebe TEMPOTEST® SETA CRUDA vermittelt sein Wesen mit natürlich anhaftenden, unregelmäßigen Details, die eine Rückkehr zur natürlichen Schönheit von Gewebe darstellen.

**ES PARÀ LA GENTE QUE VIVE EN LA LUZ**

Los tejidos TEMPOTEST® están pensados para quien vive en la luz y encuentra en ella su fuente de energía e inspiración. El símbolo de la campaña publicitaria es una mujer vestida con tejidos TEMPOTEST®, que refleja su propia luz, belleza natural y feminidad. Al igual que TEMPOTEST® SETA CRUDA, transmite su esencia con detalles naturalmente irregulares que representan una vuelta a la belleza natural del tejido.

**FR POUR CEUX QUI VIVENT AU SOLEIL**

Les tissus TEMPOTEST® sont conçus pour ceux qui vivent dans la lumière et c'est dans la lumière qu'ils trouvent leur source d'énergie et d'inspiration. Le symbole de la campagne publicitaire est une femme habillée de tissus TEMPOTEST®, reflétant sa propre lumière, sa beauté naturelle et sa féminité. De la même manière que le TEMPOTEST® SETA CRUDA, il transmet son essence avec des détails naturellement irréguliers en représentant un retour à la beauté naturelle du tissu.





**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Comisión   Composition	Altezza   Width   Breite Añcho   Largur (UNI EN 1773-98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)
100% fibra acrílica "outdoor" tinta in massa 100% acrylic fiber "outdoor" solution dyed 100% Acrylfaser "outdoor" spinnlösungsfärbt 100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa 100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm   47"	305 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   9,00 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)








**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/504®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/506®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/505®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/507®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/508®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/509®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/510®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/512®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** |  ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


SETA CRUDA

SETA CRUDA

**TEMPOTEST** |  ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

SETA CRUDA

SETA CRUDA




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/513®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/515®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST SETA CRUDA 1330/514®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

TEMPOTEST	5421/1*	pag. 52
TEMPOTEST	5421/2*	pag. 52
TEMPOTEST	5421/3*	pag. 53
TEMPOTEST	5421/4*	pag. 53
TEMPOTEST	5421/5*	pag. 54
TEMPOTEST	5421/7*	pag. 54
TEMPOTEST	5421/9*	pag. 55
TEMPOTEST	5421/11*	pag. 55
TEMPOTEST	5421/12*	pag. 56
TEMPOTEST	5422/1*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/2*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/3*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/4*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/5*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/6*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/7*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/8*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/10*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/11*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/12*	pag. 51
TEMPOTEST	5422/13*	pag. 51
TEMPOTEST	5423/12*	pag. 56
TEMPOTEST	5423/14*	pag. 57
TEMPOTEST	5423/16*	pag. 57
TEMPOTEST	5423/54*	pag. 58
TEMPOTEST	5423/79*	pag. 58



**EN**  
INTERESTING DISCUSSIONS UNDER AN AWNING

Interesting discussions can give rise to innovative ideas. From unexpected encounters, those you don't expect, new doors and new possibilities are open up. By playing with the infinite complexity of the human eye, optical illusions and unusual effects are created that give life to a new idea of fabric, the TEMPOTEST® MICRO TO MACRO line.

**DE**  
INTERESSANTE DIALOGUE UNTER EINER MARKISE

Interessante Dialoge können zu innovativen Ideen führen. Durch unerwartete Begegnungen können sich neue Türen und Möglichkeiten eröffnen. Durch das Spiel mit der unendlichen Komplexität des menschlichen Auges entstehen optische Täuschungen und ungewöhnliche Blickwinkel, die ein innovatives Gewebe zum Leben erwecken: die Serie TEMPOTEST® MICRO TO MACRO.

**ES**  
DIÁLOGOS INTERESANTES BAJO UN TOLDO

Los diálogos interesantes pueden dar lugar a ideas innovadoras. De encuentros inesperados, esos que no te esperas, pueden abrirse nuevas puertas y nuevas posibilidades. Jugando con la complejidad infinita del ojo humano, se crean ilusiones ópticas y juegos insólitos que dan vida a una nueva idea de tejido, la línea TEMPOTEST® MICRO TO MACRO.

**FR**  
DIALOGUES INTÉRESSANTS SOUS UN STORE SOLAIRE

Des dialogues intéressants naissent d'idées innovantes. Des rencontres inattendues, celles dont vous ne vous attendez pas, peuvent ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles possibilités. Jouant avec l'infinie complexité de l'œil humain, des illusions optiques et des jeux insolites sont créés ce qui donne vie à une nouvelle idée de tissu, la gamme TEMPOTEST® MICRO TO MACRO.

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Comisión   Compositio	Altezza   Width   Breite Añcho   Largur (UNI EN 1773-98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)
100% fibra acrílica "outdoor" tinta in massa 100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed 100% Acrylfaser "outdoor" spinnfärbefärbt 100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa 100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm   47"	300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)




MICRO TO MACRO




**NEW**

TEMPOTEST 5422/5°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/13°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/7°  
h 120 cm | h 47"



**NEW**

TEMPOTEST 5422/3°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/10°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/4°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/8°  
h 120 cm | h 47"



**NEW**

TEMPOTEST 5422/6°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/1°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/2°  
h 120 cm | h 47"



**NEW**

TEMPOTEST 5422/11°  
h 120 cm | h 47"




**NEW**

TEMPOTEST 5422/12°  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code


MICRO TO MACRO



**NEW**

TEMPOTEST 5421/1°

h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5421/1°

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**NEW**

TEMPOTEST 5421/2°



h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 5421/2°

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code





**TEMPOTEST 5421/9°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5421/12°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5421/11°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5423/12°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5423/14®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5423/16®**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5423/54®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5423/79®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

100  
1921 - 2021

UNITI 5°	pag. 72	SETA CRUDA 107/515°	pag. 65	MATERIA 1400/701°	pag. 63
UNITI 6°	pag. 72	UNITI 151/929°	pag. 68	MATERIA 1400/702°	pag. 64
UNITI 7°	pag. 72	UNITI 407/3°	pag. 71	MATERIA 1400/703°	pag. 68
UNITI 7/14°	pag. 72	UNITI 407/5°	pag. 74	MATERIA 1400/704°	pag. 67
UNITI 8°	pag. 72	UNITI 407/6°	pag. 72	MATERIA 1400/705°	pag. 66
UNITI 10°	pag. 70	UNITI 407/7°	pag. 71	MATERIA 1400/706°	pag. 73
UNITI 11°	pag. 75	UNITI 407/8°	pag. 73	MATERIA 1400/707°	pag. 74
UNITI 12°	pag. 73	UNITI 407/9°	pag. 73	MATERIA 1400/708°	pag. 74
UNITI 13°	pag. 70	UNITI 407/11°	pag. 75	MATERIA 1400/709°	pag. 76
UNITI 14°	pag. 67	UNITI 407/14°	pag. 67	MATERIA 1400/710°	pag. 71
UNITI 15°	pag. 63	UNITI 407/16°	pag. 71	MATERIA 1400/711°	pag. 72
UNITI 15/1°	pag. 68	UNITI 407/79°	pag. 65	MATERIA 1400/712°	pag. 64
UNITI 15/12°	pag. 73	UNITI 407/84°	pag. 74	MATERIA 1400/713°	pag. 70
UNITI 15/14°	pag. 68	UNITI 407/94°	pag. 64	MATERIA 1400/714°	pag. 65
UNITI 15/52°	pag. 68	UNITI 407/151°	pag. 65	UNITI 4015/61°	pag. 69
UNITI 15/79°	pag. 63	UNITI 407/926°	pag. 67	UNITI 4015/81°	pag. 69
UNITI 15/93°	pag. 69	UNITI 416°	pag. 70	UNITI 4015/91°	pag. 68
UNITI 15/99°	pag. 69	UNITI 426°	pag. 75	UNITI 4215/15°	pag. 68
UNITI 16°	pag. 71	UNITI 684/12°	pag. 72	UNITI 5406/6°	pag. 72
UNITI 17/15°	pag. 69	UNITI 727/15°	pag. 64	UNITI 5406/12°	pag. 72
UNITI 18°	pag. 66	UNITI 727/71°	pag. 69	UNITI 5406/15°	pag. 63
UNITI 19°	pag. 74	SETA CRUDA 727/515°	pag. 64	UNITI 5406/17°	pag. 69
UNITI 22°	pag. 70	UNITI 782/14°	pag. 68	UNITI 5406/52°	pag. 67
UNITI 24°	pag. 71	UNITI 782/87°	pag. 69	UNITI 5406/73°	pag. 75
UNITI 25/15°	pag. 74	UNITI 873/2°	pag. 66	UNITI 5406/94°	pag. 67
UNITI 26/15°	pag. 74	UNITI 873/15°	pag. 63	UNITI 5406/107°	pag. 64
UNITI 52°	pag. 67	UNITI 873/17°	pag. 69	UNITI 5407/6°	pag. 72
UNITI 53°	pag. 74	UNITI 873/73°	pag. 75	UNITI 5407/12°	pag. 72
UNITI 54°	pag. 73	UNITI 873/78°	pag. 71	UNITI 5407/15°	pag. 63
UNITI 55°	pag. 73	UNITI 873/151°	pag. 68	UNITI 5407/17°	pag. 70
UNITI 56°	pag. 75	UNITI 873/727°	pag. 66	UNITI 5407/52°	pag. 66
UNITI 57°	pag. 66	UNITI 926°	pag. 66	UNITI 5407/73°	pag. 75
UNITI 57/1°	pag. 66	UNITI 929°	pag. 69	UNITI 5407/94°	pag. 64
UNITI 57/54°	pag. 66	UNITI 930°	pag. 66	UNITI 5407/107°	pag. 64
UNITI 58/15°	pag. 73	UNITI 986/14°	pag. 68	UNITI 5422/1°	pag. 73
UNITI 71/15°	pag. 70	UNITI 986/15°	pag. 63	UNITI 5422/2°	pag. 74
UNITI 72°	pag. 74	UNITI 986/106°	pag. 68	UNITI 5422/3°	pag. 64
UNITI 73°	pag. 75	UNITI 986/107°	pag. 65	UNITI 5422/4°	pag. 66
UNITI 75°	pag. 70	UNITI 986/727°	pag. 64	UNITI 5422/5°	pag. 63
UNITI 77°	pag. 70	UNITI 1300°	pag. 74	UNITI 5422/6°	pag. 73
UNITI 79°	pag. 63	UNITI 1301°	pag. 71	UNITI 5422/7°	pag. 64
UNITI 81°	pag. 65	UNITI 1302°	pag. 71	UNITI 5422/8°	pag. 67
UNITI 84°	pag. 75	UNITI 1304°	pag. 69	UNITI 5422/10°	pag. 65
UNITI 84/14°	pag. 75	SETA CRUDA 1330/501°	pag. 63	UNITI 5422/11°	pag. 70
UNITI 87°	pag. 70	SETA CRUDA 1330/503°	pag. 73	UNITI 5422/12°	pag. 71
UNITI 88°	pag. 67	SETA CRUDA 1330/504°	pag. 73	UNITI 5422/13°	pag. 63
UNITI 91°	pag. 75	SETA CRUDA 1330/505°	pag. 63		
UNITI 92°	pag. 70	SETA CRUDA 1330/506°	pag. 69		
UNITI 93°	pag. 74	SETA CRUDA 1330/507°	pag. 65		
UNITI 94/15°	pag. 64	SETA CRUDA 1330/508°	pag. 67		
UNITI 97°	pag. 65	SETA CRUDA 1330/509°	pag. 66		
UNITI 98°	pag. 75	SETA CRUDA 1330/510°	pag. 71		
UNITI 101°	pag. 67	SETA CRUDA 1330/512°	pag. 65		
UNITI 102°	pag. 68	SETA CRUDA 1330/513°	pag. 76		
UNITI 106°	pag. 67	SETA CRUDA 1330/514°	pag. 65		
UNITI 107°	pag. 65	SETA CRUDA 1330/515°	pag. 71		

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Composizione   Composition Zusammensetzung Composition   Composición	Altezza   Width   Breite Achse   Largo   Breite (UNI EN 1773-98)	Peso   Weight   Gewicht Perl. Poids   Peso (UNI EN 2114/82)	Note   Notes Anmerkungen Notas   Notes
<b>UNITI SOLID COLOURS</b>	100% fibra acrilica "outdoor" tinta in massa	120 - 250 - 325 cm 47° - 98° - 128°	300 gr/m² (+/- 5%) 8,85 oz/yd² (+/- 5%)	-
<b>MATERIA</b>	100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed	120 cm 47°	310 gr/m² (+/- 5%) 9,14 oz/yd² (+/- 5%)	-
<b>SETA CRUDA</b>	100% Acrylfaser "outdoor" spindelgefärbt	120 cm 47°	305 gr/m² (+/- 5%) 9,00 oz/yd² (+/- 5%)	-
<b>RESINATI COATED</b>	100% fibre acrilica "outdoor" tintada en masa	120 cm 47°	340 gr/m² (+/- 5%) 10,03 oz/yd² (+/- 5%)	Colonna d'acqua   Water column Wasserstraße   Columna de agua Colonne d'eau   Colonne d'eau (UNI EN 2081); > 1000 mm   > 39,4"

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

**TEMPOTEST® MATERIA • Un innovativo tessuto studiato per durare nel tempo**

Una mano ruvida, rugosa e mossa è l'irregolarità tipica della materia grezza che caratterizza questo innovativo tessuto.

**TEMPOTEST® MATERIA • An innovative fabric designed to last over time**

A wrinkled and rough hand, due to the typical irregularity of the raw material, characterizes this innovative fabric.

**TEMPOTEST® MATERIA • Ein auf Langzeitbasis  
ausgelegtes innovatives Strukturgewebe**

Eine spezielle rauhe Haptik, die durch die typische Unregelmäßigkeit des Rohmaterials erzeugt wird, gibt diesem innovativen Gewebe Charakter.

**TEMPOTEST® SETA CRUDA • Una ritorno alla naturale bellezza dell'imperfezione**

Incorso di trame che, grazie ad un particolare trattamento, impreziosiscono il design di questi tessuti con dettagli naturalmente irregolari.



**TEMPOTEST® SETA CRUDA • The return to the natural beauty of imperfection**

A combination of textures which, thanks to a special treatment, enhance the design of these fabrics with details that are naturally uneven.



**TEMPOTEST® SETA CRUDA • Eine Rückkehr zur natürlichen Schönheit der Unvollkommenheit**

Gewebe, die dank ihrer besonderen Beschaffenheit das Design im Zeichen der natürlich schönen Unvollkommenheit veredeln.



**TEMPOTEST** | ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



UNITI  
SOLID COLOURS


Disponibile anche  
in versione resinita  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width


MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 15\*  
h 120 cm | h 47"



SETA CRUDA ●  
h 120 cm | h 47"



NEW  
TEMPOTEST 5422/5\*  
h 120 cm | h 47"


**TEMPOTEST** | ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

UNITI  
SOLID COLOURS


Disponibile anche  
in versione resinita  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width


MATERIA SETA CRUDA




NEW  
TEMPOTEST 5422/7\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 986/727\*  
h 120 cm | h 47"




NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/712\*  
h 120 cm | h 47"



NEW  
TEMPOTEST 5422/13\*  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5406/15\*  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 15/79\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 407/94\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 5407/94\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 94/15\*  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 986/15\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 5407/15\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 873/15\*  
h 120 cm | h 47"



NEW SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 727/15\*  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 727/515\*  
h 120 cm | h 47"




NEW  
TEMPOTEST 5422/3\*  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 79\*  
h 120 cm | h 47"




SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/505\*  
h 120 cm | h 47"




NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/701\*  
h 120 cm | h 47"



NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/702\*  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5407/107\*  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5406/107\*  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code


**TEMPO TEST** | ITALIAN PERFORMANCE FABRICS 

**UNITI**  
SOLID COLOURS

Disponibile anche  
in versione resinata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 986/107°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1330/512°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 407/79°

h 120 cm | h. 47"

**TEMPO TEST** | ITALIAN PERFORMANCE FABRICS 

**UNITI**  
SOLID COLOURS

Disponibile anche  
in versione resinata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 873/2°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 57/1°

h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 57/54°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 97°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1400/714°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 107°

h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 18°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 57°

h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 1330/509°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 407/151°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 107/515°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1330/507°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 930°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1400/705°

h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 5407/52°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1330/514°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 5422/10°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 81°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 926°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 5422/4°

h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 873/727°

h 120 cm | h. 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

Disponibile anche  
in versione resinata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 5406/52°  
h 120 cm | h 47"



NEW MATERIA   
SETA CRUDA   
TEMPOTEST 1400/704°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 1330/508°  
h 120 cm | h 47"

Disponibile anche  
in versione resinata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 986/106°  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 4215/15°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 15/1°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 106°  
h 120 cm | h 47"



NEW TEMPOTEST 5422/8°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 407/926°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 151/929°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 782/14°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 873/151°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5406/94°  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 88°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 52°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 102°  
h 120 cm | h 47"



NEW MATERIA   
TEMPOTEST 1400/703°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 986/14°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 14°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 101°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 407/14°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 15/14°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 15/52°  
h 120 cm | h 47"



Tessuto con effetto bottoneato  
Fabric with stub effect  
TEMPOTEST 4015/91°  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

Disponibile anche  
in versione resinita  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



Tessuto con effetto bottoneato  
Fabric with stub effect

TEMPOTEST 4015/81°  
h 120 cm | h 47"



Tessuto con effetto bottoneato  
Fabric with stub effect

TEMPOTEST 4015/61°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 15/93°  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 929°  
h 120 cm | h 47"



SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/506°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 1304°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 727/71°  
h 120 cm | h 47"



NEW  
TEMPOTEST 15/99°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 873/17°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5406/17°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 17/15°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 782/87°  
h 120 cm | h 47"

Disponibile anche  
in versione resinita  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width


MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 87°  
h 120 cm | h 47"



NEW  
TEMPOTEST 5422/11°  
h 120 cm | h 47"




NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/713°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 416°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 13°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 5407/17°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 71/15°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 22°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 77°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 10°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 75°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 92°  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 100<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

UNITI  
SOLID COLOURS

Disponibile anche  
in versione resinata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width


MATERIA SETA CRUDA



TEMPOTEST 24°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 407/7°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1301°  
h 120 cm | h. 47"


**TEMPOTEST** | 100<sup>TH</sup> ANNIVERSARY

UNITI  
SOLID COLOURS

Disponibile anche  
in versione resinata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in altezza 250 e 325 cm  
Available also in 98"  
and 129" width

MATERIA SETA CRUDA




NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/711°  
h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 7/14°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 7°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 1302°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 873/78°  
h 120 cm | h. 47"



SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/510°  
h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 5°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 5406/6°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 5407/6°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 407/16°  
h 120 cm | h. 47"



NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/710°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 16°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 6°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 8°  
h 120 cm | h. 47"




TEMPOTEST 407/6°  
h 120 cm | h. 47"



SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/515°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 407/3°  
h 120 cm | h. 47"



NEW  
TEMPOTEST 5422/12°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 5407/12°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 5406/12°  
h 120 cm | h. 47"



TEMPOTEST 684/12°  
h 120 cm | h. 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



### UNITI SOLID COLOURS

Disponibile anche in versione resinita Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm Available also in 98" and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



**NEW**  
TEMPOTEST 5422/6°  
h 120 cm | h.47"



**NEW**  
TEMPOTEST 5422/1°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 407/9°  
h 120 cm | h.47"



### UNITI SOLID COLOURS

Disponibile anche in versione resinita Available also in coated version

Disponibile anche in altezza 250 e 325 cm Available also in 98" and 129" width

MATERIA SETA CRUDA



**NEW** MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/707°  
h 120 cm | h.47"




TEMPOTEST 72°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 407/5°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 12°  
h 120 cm | h.47"



**NEW** MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/706°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 15/12°  
h 120 cm | h.47"




TEMPOTEST 19°  
h 120 cm | h.47"




**NEW** MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/708°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 93°  
h 120 cm | h.47"



SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/503°  
h 120 cm | h.47"



SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/504°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 55°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 1300°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 53°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 25/15°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 407/8°  
h 120 cm | h.47"




TEMPOTEST 58/15°  
h 120 cm | h.47"




TEMPOTEST 54°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 26/15°  
h 120 cm | h.47"



TEMPOTEST 407/84°  
h 120 cm | h.47"



**NEW**  
TEMPOTEST 5422/2°  
h 120 cm | h.47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 5407/73°  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 5406/73°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 56°  
h 120 cm | h 47"



SETA CRUDA ●  
TEMPOTEST 1330/513°  
h 120 cm | h 47"



NEW MATERIA ●  
TEMPOTEST 1400/709°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 11°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 98°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 426°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 84/14°  
h 120 cm | h 47"




TEMPOTEST 84°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 407/11°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 73°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 873/73°  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 91°  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

<b>TEMPOTEST</b>	<b>31*</b>	pag. 81
<b>TEMPOTEST</b>	<b>32*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>33*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>34*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>35*</b>	pag. 81
<b>TEMPOTEST</b>	<b>37*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>38*</b>	pag. 81
<b>TEMPOTEST</b>	<b>39*</b>	pag. 81
<b>TEMPOTEST</b>	<b>40*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>42*</b>	pag. 84
<b>TEMPOTEST</b>	<b>46*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>47*</b>	pag. 81
<b>TEMPOTEST</b>	<b>61*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>69*</b>	pag. 84
<b>TEMPOTEST</b>	<b>116/15*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>242*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>378*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>384*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>398*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>419*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>429*</b>	pag. 82
<b>TEMPOTEST</b>	<b>439*</b>	pag. 84
<b>TEMPOTEST</b>	<b>809*</b>	pag. 84
<b>TEMPOTEST</b>	<b>810*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>880*</b>	pag. 84
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5369*</b>	pag. 79
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5370*</b>	pag. 79
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5372*</b>	pag. 83
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5374*</b>	pag. 80
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5398/17*</b>	pag. 80
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5398/78*</b>	pag. 80
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5398/85*</b>	pag. 80
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5398/97*</b>	pag. 80
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5398/107*</b>	pag. 80
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5398/930*</b>	pag. 81



**EN**  
**TRADITIONS THAT STAND THE TEST OF TIME**

The history and culture of the Roman Empire is symbolized by the Colosseum, which has stood the test of time, just as TEMPOTEST® fabrics are made to last.

**DE**  
**TRADITIONEN, DIE DIE ZEIT ÜBERDAUERN**

Die Geschichte und Kultur des Römischen Reiches wird durch das Kolosseum symbolisiert, das die Zeit überdauert hat, so wie auch die TEMPOTEST®-Gewebe für die Ewigkeit gemacht sind.

**ES**  
**TRADICIONES QUE RESISTEN EL PASO DEL TIEMPO**

La historia y la cultura del Imperio Romano tienen como símbolo el Coliseo, que a resiste durante los siglos, así como los tejidos TEMPOTEST® realizados para durar en el tiempo.

**FR**  
**TRADITIONS QUI SE MANTIENNENT DANS LE TEMPS**

L'histoire et la culture de l'Empire romain sont symbolisées par le Colisée, qui a résisté durant les siècles, comme les tissus TEMPOTEST® qui sont réalisés pour perdurer dans le temps.

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinnungsgefärbt	120 cm   47"	300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPOTEST** | 

RIGHE PARI  
BLOCK STRIPES




**TEMPOTEST 5370®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5369®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 


RIGHE PARI  
BLOCK STRIPES



**TEMPOTEST 5398/97®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 5398/107®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 5374®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 5398/17®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 5398/78** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 5398/85** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST** | 

RIGHE PARI  
BLOCK STRIPES



**TEMPOTEST 5398/930®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 38®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 47®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 39®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 35®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 31®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

RIGHE PARI  
BLOCK STRIPES



**TEMPOTEST 116/15®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8" - **419°** R: 16,8 cm | 7"



**TEMPOTEST 34®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 37®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 32®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8" - **384°** R: 16,8 cm | 7"



**TEMPOTEST 33®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"




**TEMPOTEST 242®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8" - **429°** R: 16,8 cm | 7"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

RIGHE PARI  
BLOCK STRIPES



**TEMPOTEST 5372®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 37®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8" - **398®** R: 16,8 cm | 7"



**TEMPOTEST 40®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 46®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 61®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 20 cm | Repeat: 8"



**TEMPOTEST 810®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 16,8 cm | Repeat: 7"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

RIGHE PARI  
BLOCK STRIPES



**TEMPOTEST 69®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 16,8 cm | Repeat: 7"



**TEMPOTEST 880®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 16,8 cm | Repeat: 7"



**TEMPOTEST 809®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 16,8 cm | Repeat: 7"



**TEMPOTEST 439®** h 120 cm | h 47" - Rapp.: 16,8 cm | Repeat: 7"



**TEMPOTEST 42®** h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

1921-2021

PARA

## ROSSI MARRONI RED BROWN

50

ROSSI  
MARRONI

*Negli anni della grande ripresa economica  
entriamo nel mondo della protezione solare*

L'azienda entra nel mondo della protezione solare e dell'arredamento con pesanti tessuti in cotone. Sono gli anni della ripresa economica e l'azienda è soggetta a una costante e grandiosa crescita, che la porta a configurarsi come vera e propria industria tessile verticalizzata.

### EN

The company entered the world of sun protection and upholstery fabrics, with heavy cotton cloths. These were the years of worldwide economic recovery, and the company maintained constant and impressive growth, becoming a textile industry giant with a fully vertical production cycle.

### DE

Im Sonnenschutz und im Bereich des Heimtextils beginnt das Unternehmen mit schweren Baumwollstoffen. Es waren die Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs und PARA erlebte ein konstantes und beeindruckendes Wachstum, das es zu einem echten vertikalen Textilunternehmen werden ließ.

### ES

La empresa entra en el mundo de la protección solar y la decoración con tejidos pesados de algodón. Son los años de la recuperación económica y la empresa tuvo un constante e importante crecimiento que la llevó a convertirse en una verdadera industria textil vertical.

### FR

La société entre dans le marché de la protection solaire et des tissus d'ameublement, avec de lourds coton. Ces années de reprise mondiale économique, la société a maintenu une croissance constante et impressionnante, devenant une industrie du textile géante avec un cycle de production totalement vertical.

<b>TEMPOTEST</b>	<b>635/11*</b>	pag. 89
<b>TEMPOTEST</b>	<b>770/55*</b>	pag. 89
<b>TEMPOTEST</b>	<b>943/72*</b>	pag. 90
<b>TEMPOTEST</b>	<b>963/55*</b>	pag. 90
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/11*</b>	pag. 91
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/26*</b>	pag. 91
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/73*</b>	pag. 92
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5010/11*</b>	pag. 92
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5011/11*</b>	pag. 93
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5071/85*</b>	pag. 93
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5072/88*</b>	pag. 94
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5167/11*</b>	pag. 94
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5226/26*</b>	pag. 95
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5303/15*</b>	pag. 95
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5304/15*</b>	pag. 96
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5399/73*</b>	pag. 96



**EN**  
**A NEW CONCEPT OF SPACE WITH TEMPOTEST®**  
TEMPOTEST® dresses your outdoor areas; where quality and style come together in a single product, the awning, which creates new spaces to live together with your loved ones. A field of poppies is a place to be explored by a child who looks in wonder at the infinite number of beautiful and delicate things around him.

**DE**  
**EIN NEUES RAUMKONZEPT MIT TEMPOTEST®**  
TEMPOTEST® bringt Stil in Ihren Außenbereich. Qualität und Design vereinen sich in einem einzigen Produkt, der Markise, die neue Räume für das Zusammenleben mit Ihren Lieben schafft. Ein Feld mit Mohn ist ein Ort, der von einem Kind erkundet werden muss, das die unendlich vielen schönen und zarten Dinge um sich herum bestaunt.

**ES**  
**UN NUEVO CONCEPTO DE ESPACIO CON TEMPOTEST®**

TEMPOTEST® personaliza el estilo de tu zona exterior; calidad y estilo se unen en un solo producto, el toldo, que crea nuevos espacios para convivir con los tuyos. Un niño que explora con curiosidad un campo de amapolas y mira la infinitud de cosas bellas y delicadas que le rodean.

**FR**  
**UN NOUVEAU CONCEPT D'ESPACE AVEC TEMPOTEST®**  
TEMPOTEST® habille le style de votre espace extérieur, la qualité et le style réunis dans un seul produit, le store, qui crée de nouveaux espaces pour vivre ensemble. Un enfant de coquilles est un lieu d'exploration pour un enfant qui tourne son regard avec étonnement vers les belles et délicates choses infinies qui l'entourent.

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composición	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/92)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrílica "outdoor" tinta in massa 100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed 100% Acrylfaser "outdoor" spinnungsgefärbt 100% fibra acrílica "outdoor" teñida dans la masse 100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse	120 cm   47" 300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)	8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 100<sup>°</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED



**TEMPOTEST 635/11®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>°</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED




**TEMPOTEST 943/72®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 770/55®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 963/55®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST** |  ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED




**TEMPOTEST** |  ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED



**TEMPOTEST** | 100<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED



**TEMPOTEST 5011/11®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 100<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED




**TEMPOTEST 5072/88®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5071/85®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5167/11®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED



**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

ROSSI  
RED



<b>TEMPOTEST</b>	<b>158°</b>	pag. 99
<b>TEMPOTEST</b>	<b>636/14°</b>	pag. 99
<b>TEMPOTEST</b>	<b>636/84°</b>	pag. 100
<b>TEMPOTEST</b>	<b>639/99°</b>	pag. 100
<b>TEMPOTEST</b>	<b>739/426°</b>	pag. 101
<b>TEMPOTEST</b>	<b>771/426°</b>	pag. 101
<b>TEMPOTEST</b>	<b>947/14°</b>	pag. 102
<b>TEMPOTEST</b>	<b>966/426°</b>	pag. 102
<b>TEMPOTEST</b>	<b>968/426°</b>	pag. 103
<b>TEMPOTEST</b>	<b>1101°</b>	pag. 103
<b>TEMPOTEST</b>	<b>1120°</b>	pag. 104
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5000/57°</b>	pag. 104
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/84°</b>	pag. 105
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5002/57°</b>	pag. 105
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5009/1°</b>	pag. 106
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5009/14°</b>	pag. 106
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5010/14°</b>	pag. 107
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5011/57°</b>	pag. 107
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5072/86°</b>	pag. 108
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5144/14°</b>	pag. 108
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5347/58°</b>	pag. 109
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5349/106°</b>	pag. 109
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5349/426°</b>	pag. 110
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5349/930°</b>	pag. 110
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5355/106°</b>	pag. 111
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5371/106°</b>	pag. 111
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5399/52°</b>	pag. 112



**EN**  
**HARD-WEARING FABRICS TO SUIT YOUR STYLE**

Thanks to our 100 years of experience, TEMPOTEST® fabrics meet all requirements and adapt to any environment. The symbol of the advertising campaign is a sofa made of TEMPOTEST® fabric that makes even a jungle tiger feel comfortable and at home.

**DE**  
**STRAPAZIERFÄHIGE GEWEBE, DIE ZU IHREM STIL PASSEN**

Dank unserer 100-jährigen Erfahrung erfüllen die TEMPOTEST® Gewebe alle Anforderungen und passen sich an jede Umgebung an. Das Symbol der Werbekampagne ist ein Sofa mit TEMPOTEST® Gewebe, auf dem sich auch ein Tiger wohl fühlt.

**ES**  
**TEJIDOS RESISTENTES QUE SE ADAPTAN A TU ESTILO**

Gracias a nuestros 100 años de experiencia, los tejidos TEMPOTEST® cumplen todos los requisitos y se adaptan a cualquier ambiente. El símbolo de la campaña publicitaria es un sofá fabricado con tejido TEMPOTEST® que hace que se sienta cómodo como en casa incluso a un tigre de la selva.

**FR**  
**TESSUS DURABLES POUR S'ADAPTER À TON STYLE**

Grâce à nos 100 années d'expérience, les tissus TEMPOTEST® répondent à toutes les exigences et s'adaptent à tous les environnements. Le symbole de la campagne publicitaire est un canapé recouvert de tissu TEMPOTEST® qui permet même à un tigre de se sentir chez lui et l'aise.

**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinndüsengefärbt	120 cm   47"	300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN



**TEMPO TEST 158°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN




**TEMPO TEST 636/84°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST 636/14°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 639/99°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 739/426°**

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 947/14°**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 771/426°**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 966/426°**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN



**TEMPO TEST 968/426®**



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN



**TEMPO TEST 1120®**



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST 1101®**



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 5000/57®**



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5001/84®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5009/1®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5002/57®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5009/14®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5010/14®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5072/86®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5011/57®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 5144/14®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN




**TEMPOTEST 5347/58®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5349/426®**

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5349/106®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5349/930®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>®</sup>

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5355/106®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>®</sup>

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

MARRONI  
BROWN



**TEMPOTEST 5399/52®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5371/106®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

MARRONI

**TEMPOTEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**GIALLI GRIGI**  
YELLOW GREY

**1964**

*Liberiamo la creatività lasciando nel mondo della protezione solare la fibra acrilica tinta in massa.*

**TAPPONE FONDAMENTALE DELLA STORIA AZIENDALE È IL 1964, QUANDO IL COLOSSO CHIMICO ITALIANO MONTECATINI (POI PASSATO SOTTO IL CONTROLLO DI MONTEDISON) CEDA ALL'AZIENDA IL MARCHIO TEMPOTEST® E L'UTILIZZO DELLA FIBRA ACRYLICA TINTA IN MASSA, FIBRA PROGETTATA APPositamente PER RESISTERE ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE PIÙ ESTREME. NASCE COSÌ IL TESSUTO TEMPOTEST® PER LE SCHERMATURE SOLARI CHE PORTA L'AZIENDA AD ESSERE PROTAGONISTA NEL SETTORE A LIVELLO MONDIALE.**

**EN**  
A life-changing event in our company history happened in 1964 when the Italian chemical giant Montecatini (then under the control of Montedison), gave the company the TEMPOTEST® trademark and the exclusive use of their solution dyed acrylic fibre made specifically to withstand the most extreme weather conditions. This is how TEMPOTEST® fabric for sunscreens came into being, making the company a world leader in the sector.

**ES**  
Una etapa fundamental en la historia de la empresa es el año 1964, cuando el gigante químico italiano Montecatini (que después pasó bajo el control de Montedison) cedió a la empresa la marca TEMPOTEST® y el uso exclusivo de la fibra acrílica tintada en masa, fibra diseñada especialmente para soportar las condiciones climáticas más extremas. Así nació el tejido TEMPOTEST® para protección solar, que llevó a la empresa a ser líder mundial del sector.

**DE**  
Ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens war 1964, als der italienische Chemiegigant Montecatini (der später von Montedison übernommen wurde) dem Unternehmen die Marke TEMPOTEST® und die Verwendung der spinndüsengefärbten Acrylfaser verkaufte. Diese Faser wurde speziell entwickelt, um den extremsten Wetterbedingungen zu widerstehen. Auf diese Weise entstand das TEMPOTEST® Gewebe für Sonnenschutz, das das Unternehmen weltweit zu einem der Marktführer in diesem Bereich machte.

**FR**  
En 1964, un événement marquant de l'histoire de la société se produit quand le géant italien de la chimie Montecatini (sous le contrôle ensuite de Montedison), cède à l'entreprise la marque commerciale TEMPOTEST® et l'usage exclusif de la fibre acrylique teinte dans la masse, une fibre conçue spécifiquement pour résister aux conditions climatiques les plus extrêmes. La production de tissus TEMPOTEST® pour la protection solaire emmène la société vers le succès devenant un leader mondial dans le secteur.

114

<b>TEMPOTEST</b>	<b>294°</b>	pag. 117
<b>TEMPOTEST</b>	<b>484/3°</b>	pag. 117
<b>TEMPOTEST</b>	<b>635/12°</b>	pag. 118
<b>TEMPOTEST</b>	<b>636/12°</b>	pag. 118
<b>TEMPOTEST</b>	<b>771/12°</b>	pag. 119
<b>TEMPOTEST</b>	<b>774/58°</b>	pag. 119
<b>TEMPOTEST</b>	<b>797/12°</b>	pag. 120
<b>TEMPOTEST</b>	<b>939/58°</b>	pag. 120
<b>TEMPOTEST</b>	<b>944/926°</b>	pag. 121
<b>TEMPOTEST</b>	<b>1231°</b>	pag. 121
<b>TEMPOTEST</b>	<b>1243°</b>	pag. 122
<b>TEMPOTEST</b>	<b>1313/1°</b>	pag. 122
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/12°</b>	pag. 123
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5009/12°</b>	pag. 123
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5011/54°</b>	pag. 124
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5071/82°</b>	pag. 124
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5073/82°</b>	pag. 125
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5118/62°</b>	pag. 125
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5167/12°</b>	pag. 126
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5173/12°</b>	pag. 126
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5231/12°</b>	pag. 127
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5361/55°</b>	pag. 127
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5399/12°</b>	pag. 128
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5404/55°</b>	pag. 128



#### PER I PIÙ ESIGENTI IN FATTO DI OMBRA

Da sempre TEMPOTEST® produce tessuti che soddisfano le esigenze più estreme in termini di protezione solare. Il tessuto che avvolge con stile un beduino del deserto diventa il simbolo della nostra campagna, volta a enfatizzare le eccezionali performance dei nostri prodotti.

#### EN

#### FOR THE MOST DEMANDING PEOPLE IN TERMS OF SHADE

TEMPOTEST® has always produced fabrics that meet the most extreme demands in terms of sun protection. The fabric that stylishly envelops a desert Bedouin becomes the symbol of our campaign to emphasize the exceptional performance of our products.

#### DE

#### FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IM SONNENSCHUTZ

TEMPOTEST® stellt seit jeher Gewebe her, die den extremsten Anforderungen an Sonnenschutz gerecht werden. Das Gewebe, das einen Beduinen stilvoll umhüllt, wird zum Symbol unserer Kampagne, mit der wir die außergewöhnliche Leistung unserer Produkte unterstreichen wollen.

#### ES

#### PARA LOS MÁS EXIGENTES EN MATERIA DE SOMBRA

TEMPOTEST® siempre ha producido tejidos que satisfacen las exigencias más extremas en términos de protección solar. El tejido que envuelve con estilo a un beduino en el desierto se convierte en el símbolo de nuestra campaña para destacar las excepcionales prestaciones de nuestros productos.

#### FR

#### POUR LES PLUS EXIGENTS EN TERMES D'OMBRAGE

TEMPOTEST® a toujours produit des tissus qui répondent aux exigences les plus extrêmes en matière de protection solaire. Le tissu qui enveloppe avec élégance un bedouin du désert devient le symbole de notre campagne visant à souligner les performances exceptionnelles de nos produits.

#### DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinndüsengefärbt	120 cm   47"	
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		300 gr/m² (+/- 5%)   8,85 oz/yd² (+/- 5%)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPOTEST** | 100<sup>ANNI</sup>

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 294°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 484/3°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 100<sup>ANNI</sup>

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GIALLI  
YELLOW




**TEMPOTEST 635/12°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 636/12°**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 771/12°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 774/58°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 797/12°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 939/58°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GIALLI  
YELLOW




**TEMPOTEST 944/926®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 1243®**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 1231®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 1313/1®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 100<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 5001/12®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5009/12®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 100<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 5011/54®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5071/82®**

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

GIALLI

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 5073/82®**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 5167/12®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 5118/62®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5173/12®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>

GIALLI  
YELLOW




**TEMPOTEST 5231/12°**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup>


GIALLI  
YELLOW



**TEMPOTEST 5399/12°**

h 120 cm | h 47"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5361/55°**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 5404/55°**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

<b>TEMPOTEST</b>	<b>633/79*</b>	pag. 131
<b>TEMPOTEST</b>	<b>634/51*</b>	pag. 131
<b>TEMPOTEST</b>	<b>728/79*</b>	pag. 132
<b>TEMPOTEST</b>	<b>773/94*</b>	pag. 132
<b>TEMPOTEST</b>	<b>939/94*</b>	pag. 133
<b>TEMPOTEST</b>	<b>967/926*</b>	pag. 133
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5109/69*</b>	pag. 134
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5228/79*</b>	pag. 134
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5347/79*</b>	pag. 135
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5348/79*</b>	pag. 135
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5361/79*</b>	pag. 136
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5371/727*</b>	pag. 136
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5396/97*</b>	pag. 137
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5397/97*</b>	pag. 137
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5399/15*</b>	pag. 138
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5399/107*</b>	pag. 138
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5404/97*</b>	pag. 139



**EN**  
**PARÀ... SINCE THE DAWN OF TIME**

Our company has always been a reference point in the textile sun protection market thanks to its ability to innovate with quality; just as the stars illuminate the Colosseum, symbol of the grandeur of the Roman Empire and its eternal history "since the dawn of time".

**DE**  
**PARÀ... SEIT ANBEGINN DER ZEIT**

Unser Unternehmen ist dank seiner Fähigkeit zur Innovation und Qualität schon richtungsweisend für den Markt für textilen Sonnenschutz. Auch das Kolosseum, von den Sternen erhellt, ist Symbol für die Größe des Römischen Reiches und seine ewige Geschichte "seit Anbeginn der Zeit".

**ES**  
**PARÀ... DESDE EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS**

Nuestra empresa siempre ha sido un punto de referencia en el mercado de la protección solar textil gracias a su capacidad de innovar con calidad. Así como las estrellas iluminan el Coliseo, símbolo de la grandeza del Imperio Romano y de su eterna historia "desde el principio de los tiempos".

**FR**  
**PARÀ... DEPUIS LA NUIT DES TEMPS**

Notre entreprise a toujours été un point de référence sur le marché de la protection solaire textile grâce à sa capacité à innover avec qualité. Tout comme les étoiles illuminent le Colisée, symbole de la grandeur de l'Empire Romain et de son histoire éternelle "depuis la nuit des temps".

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinnungsgefärbt	120 cm   47"	
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).


Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS




GRIGI  
GREY



**TEMPO TEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GRIGI  
GREY



**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GRIGI  
GREY



**TEMPOTEST 939/94°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


GRIGI  
GREY



**TEMPOTEST 5109/69°**

h 120 cm | h 47"

Tessuto con effetto bottoneato • Fabric with slub effect  
I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 967/926°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5228/79°**

h 120 cm | h 47"

Tessuto con effetto bottoneato • Fabric with slub effect  
I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** |   
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GRIGI  
GREY



**TEMPO TEST 5347/79°**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** |   
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GRIGI  
GREY




**TEMPO TEST 5361/79°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 5348/79°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST 5371/727°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS




GRIGI  
GREY



**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GRIGI  
GREY



**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**GRIGI**  
GREY



**TEMPOTEST 5404/97®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**®  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS | 



**BLU VERDI**  
BLUE GREEN

**2000**

*Vogliamo lo sguardo verso nuovi orizzonti*

BLU  
VERDI

Dal 2000 le straordinarie performance dei tessuti TEMPOTEST® e le capacità tessili maturate nel settore dell'arredamento, vengono impiegate anche nel campo del mobile da giardino e della nautica: nascono così le due linee specializzate TEMPOTEST HOME® e TEMPOTEST MARINE®.

**EN**

Since 2000, the extraordinary performance of TEMPOTEST® fabrics, and the textile skills gained in upholstery, means our fabrics are also in great demand for garden furniture and marine use; consequently, the two specialized ranges TEMPOTEST HOME® and TEMPOTEST MARINE® were created.

**ES**

Desde el año 2000 los resultados extraordinarios de los tejidos TEMPOTEST® y las habilidades textiles maduradas en el sector de la decoración, vienen utilizadas también en el campo muebles de jardín y náutica: nacen así dos nuevas líneas especializadas TEMPOTEST HOME® y TEMPOTEST MARINE®.

**DE**

Seit dem Jahr 2000 werden die außergewöhnlichen Eigenschaften der TEMPOTEST®- Gewebe und die in der Möbelbranche erworbenen textilen Kompetenzen auch in den Bereichen Gartenmöbel und Nautik genutzt: Die beiden spezialisierten Linien TEMPOTEST HOME® und TEMPOTEST MARINE® wurden geschaffen.

**FR**

Depuis les années 2000, la performance extraordinaire des tissus TEMPOTEST® et les compétences textiles gagnées dans le secteur de l'aménagement, signifient que nos tissus sont également demandés dans le secteur du jardin et dans le secteur nautique, ayant pour conséquence la création de deux lignes spécialisées: TEMPOTEST HOME® et TEMPOTEST MARINE®.



<b>TEMPO TEST</b>	<b>636/10*</b>	pag. 145
<b>TEMPO TEST</b>	<b>636/99*</b>	pag. 145
<b>TEMPO TEST</b>	<b>641/10*</b>	pag. 146
<b>TEMPO TEST</b>	<b>772/17*</b>	pag. 146
<b>TEMPO TEST</b>	<b>5001/13*</b>	pag. 147
<b>TEMPO TEST</b>	<b>5010/10*</b>	pag. 147
<b>TEMPO TEST</b>	<b>5071/84*</b>	pag. 148
<b>TEMPO TEST</b>	<b>5167/2*</b>	pag. 148
<b>TEMPO TEST</b>	<b>5396/17*</b>	pag. 149
<b>TEMPO TEST</b>	<b>5399/17*</b>	pag. 149



#### TESSUTI CHE SFIDANO SALE, PIOGGIA E PERSINO IL BEL TEMPO

Uno skipper al timone della propria imbarcazione che sfida il mare in burrasca, diventa l'emblema della nuova campagna pubblicitaria TEMPOTEST MARINE\*, volta a enfatizzare le eccezionali performance (in qualsiasi condizione atmosferica) dei nostri tessuti, dedicati al mondo della nautica.

#### ES

#### TEJIDOS QUE DESAFÍAN LA SAL, LA LLUVIA E INCLUSO EL BUEN TIEMPO

Un patrón al timón de su barco desafiendo un mar tormentoso se convierte en el emblema de la nueva campaña publicitaria de TEMPOTEST MARINE\* para destacar las excepcionales prestaciones (en todas las condiciones meteorológicas) de nuestros tejidos dedicados al mundo de la náutica.

#### DE

#### GEWEBE, DIE SALZ, REGEN UND SOGAR GUTEM WETTER TROTZEN

Ein Skipper am Steuer seines Bootes, der einer stürmischen See trotzzt, wird zum Sinnbild der neuen Werbekampagne von TEMPOTEST MARINE\*, um die außergewöhnlichen Eigenschaften (bei allen Wetterbedingungen) unserer Gewebe für die Nautik zu unterstreichen.

#### FR

#### DESTISSUS QUI DÉFIENT LE SEL, LA PLUIE ET MÊME LE BEAU TEMPS

Un skipper à la barre de son bateau bravant une mer déchainée devient l'embleme de la nouvelle campagne publicitaire de TEMPOTEST MARINE\* pour souligner les performances exceptionnelles (pour toutes les conditions météorologiques) de nos tissus dédiés au monde nautique.

#### DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinndüsengefärbt	120 cm   47"	
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).


Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 100<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

BLU  
BLUE



**TEMPOTEST 636/10°**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code


**TEMPO TEST** | 100<sup>®</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

BLU  
BLUE




**TEMPOTEST 641/10°**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 636/99°**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 772/17°**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

BLU  
BLUE



**TEMPOTEST 5001/13°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

BLU  
BLUE



**TEMPOTEST 5071/84°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 5010/10°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5167/2°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | **100**

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**BLU**  
BLUE




**TEMPOTEST 5396/17®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5399/17®**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**®  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**100**  
1921 - 2021

<b>TEMPOTEST</b>	<b>634/97*</b>	pag. 153
<b>TEMPOTEST</b>	<b>635/8*</b>	pag. 153
<b>TEMPOTEST</b>	<b>636/5*</b>	pag. 154
<b>TEMPOTEST</b>	<b>638/5*</b>	pag. 154
<b>TEMPOTEST</b>	<b>739/701*</b>	pag. 155
<b>TEMPOTEST</b>	<b>774/62*</b>	pag. 155
<b>TEMPOTEST</b>	<b>940/5*</b>	pag. 156
<b>TEMPOTEST</b>	<b>944/5*</b>	pag. 156
<b>TEMPOTEST</b>	<b>1150*</b>	pag. 157
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5000/7*</b>	pag. 157
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/1*</b>	pag. 158
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5001/7*</b>	pag. 158
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5011/7*</b>	pag. 159
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5071/7*</b>	pag. 159
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5072/87*</b>	pag. 160
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5073/87*</b>	pag. 160
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5100/67*</b>	pag. 161
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5167/5*</b>	pag. 161
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5347/62*</b>	pag. 162
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5355/62*</b>	pag. 162



**EN**  
**STAY COOL**

The Basset Hound with sunglasses, in the shade of a TEMPOTEST® fabric, becomes the symbol of freshness, a corner of paradise on hot summer days where you can carve out your own space and devote yourself to the things you love most.

**DE**  
**BLEIBEN SIE FRISCH**

Der Basset mit Sonnenbrille im Schatten eines TEMPOTEST®- Gewebe wird zum Inbegriff von Frische. Ein paradiesisches Fleckchen Erde an heißen Sommertagen, wo man sich seinen eigenen Freiraum schaffen und sich den Dingen widmen kann, die man am meisten liebt.

**STATE FRESCHE**

Il basset hound, con gli occhiali da sole all'ombra di un tessuto TEMPOTEST®, diventa l'emblema della freschezza, un angolo di paradiso durante le calde giornate estive in cui ritagliarsi il proprio spazio e dedicarsi alle cose che ci appassionano di più.

**ES**  
**MANTÉNGASE FRESCO**

El basset hound con gafas de sol a la sombra de un tejido TEMPOTEST® se convierte en el símbolo de frescura; un rincón del paraíso en los calurosos días de verano en los que puedes hacer un hueco para dedicarte a las cosas que más te gustan.

**FR**  
**RESTEZ AU FRAIS**

Le basset à lunettes de soleil à l'ombre d'un tissu TEMPOTEST® devient l'incarnation de la fraîcheur, un coin de paradis lors des chaudes journées d'été où l'on peut se créer un espace à soi et se consacrer à ce que l'on aime le plus.

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinndüsengefärbt	120 cm   47"	300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 100<sup>°</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

VERDI  
GREEN




**TEMPOTEST 634/97®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>°</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

VERDI  
GREEN



**TEMPOTEST 636/5®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 635/8®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 638/5®**  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

VERDI  
GREEN




**TEMPOTEST 739/701®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



Tessuto con effetto bottonato • Fabric with slub effect

**TEMPOTEST 774/62®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

VERDI  
GREEN




**TEMPOTEST 940/5®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 944/5®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>TM</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

VERDI  
GREEN



**TEMPO TEST 1150®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>TM</sup>  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

VERDI  
GREEN



**TEMPO TEST 5001/1®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST 5000/7®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST 5001/7®**

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5011/7®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 5072/87®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPOTEST 5071/7®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5073/87®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY

VERDI  
GREEN




**TEMPOTEST 5100/67°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY


VERDI  
GREEN



**TEMPOTEST 5347/62°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5167/5°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5355/62°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST®**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**GRANDI ALTEZZE E RESINATI**  
FULL WIDTH AND COATED

'60



*Cavalciamo il successo della moda italiana  
e ne portiamo lo stile sulle tende da sole*

È all'inizio degli anni '60 che l'azienda si dedica allo stile sui tessuti per la protezione solare fino ad arrivare all'importante collaborazione con VALENTINO, marchio simbolo dell'alta moda italiana. Con TEMPOTEST® nasce il concetto di fantasia nelle tende da sole che diventano elemento caratterizzante dell'ambiente, regalandogli stile e personalità.

**EN**

At the beginning of the 1960s, the company dedicated itself to the style of sun protection fabrics, culminating in the important collaboration with VALENTINO, the iconic brand of Italian haute couture. With TEMPOTEST®, the concept of fantasy was born in awnings that became an elementary characteristic of the environment, giving it style and personality.

**ES**

A principios de los años 60, la empresa se dedicó al estilo de los tejidos de protección solar, culminando con la importante colaboración con VALENTINO, marca simbolo de la alta costura italiana. Con TEMPOTEST® nació el concepto de fantasía en los toldos, convirtiéndose en un elemento característico del ambiente, dándole estilo y personalidad.

**DE**

Anfang der 1960er Jahre begann das Unternehmen, sich dem Design von Sonnenschutztgeweben zu widmen, was später zu der bedeutenden Zusammenarbeit mit VALENTINO, einem der wichtigsten italienischen Mode-Designer, führte. Mit TEMPOTEST® wurde Mode in Form von Fantasiestreifen auf die Markise gebracht. Sie hielt immer mehr Einzug in das öffentliche Erscheinungsbild und verlieh einem Haus Stil und Persönlichkeit.

**FR**

Au début des années 1960, l'entreprise se consacre à la création de tissus de protection solaire, avec comme point culminant l'importante collaboration avec VALENTINO, symbole emblématique de la haute couture italienne. Avec TEMPOTEST®, le concept de fantaisie dans les auvents est né, devenant un élément caractéristique de l'environnement, en lui donnant style et personnalité.

<b>TEMPOTEST</b>	<b>1/15*</b>	pag. 167
<b>TEMPOTEST</b>	<b>2/15*</b>	pag. 167
<b>TEMPOTEST</b>	<b>3/7*</b>	pag. 168
<b>TEMPOTEST</b>	<b>3/15*</b>	pag. 168
<b>TEMPOTEST</b>	<b>3/54*</b>	pag. 169
<b>TEMPOTEST</b>	<b>3/84*</b>	pag. 169
<b>TEMPOTEST</b>	<b>3/727*</b>	pag. 170
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5501/7*</b>	pag. 170
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5501/11*</b>	pag. 171
<b>TEMPOTEST</b>	<b>5501/57*</b>	pag. 171

<b>TEMPOTEST</b>	<b>7/14*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>14*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>15/1*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>54*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>57/1*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>57/54*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>84/14*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>986/15*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>986/727*</b>	pag. 172
<b>TEMPOTEST</b>	<b>4215/15*</b>	pag. 172



**EN**  
**TEMPOTEST® COMES TO THE FORE**

TEMPOTEST® fabrics are an expression of infinite styles. Made to provide shade for the most demanding customers, they are in the limelight and become the real stars of the outdoor scene, expressing new market and fashion trends.

**DE**  
**TEMPOTEST® TRITT INS RAMPENLICHT**

TEMPOTEST® Gewebe sind ein Ausdruck unendlicher Stilrichtungen. Als Schattenspender für die anspruchsvollsten Kunden stehen sie im Rampenlicht und sind die wahren Stars der Outdoor-Szene, die neue Markt- und Modetrends zum Ausdruck bringen.

**ES**  
**TEMPOTEST® SALE A LA LUZ**

Los tejidos TEMPOTEST® son la expresión de infinitos estilos. Realizados para garantizar la sombra a los clientes más exigentes, destacan y se convierten en los verdaderos protagonistas del outdoor, expresando las nuevas tendencias del mercado y de la moda.

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/92)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/92)
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa		
100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed		
100% Acrylfaser "outdoor" spinndüsengefärbt	250 - 325 cm   98" - 128"	
100% fibra acrílica "outdoor" teñida en masa		300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%) 8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse		

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).


Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

GRANDI ALTEZZE  
FULL WIDTH



**TEMPO TEST 1/15°**


h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 

GRANDI ALTEZZE  
FULL WIDTH




**TEMPO TEST 3/7°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 2/15°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPO TEST 3/15°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code





**TEMPO TEST 3/54°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 3/727°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 3/84°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**TEMPO TEST 5501/7°**

h 250 cm | h 98° - h 325 cm | h 128"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5501/11®**  
h 250 cm | h 98" - h 325 cm | h 128"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**TEMPOTEST 5501/57®**  
h 250 cm | h 98" - h 325 cm | h 128"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



TEMPOTEST 4215/15®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 7/14®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 57/1®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 57/54®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 84/14®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 15/1®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 54®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 14®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 986/15®  
h 120 cm | h 47"



TEMPOTEST 986/727®  
h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

TEMPOTEST	5/200*	pag. 175
TEMPOTEST	8/200*	pag. 175
TEMPOTEST	13/200*	pag. 176
TEMPOTEST	15/200*	pag. 175
TEMPOTEST	15/201*	pag. 175
TEMPOTEST	15/293*	pag. 175
TEMPOTEST	24/200*	pag. 176
TEMPOTEST	52/200*	pag. 175
TEMPOTEST	73/200*	pag. 175
TEMPOTEST	79/200*	pag. 175
TEMPOTEST	97/200*	pag. 176
TEMPOTEST	98/200*	pag. 175
TEMPOTEST	106/200*	pag. 175
TEMPOTEST	926/200*	pag. 176
TEMPOTEST	986/227*	pag. 175
TEMPOTEST	4015/291*	pag. 175



#### TEMPOTEST

Questo "Tempotest®" è un progetto confezionato in ogni pezzo sotto un tendone di protezione solare che si apre aggiungendo un'area per riposo e una sedia per sedersi. È un simbolo di protezione solare.

La qualità della fibra offre la massima resistenza all'acqua, alla luce e alle temperature estreme. Il tessuto è resistente alle radiazioni solari e ai raggi UV. Un tocco di colore e stile aggiunge un'esperienza di piacere a questo ambiente.

TEMPOTEST

#### OUTDOOR ESTREMO

Un tavolo da pranzo, ambientato nel deserto e al riparo sotto una tenda da sole con tessuto TEMPOTEST®, è l'emblema di una campagna pubblicitaria volta a comunicare l'efficacia dei nostri tessuti che si integrano perfettamente in ogni ambiente esterno e aggiungono un riparo dalle radiazioni solari più estreme creando un tocco di colore e stile agli ambienti outdoor.

#### EN EXTREME OUTDOOR

A dining table set in the desert and sheltered under an awning with TEMPOTEST® fabric is the emblem of an advertising campaign aimed at communicating the effectiveness of our fabrics which integrate perfectly into any outdoor environment and provide shelter from the most extreme solar radiation, adding a touch of colour and style to all outdoor spaces.

#### DE EXTREM-OUTDOOR

Eine gedeckte Tafel in der Wüste, unter einer Markise mit TEMPOTEST® Gewebe, ist Mittelpunkt einer Werbekampagne, die den hohen Nutzen unserer Gewebe vermitteln soll. Sie fügen sich perfekt in jede Umgebung ein, bringen Farbe und Stil in den Outdoorbereich und bieten Schutz vor extremen Sonneneinstrahlungen.

#### ES OUTDOOR EXTREMO

Una mesa de comedor situada en el desierto, protegida por un toldo con tejido TEMPOTEST® es el emblema de una campaña publicitaria destinada a comunicar la eficacia de nuestros tejidos, que se integran perfectamente en cualquier ambiente exterior y protegen de las radiaciones solares más extremas, añadiendo un toque de color y estilo a los ambientes exteriores.

#### FR OUTDOOR EXTRÉME

Une table à manger située dans le désert, protégée sous un store en tissu TEMPOTEST® est l'emblème d'une campagne publicitaire visant à communiquer l'efficacité de nos tissus qui s'intègrent parfaitement à tout environnement extérieur et offrent un abri contre les rayonnements solaires les plus extrêmes, en ajoutant une touche de couleur et de style aux environnements extérieurs.

#### DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Comisión   Compositio	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur   (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)	Note   Notes Anmerkungen Notas   Notes
100% fibra acrilica "outdoor" tintata in massa 100% acrylic fibre "outdoor" solution dyed	120 cm   47"	340 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   10,03 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)	Colonna d'acqua   Water column   Wassersäule   Columna de agua   Colonne d'eau (UNI EN 20811): > 1000 mm   > 39,4"
100% Acrylfaser "outdoor" spinnfärbengefärbt 100% fibra acrílica "outdoor" tintada en masa			
100% fibre acrylique "outdoor" teinte dans la masse			

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

Conditieën algemene garantie op [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



RESINATO 15/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 15/293\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 15/201\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 13/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 926/200\*

h 120 cm | h 47"



NEW  
RESINATO 97/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 52/200\*

h 120 cm | h 47"



Tessuto con effetto bottoneato  
Fabric with slab effect  
RESINATO 4015/291\*

h 120 cm | h 47"




NEW  
RESINATO 79/200\*

h 120 cm | h 47"



NEW  
RESINATO 24/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 986/227\*

h 120 cm | h 47"



NEW  
RESINATO 106/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 73/200\*

h 120 cm | h 47"



NEW  
RESINATO 98/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 5/200\*

h 120 cm | h 47"



RESINATO 8/200\*

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue**

*Today & Tomorrow*

*Riciclando 328 bottiglie di plastica  
realizziamo 21 m<sup>2</sup> di tessuto*

L'azienda, una Family Company da tre generazioni, si pone grandi obiettivi legati alla sostenibilità che raggiunge grazie a continui investimenti in R&D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, la prima collezione al mondo di tessuti per tende da sole in PET riciclato e certificata GRS, è il risultato di anni di ricerca volti a realizzare "FABRICS FOR FUTURE". Qualità, stile, servizio e investimenti costanti in comunicazione e marketing, permettono all'azienda di porsi come punto di riferimento nei mercati di tutto il mondo.

#### EN

PARÀ, a Family Company in its third generation, sets high sustainability targets which it achieves through continuous investment in R&D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, the world's first GRS-certified collection of awning fabrics made from recycled PET, is the result of years of research into "FABRICS FOR FUTURE". Quality, style, service and constant investments in communication and marketing, make the company a reference point in markets throughout the world.

#### ES

La empresa, una Family Company de tres generaciones, se fija unos objetivos de sostenibilidad muy elevados que consigue gracias a una continua inversión en I+D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, la primera colección en el mundo de tejidos para toldos realizados con PET reciclado y certificada GRS, es el resultado de años de investigación destinados a realizar "FABRICS FOR FUTURE". Calidad, estilo, servicio e inversión constante en comunicación y marketing, permiten a la empresa ser un punto de referencia en los mercados mundiales.

#### DE

Das Unternehmen, das sich seit drei Generationen in Familienbesitz befindet, setzt sich hohe Ziele beim Thema Nachhaltigkeit, die es durch ständige Investitionen in Forschung und Entwicklung erreicht. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, die weltweit erste GRS-zertifizierte Markisengewebe-Kollektion aus recyceltem PET, ist das Ergebnis jahrelanger Forschung für "FABRICS FOR FUTURE". Qualität, Stil, Service und ständige Investitionen in Kommunikation und Marketing ermöglichen es dem Unternehmen, sich auf den Märkten der ganzen Welt als Referenz zu positionieren.

#### FR

PARÀ, une entreprise familiale depuis trois générations, se fixe des objectifs de haute durabilité qu'elle atteint grâce à des investissements continus en R&D. TEMPOTEST® STARLIGHT blue, la première collection au monde de tissus pour stores certifiée GRS et fabriquée à partir de PET recyclé, est le résultat d'années de recherches sur les "FABRICS FOR FUTURE". Qualité, style, service et des investissements constants dans la communication et le marketing permettent à l'entreprise de se placer comme point de référence sur les marchés du monde entier.



<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6002/500*</b>	pag. 181
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6011/502*</b>	pag. 181
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6012/501*</b>	pag. 182
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6015/502*</b>	pag. 182
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6015/521*</b>	pag. 183
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6016/500*</b>	pag. 183
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6019/501*</b>	pag. 184
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6073/500*</b>	pag. 184
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6083/515*</b>	pag. 185
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6085/515*</b>	pag. 185
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6090/502*</b>	pag. 186
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6231/597*</b>	pag. 186
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6233/524*</b>	pag. 187
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6234/597*</b>	pag. 187
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6236/590*</b>	pag. 188
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6238/597*</b>	pag. 188
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6252/529*</b>	pag. 189
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6252/579*</b>	pag. 189
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6252/585*</b>	pag. 190
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6252/597*</b>	pag. 190
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6253/597*</b>	pag. 191
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6254/551*</b>	pag. 191
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6255/515*</b>	pag. 192
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6255/521*</b>	pag. 192
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6255/555*</b>	pag. 193
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6255/583*</b>	pag. 193
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6255/585*</b>	pag. 194
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6256/512*</b>	pag. 194
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6257/502*</b>	pag. 195
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6258/502*</b>	pag. 195
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6259/502*</b>	pag. 196
<b>STARLIGHT blue</b>	<b>6873/597*</b>	pag. 196



The REvolution  
is blue

TEMPOTEST  
STARLIGHT blue

La prima collezione di tessuti  
in PET riciclato e certificato GRS

EN

#### THE REVOLUTION IS BLUE

TEMPOTEST® STARLIGHT blue è la prima collezione di tessuti in PET riciclato con certificazione GRS (Global Recycled Standard) realizzata attraverso un processo sostenibile che permette un risparmio energetico del 60%, il 45% di emissioni in meno di CO<sub>2</sub> e una riduzione del consumo d'acqua del 90%. Una rivoluzione/evoluzione sia in termini di materiale utilizzato (PET riciclato) che di tecniche di tessitura attraverso cui si realizza il connubio perfetto tra sostenibilità e performance. Da un filo in PET riciclato e certificato GRS nasce quindi un tessuto che si caratterizza per le eccezionali recuperi elastiche e per una migliore resistenza alle trazioni e alle sollecitazioni che lo rendono particolarmente adatto a strutture di grandi dimensioni.

DE

#### THE REVOLUTION IS BLUE

TEMPOTEST® STARLIGHT blue ist die erste GRS-zertifizierte (Global Recycled Standard) Kollektion aus recyceltem PET. Sie wird durch einen nachhaltigeren Herstellungsprozess, das im Vergleich zu reinem Herstellungsprodukt eine 60 % Energieeinsparung, 45 % weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen und 90 % weniger Wasserverbrauch ermöglicht. Eine Revolution/Evolution sowohl in Bezug auf das verwendete Material (recycltes PET) als auch auf die Herstellung, durch die die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Leistung erreicht wird. Aus einem GRS-zertifizierten Garn aus Recycling-PET entsteht ein Gewebe, das sich durch ein außergewöhnliches Rückschlellanhalten und eine verbesserte Zug- und Belastungsfestigkeit auszeichnet, wodurch es sich besonders für große Anlagen eignet.

#### DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung   Composición   Composition	Altezza   Width   Breite (UNI EN 1773/95)	Peso   Weight   Gewicht (UNI EN 5114/82)	Note   Notes Anmerkungen Notas   Notes
PET "outdoor" riciclate tinto in massa			
PET "outdoor" recycelt solution dyed			
PET "outdoor" recyclé teint en masse	120 cm   47"	290 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,55 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)	
PET "outdoor" recycelt tinted in mass			
PET "outdoor" recyclé teint dans la masse			

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



This product contains 95% GRS  
certified recycled polyester

Certified by ICEA  
ICEA-TX-H2Z



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**



**NEW**



**STARLIGHT blue 6002/500®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6011/502®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**




**STARLIGHT blue 6012/501®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6015/502®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**NEW**



**STARLIGHT blue 6015/521®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6016/500®**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**NEW**




**STARLIGHT blue 6073/500®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6073/500®**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
**STARLIGHT blue**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**




**STARLIGHT blue 6083/515®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6085/515®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
**STARLIGHT blue**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**



**STARLIGHT blue 6090/502®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6231/597®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**





**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**



**NEW**




**STARLIGHT blue 6233/524®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6234/597®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**

**STARLIGHT blue 6236/590®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6238/597®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**NEW**




**STARLIGHT blue 6252/529°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6252/579°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue

30 cm  
12"




**STARLIGHT blue 6252/585°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6252/597°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code


**TEMPOTEST**  
**STARLIGHT blue**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**TEMPOTEST**  
**STARLIGHT blue**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue



**STARLIGHT blue 6253/597°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6254/551°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6255/515°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6255/521°**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST®**  
**STARLIGHT blue**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue




**STARLIGHT blue 6255/555°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6255/583°**


h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST®**  
**STARLIGHT blue**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue




**STARLIGHT blue 6255/585°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6256/512°**

h 120 cm | h 47"





I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**



**NEW**




**STARLIGHT blue 6257/502®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



**STARLIGHT blue 6258/502®**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue**



**NEW**




**STARLIGHT blue 6259/502®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT blue 6873/597®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6015/602*</b>	pag. 199
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6015/603*</b>	pag. 199
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6231/697*</b>	pag. 200
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6234/697*</b>	pag. 200
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6236/690*</b>	pag. 201
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6253/697*</b>	pag. 201
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6254/651*</b>	pag. 202
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6873/697*</b>	pag. 202
<b>STARLIGHT blue XL</b>	<b>6929/603*</b>	pag. 203



The Revolution  
is blue

TEMPOTEST  
STARLIGHT blue

Lo primo tessuto al mondo  
in PET riciclato e certificato GRS  
tempotest.it

**EN  
ENDLESS SUSTAINABILITY**

TEMPOTEST® STARLIGHT blue XL is the world's first sustainable fabric (recycled PET) in full width version for the world of sun protection. A fabric designed for all those who care about the destiny of our planet and want a modern awning without seams or welds.

**SOSTENIBILITÀ SENZA FINE**

TEMPOTEST® STARLIGHT blue XL è il primo tessuto sostenibile al mondo (PET riciclato) in versione grande altezza per la protezione solare. Un tessuto pensato per tutti coloro che hanno a cuore il destino del nostro pianeta e che desiderano una tenda da sole moderna senza cuciture o saldature.

**ES  
SOSTENIBILIDAD SIN FIN**

TEMPOTEST® STARLIGHT blue XL es el primer tejido sostenible en el mundo (PET reciclado) en versión anchos especiales para la protección solar. Un tejido estudiado para todos aquellos que se preocupan por el destino de nuestro planeta y quieren un toldo moderno sin costuras ni soldaduras.

**DE  
ENDLOSE NACHHALTIGKEIT**

TEMPOTEST® STARLIGHT blue XL ist das weltweit erste nachhaltige Gewebe (aus Recycling-PET) in einer großen Breite für die Welt des Sonnenschutzes. Ein Gewebe für alle, denen das Schicksal unseres Planeten am Herzen liegt und die eine moderne Markise und eine ZIP-oder Vertikalanlage ohne störende Nähte wünschen.

**FR  
UNE DURABILITÉ SANS FIN**

TEMPOTEST® STARLIGHT blue XL est le premier tissu durable au monde (PET recyclé) en version grande largeur pour le monde de la protection solaire. Une toile conçue pour tous ceux qui se soucient du sort de notre planète et veulent un store moderne sans coutures ni soudures.

**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Composizione   Composition   Zusammensetzung   Composición   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largura (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)	Note   Notes Anmerkungen   Notas   Notes
PET "outdoor" riciclate tintate in massa PET "outdoor" recycled solution dyed PET "outdoor" recycelt spinndosegefärbt PET "outdoor" reciclado tintado en masa PET "outdoor" recyclé teint dans la masse	325 cm   128"	290 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,55 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)	 This product contains 85% GRS Certified recycled polyester Certified by ICEA-TR-1422

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los datos y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue XL



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS


### STARLIGHT blue XL



**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning



#### STARLIGHT blue XL 6015/602®

h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning




#### STARLIGHT blue XL 6015/603®

h 325 cm | h 128"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning




#### STARLIGHT blue XL 6231/697®

h 325 cm | h 128"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning



#### STARLIGHT blue XL 6234/697®

h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue XL



**TEMPOTEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

### STARLIGHT blue XL



**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning



#### STARLIGHT blue XL 6236/690°

h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning




#### STARLIGHT blue XL 6253/697°

h 325 cm | h 128"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning




#### STARLIGHT blue XL 6254/651°

h 325 cm | h 128"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**NEW**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning



#### STARLIGHT blue XL 6873/697°

h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**  
STARLIGHT blue  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT blue XL**



L'immagine rappresenta fedelmente l'orientamento dell'effetto del tessuto sulla tenda da sole • The picture faithfully represents the direction of the fabric effect on the awning



**STARLIGHT blue XL 6929/603®**

h 325 cm | h 128"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**100**  
1921 - 2021

**Tempotest**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT**

*Today & Tomorrow*

*Impeccabile e valoroso*

**IMPECCARILE E VALOROSO**  
Un militare che, impeccabile nella sua uniforme, porta con orgoglio i propri riconoscimenti e traguardi, simbolo del suo grande valore, diventa l'essenza della campagna TEMPOTEST® STARLIGHT. Una linea di tessuti realizzati con una innovativa fibra 100% PET tinta in massa modificata, in modo da essere perfettamente stabili e resistenti all'azione dei raggi UV. Un tessuto che si caratterizza per l'eccezionale recupero elastico e per una migliore resistenza alle trazioni e alle sollecitazioni che lo rendono particolarmente adatto a strutture di grandi dimensioni.

**EN**  
**IMPECCABLE AND VALIANT**  
An impeccable soldier in his uniform who proudly wears his awards and achievements are symbols of his great worth. This becomes the essence of the TEMPOTEST® STARLIGHT campaign. A line of fabrics made from an innovative 100% solution-dyed PET fibre, modified to be perfectly stable and resistant to UV rays. A fabric characterised by exceptional elastic recovery and better resistance to strong forces and strains, making it particularly suitable for large structures.

**ES**  
**IMPECABLE Y VALIENTE**  
Un soldado impecable con su uniforme que lleva con orgullo sus reconocimientos y logros, símbolo de su gran valor, se convierte en la esencia de la campaña TEMPOTEST® STARLIGHT. Una línea de tejidos fabricados con una fibra innovadora 100% PET tintada en masa y modificada para ser perfectamente estable y resistente a los rayos UV. Un tejido caracterizado por una excepcional recuperación elástica y una mayor resistencia a la tracción y a la tensión, que lo hacen especialmente adecuado para las grandes dimensiones.

**DE**  
**EHRENAHFT UND TAPFER**  
Ein ehrenhafter Soldat in Uniform, der mit Stolz seine Auszeichnungen und Errungenschaften trägt. Symbole seines großen Wertes, wird zum Mittelpunkt der TEMPOTEST® STARLIGHT Kampagne. Eine Reihe von innovativen, 100% spindusengefärbten PET-Geweben, perfekt stabil und resistent gegen UV-Strahlen. Gewebe, das sich durch ein außergewöhnliches Rückstellverhalten und eine verbesserte Zug- und Belastungsfestigkeit auszeichnet, wodurch es sich besonders für große Anlagen eignet.

**FR**  
**IMPECCABLE ET VAILLANT**  
Un soldat impeccable dans son uniforme qui porte fièrement ses récompenses et ses réussites, symbole de sa grande valeur, devient l'essence de la campagne TEMPOTEST® STARLIGHT. Une ligne de tissus fabriquée à partir d'une fibre innovante 100% PET teintée dans la masse, modifiée pour être parfaitement stable et résistante aux rayons UV. Un tissu caractérisé par une récupération élastique exceptionnelle et une meilleure résistance à la traction et aux déformations, ce qui le rend particulièrement adapté aux grandes structures.

1921-2021  
PARA

<b>STARLIGHT</b>	<b>6002/100*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6005/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6006/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6008/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6011/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6012/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6015/100*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6015/101*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6015/151*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6016/115*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6021/115*</b>	pag. 212
<b>STARLIGHT</b>	<b>6024/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6052/100*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6054/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6055/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6062/115*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6073/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6079/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6084/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6090/100*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6097/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6231/197*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6233/124*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6234/197*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6236/190*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6238/197*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6243/112*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6244/155*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6246/101*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6247/108*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6248/190*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6416/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6426/100*</b>	pag. 211
<b>STARLIGHT</b>	<b>6873/197*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6926/100*</b>	pag. 210
<b>STARLIGHT</b>	<b>6929/100*</b>	pag. 209
<b>STARLIGHT</b>	<b>6930/100*</b>	pag. 210

**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composición   Composition	Affezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)
100% PET "outdoor" tintato in massa 100% PET "outdoor" solution dyed 100% PET "outdoor" spinnadseugefärbt 100% PET "outdoor" tintado en masa 100% PET "outdoor" teint dans la masse	120 cm   47" 120 cm   47"	290 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,55 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPOTEST** | 100<sup>TH</sup> ANNIVERSARY  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

## STARLIGHT

Disponibile anche  
in versione resintata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in versione FR  
Available also in  
FR version



**STARLIGHT 6015/100\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6015/151\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6015/101\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6079/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6231/197\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6233/124\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6236/190\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6090/100\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6929/100\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6926/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6930/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6097/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6248/190\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6052/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6238/197\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6024/100\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6243/112\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6012/100\***  
h 120 cm | h. 47"




**STARLIGHT 6002/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6234/197\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6873/197\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6244/155\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6055/100\***  
h 120 cm | h. 47"



**STARLIGHT 6054/100\***  
h 120 cm | h. 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>TH</sup> ANNIVERSARY  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

## STARLIGHT

Disponibile anche  
in versione resintata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in versione FR  
Available also in  
FR version

## STARLIGHT

Disponibile anche  
in versione resintata  
Available also in  
coated version

Disponibile anche  
in versione FR  
Available also in  
FR version



STARLIGHT 6426/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6084/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6011/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6021/115°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6073/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6016/115°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6062/115°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6006/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6247/108°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6008/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6005/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6416/100°

h 120 cm | h 47"



STARLIGHT 6246/101°

h 120 cm | h 47"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempostest.it](http://www.tempostest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempostest.it](http://www.tempostest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempostest.it](http://www.tempostest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempostest.it](http://www.tempostest.it) website or by viewing the QR code

<b>STARLIGHT</b>	<b>6200/105*</b>	pag. 215
<b>STARLIGHT</b>	<b>6200/111*</b>	pag. 215
<b>STARLIGHT</b>	<b>6200/179*</b>	pag. 216
<b>STARLIGHT</b>	<b>6202/112*</b>	pag. 216
<b>STARLIGHT</b>	<b>6202/190*</b>	pag. 217
<b>STARLIGHT</b>	<b>6203/105*</b>	pag. 217
<b>STARLIGHT</b>	<b>6203/155*</b>	pag. 218
<b>STARLIGHT</b>	<b>6205/154*</b>	pag. 218
<b>STARLIGHT</b>	<b>6205/155*</b>	pag. 219
<b>STARLIGHT</b>	<b>6205/197*</b>	pag. 219
<b>STARLIGHT</b>	<b>6211/197*</b>	pag. 220
<b>STARLIGHT</b>	<b>6218/162*</b>	pag. 220
<b>STARLIGHT</b>	<b>6227/112*</b>	pag. 221
<b>STARLIGHT</b>	<b>6227/179*</b>	pag. 221
<b>STARLIGHT</b>	<b>6228/112*</b>	pag. 222
<b>STARLIGHT</b>	<b>6228/179*</b>	pag. 222
<b>STARLIGHT</b>	<b>6229/108*</b>	pag. 223
<b>STARLIGHT</b>	<b>6229/112*</b>	pag. 223
<b>STARLIGHT</b>	<b>6229/130*</b>	pag. 224
<b>STARLIGHT</b>	<b>6230/102*</b>	pag. 224
<b>STARLIGHT</b>	<b>6239/111*</b>	pag. 225
<b>STARLIGHT</b>	<b>6239/115*</b>	pag. 225
<b>STARLIGHT</b>	<b>6239/116*</b>	pag. 226
<b>STARLIGHT</b>	<b>6239/185*</b>	pag. 226
<b>STARLIGHT</b>	<b>6240/179*</b>	pag. 227
<b>STARLIGHT</b>	<b>6240/190*</b>	pag. 227
<b>STARLIGHT</b>	<b>6241/190*</b>	pag. 228
<b>STARLIGHT</b>	<b>6242/124*</b>	pag. 228
<b>STARLIGHT</b>	<b>6242/190*</b>	pag. 229
<b>STARLIGHT</b>	<b>6249/116*</b>	pag. 229
<b>STARLIGHT</b>	<b>6249/197*</b>	pag. 230
<b>STARLIGHT</b>	<b>6250/179*</b>	pag. 230
<b>STARLIGHT</b>	<b>6250/190*</b>	pag. 231
<b>STARLIGHT</b>	<b>6250/197*</b>	pag. 231

**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composition	Affezza   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso   Poids (UNI EN 5114/82)
100% PET "outdoor" tintato in massa 100% PET "outdoor" solution dyed 100% PET "outdoor" spinnendesgefärbt 100% PET "outdoor" teñido en masa 100% PET "outdoor" teint dans la masse	120 cm   47" Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio www.tempotest.it   Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site www.tempotest.it	290 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,55 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPOTEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY **STARLIGHT**




**STARLIGHT 6200/105°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPOTEST** | 100<sup>th</sup> ANNIVERSARY **STARLIGHT**



**STARLIGHT 6200/179°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6200/111°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6202/112°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



**STARLIGHT**



**STARLIGHT 6202/190°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



**STARLIGHT**




**STARLIGHT 6203/155°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**STARLIGHT 6203/105°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**STARLIGHT 6205/154°**

h 120 cm | h 47"





I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code


**TEMPO TEST** |  **STARLIGHT**



**TEMPO TEST** |  **STARLIGHT**



**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup> **STARLIGHT**




**STARLIGHT 6227/112°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** | 100<sup>ANNI</sup> **STARLIGHT**



**STARLIGHT 6228/112°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**STARLIGHT 6227/179°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6228/179°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** |  **STARLIGHT**



**STARLIGHT 6229/108°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code


**TEMPO TEST** |  **STARLIGHT**



**STARLIGHT 6229/130°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6229/112°**  
h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6230/102°**  
h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



**STARLIGHT**




**STARLIGHT 6239/111°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6239/115°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



**STARLIGHT**




**STARLIGHT 6239/116°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6239/185°**

h 120 cm | h 47"




I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

STARLIGHT

**TEMPO TEST**



**STARLIGHT**



**STARLIGHT 6240/179°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**



**STARLIGHT**




**STARLIGHT 6241/190°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**STARLIGHT 6240/190°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code




**STARLIGHT 6242/124°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** |  **STARLIGHT**




**STARLIGHT 6242/190°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST** |  **STARLIGHT**



**STARLIGHT 6249/197°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6249/116°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6250/179°**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code  
The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



**STARLIGHT**




**STARLIGHT 6250/190®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



**STARLIGHT 6250/197®**

h 120 cm | h 47"



I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code

The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST®**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



STARLIGHT

<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6005/200*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6011/200*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6015/200*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6015/201*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6073/200*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6079/200*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6090/200*	pag. 235
<b>STARLIGHT RESINATO</b>	6873/297*	pag. 235



**EN**  
**EXTREME OUTDOOR**

A lighthouse that withstands stormy sea, guiding a ship to safe navigation represents the high value of our fabrics designed to offer the end user quality and performance even in the most extreme conditions.

**DE**  
**EXTREM-OUTDOOR**

Ein Leuchtturm, der stürmischer See trotzt und ein Schiff sicher auf seinem Weg navigiert, steht für den hohen Wert unserer Gewebe, die dem Endverbraucher selbst unter extremen Bedingungen höchste Qualität und Leistung bieten.

**ES**  
**OUTDOOR EXTREMO**

**FR**  
**EXTÉRIEUR EXTRÊME**

Un faro que resiste al mar tormentoso y guía un barco hacia una navegación segura representa el alto valor de nuestros tejidos, estudiados para ofrecer al usuario final calidad y performance incluso en las condiciones más extremas.

DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Composición	Altezza   Width   Breite Ancho   Largur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso Poids (UNI EN 5114/82)	Note   Notes Anmerkungen Notas   Notes
100% PET "outdoor" tinto in massa			Colonna d'acqua   Water column   Wassersäule
100% PET "outdoor" solution dyed			Coluna de agua   Colonne d'eau (UNI EN 20811): > 1000 mm   > 39,4"
100% PET "outdoor" spinndüsengefertigt	120 cm   47"	305 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)    9,00 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)	
100% PET "outdoor" tintado en masa			
100% PET "outdoor" teint dans la masse			

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

Todos los datos y los valores técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



**TEMPO TEST** | 

ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARLIGHT**  
RESINATO



SL RESINATO 6015/200°  
h 120 cm | h 47"




SL RESINATO 6015/201°  
h 120 cm | h 47"



SL RESINATO 6090/200°  
h 120 cm | h 47"



SL RESINATO 6079/200°  
h 120 cm | h 47"



SL RESINATO 6873/297°  
h 120 cm | h 47"



SL RESINATO 6011/200°  
h 120 cm | h 47"



SL RESINATO 6073/200°  
h 120 cm | h 47"



SL RESINATO 6005/200°  
h 120 cm | h 47"

**TEMPO TEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

  
1921 - 2021

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6008/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6011/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6012/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6015/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6015/301*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6024/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6073/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6079/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6090/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6092/300*</b>	pag. 240
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6097/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6416/300*</b>	pag. 239
<b>STARLIGHT FR</b>	<b>6929/300*</b>	pag. 239



**EN**  
**OUR PRODUCT DOESN'T PLAY WITH FIRE**

A child gazing with delight at his own fire truck becomes the testimonial for the launch of our collection of flame retardant PET fabrics. Innovation and protection against fire are therefore the hallmarks of an advertising campaign aimed at both private individuals and accommodation providers to enjoy their leisure time safely.

**DE**  
**UNSER PRODUKT SPIELT NICHT MIT DEM FEUER**

Ein Kind, das mit Begeisterung sein eigenes Feuerwehrauto betrachtet, wird zum Testimonial für die Einführung unserer Kollektion flammhemmender PET-Gewebe. Innovation und Brandschutz sind daher im Fokus einer Werbekampagne, die sich sowohl an Privathaushalte als auch an das Hotel- und Gaststättengewerbe richtet, um Freizeit sicher genießen zu können.

**IL NOSTRO PRODOTTO NON SCHERZA CON IL FUOCO**  
Un bambino che guarda estasiato il proprio camion dei pompieri, diventa il testimonial del lancio della nostra collezione di tessuti in PET con proprietà antifiamma. Innovazione e protezione contro il fuoco sono quindi gli elementi che contraddistinguono una campagna pubblicitaria volta sia a privati sia alle strutture ricettive per vivere in sicurezza il proprio tempo libero.

**ES**  
**NUESTRO PRODUCTO NO JUEGA CON EL FUEGO**

Un niño que contempla encantado su camión de bomberos se convierte en el testimonio del lanzamiento de nuestra colección de tejidos PET ignífugos. La innovación y la protección contra el fuego son, por tanto, los elementos que caracterizan una campaña publicitaria dirigida tanto a los particulares como a las empresas hoteleras para que disfruten de su tiempo libre de forma segura.

**FR**  
**NOTRE PRODUIT NE JOUE PAS AVEC LE FEU**

Un enfant contemplant avec ravissement son camion de pompiers devient le témoignage du lancement de notre collection de tissus PET ignifugés. L'innovation et la protection contre le feu sont donc les maîtres mots d'une campagne publicitaire qui vise à permettre aux particuliers et aux hôteliers de profiter de leurs loisirs en toute sécurité.

**DATI TECNICI | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN | DATOS TECNICOS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Composizione   Composition   Zusammensetzung Composition   Comisión   Composition	Altezza   Width   Breite Ancho   Largeur (UNI EN 1773/98)	Peso   Weight   Gewicht Peso Poids (UNI EN 5114/82)	Note   Notes Anmerkungen   Notas   Notes
100% PET FR "outdoor" tintata in massa			Ossia (Gas)   Kasos   Categorie   Classe
100% PET FR "outdoor" solution dyed			I (UNI EN 9177)   II (DIN 4102)   I/FPA 701-10 MVS 3-32   TITLE 19-SECTION 1237   EN 84
100% PET FR "outdoor" spinbondingefärbt	152 cm   60"	300 gr/m <sup>2</sup> (+/- 5%)   8,85 oz/yd <sup>2</sup> (+/- 5%)	
100% PET FR "outdoor" tintato in massa			
100% PET FR "outdoor" teint dans la masse			

Tutti i dati e i valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | All technical specifications are available on our website at [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Alle technischen Daten finden Sie auf [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).  
Todos los detalles y los datos técnicos pueden consultarse en el sitio [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Toutes les données et les valeurs techniques sont visibles sur le site [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it).

Condizioni generali di garanzia su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
General warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Die allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Condiciones generales de garantía en [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)  
Conditions générales de garantie sur [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)





**STARLIGHT FR 6015/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6015/301\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6090/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6092/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6929/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6079/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6097/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6024/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6012/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6011/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6073/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6416/300\***  
h 152 cm | h 60"



**STARLIGHT FR 6008/300\***  
h 152 cm | h 60"

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

**TEMPO TEST**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**STARSCREEN**



STARSCREEN

<b>STARSCREEN</b>	<b>8015/400*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8015/401*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8023/400*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8024/400*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8027/400*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8028/400*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8073/400*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8073/459*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8079/400*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8079/459*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8090/400*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8097/400*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8097/415*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8151/495*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8197/415*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8211/411*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8293/493*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8592/492*</b>	pag. 248
<b>STARSCREEN</b>	<b>8929/400*</b>	pag. 247
<b>STARSCREEN</b>	<b>8971/497*</b>	pag. 247

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Composizione	100% PET FR tinto in massa per outdoor
Altezza (cm)	325
Spessore (mm)	0,52
Peso (g/m <sup>2</sup> )	220
Resistenza alla luce	7/8-8 grado scala dei blu (EN ISO 802) ≥ 4 grado scala dei grigi dopo 1000 ore di esposizione (EN ISO 105 B04)
Resistenza trazione (N)	Ordito 1.200 (all. 32,5%) – Trama 920 (all. 37,5%)
Resistenza strappo (N)	Ordito 82 – Trama 54
Classe di reazione al fuoco	Classe 1, B1 (DIN 4102), M1, NFPA 701-2010 test 1 small scale
Fissaggio	Trattamento Teflon™ antimacchia, imprensabile, idro-oleo repellente
Mantenzione	Pulire con un panno umido
Open Factor	3,5

I valori tecnici e prestazionali sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

<b>TECHNICAL FEATURES</b>	
Composition	100% PET FR Solution dyed outdoor
Width	128"
Thickness	0,02"
Weight (oz/yd <sup>2</sup> )	6,49
Lightfastness	7/8-8 degree blue scale (EN ISO 802) ≥ 4 degree grey scale after 1000 hours of exposition (EN ISO 105 B04)
Breaking strength (N)	Warp 1.200 (elong. 32,5%) – Weft 920 (elong. 37,5%)
Shear strength (N)	Warp 82 – Weft 54
Fire retardant class	Classe 1, B1 (DIN 4102), M1, NFPA 701-2010 test 1 small scale
Finishing	Teflon™ finishing soil and mould resistant, oil / water-repellent
Maintenance	Clean with a damp cloth
Open Factor	3,5

The technical and performance data are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)



IT

**TEMPOTEST® STARSCREEN** è un innovativo tessuto le cui eccezionali qualità lo rendono unico nel suo genere. Non essendo spalmato con PVC mostra una gradevole mano tessile, che unisce alla sua stabilità dimensionale, lo rende sempre perfetto nel suo aspetto e particolarmente affine al mondo dell'arredamento e dell'architettura. Grazie alla fibra PET tinta in massa FR, **TEMPOTEST® STARSCREEN** può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, senza perdere il proprio colore originale contribuendo a mantenere inalterata la bellezza sia dell'involucro degli edifici che degli ambienti interni. La piacevole trasparenza permette di modulare l'abbagliamento solare senza togliere luce agli ambienti, questo porta a un calo sensibile nell'uso di condizionatori e di luce artificiale e quindi ad un importante risparmio energetico. Garantendo trasparenza da una posizione di vicinanza, ma oscurando la vista a chi lo guarda in lontananza, questo tessuto è adatto a chi vuole assicurare privacy ad ambienti riservati quali luoghi di lavoro o abitativi. Il trattamento Teflon™ rende **TEMPOTEST® STARSCREEN** repellente all'acqua, alle macchie e allo sporco, più facile quindi da pulire. **TEMPOTEST® STARSCREEN** è classificato antifiamma in classe 1 secondo le normative italiane, è riclassificato M1 secondo le normative francesi e in classe B1 secondo quelle tedesche. **TEMPOTEST® STARSCREEN** è riciclabile, conforme al regolamento REACH e privo di formaldeide. La qualità **TEMPOTEST®** è 100% made in Italy.

EN


**TEMPOTEST® STARSCREEN** is an innovative fabric, unique in its type because of its technical qualities. Since it is not PVC coated, it has a nice textile hand, that together with its dimensional stability, makes it perfect in appearance and particularly suitable for the furnishing and architectural world.

Thanks to its solution dyed PET fibre, **TEMPOTEST® STARSCREEN** can be used both indoor and outdoor, without losing its original colour, helping to preserve the beauty of the building envelope as well as the interiors. The carefully calculated transparency removes solar glare, without restricting light to the environment. This leads to a significant reduction in the use of air conditioning and artificial light, and therefore important to energy conservation.

Ensuring transparency from inside whilst shading the view to people from outside, this fabric is suitable for projects where privacy in confidential places like offices and houses is a requirement. The Teflon™ treatment makes **TEMPOTEST® STARSCREEN** repellent to water, stain and dirt, so is easy to maintain and clean. **TEMPOTEST® STARSCREEN** is classified flame retardant in Class 1 according to Italian law, M1 according to French regulation, and B1 according to German norms. **TEMPOTEST® STARSCREEN** is recyclable, in accordance with REACH regulation and is formaldehyde free. **TEMPOTEST®** is 100% made in Italy.

**VALORIZZAZIONE DELLA LUCE E SCUDO AL CALORE**

Posto all'esterno o all'interno del vetro, **TEMPOTEST® STARSCREEN** permette il passaggio della luce e grazie al suo particolare filo ne dona una piacevole diffusione oltre ad assorbire e a respingere fino al 97% del calore procurato dall'irraggiamento solare.



**HEAT SHIELD AND ENHANCEMENT OF LIGHT**

Placed outside or inside the glass, **TEMPOTEST® STARSCREEN** absorbs and reject up to 97% of the heat caused by solar irradiation, while preserving the passage of light. Its particular thread gives a pleasant diffusion of light.

TS	Trasmissione solare (%) Solar transmission (%)	PS	Riflessione solare (%) Solar reflection (%)	AS	Absorbimento solare (%) Solar absorption (%)
EST	Fattore solare esterno External solar factor	INT	Fattore solare interno Internal solar factor		
				TV	Trasmissione della luce normale-emisferica (%) Normal hemispherical visible light transmission (%)

TV	Trasmissione della luce normale-emisferica (%) Normal hemispherical visible light transmission (%)
n-h	Normal-hemispherical visible light transmission (%)

TV	Trasmissione della luce normale-normale (%) Normal-normal visible light transmission (%)
n-n	Normal-normal visible light transmission (%)

**PROPRIETÀ DEL TESSUTO STARS SCREEN | PROPERTIES OF THE STARS SCREEN FABRIC**

	No PVC PVC free		Antiflame Flame retardant		Recyclable Recyclable		Stabilità dimensionale Dimensional stability		Stabilità raggi UV UV stability		Durata del colore Duration of the colours
	Controllo abbagliamento Glare control		Idrorepellente Water-repellent		Spessore Minimo Low thickness		Termostaldabile Weldable		Facile manutenzione Easy to clean		



**TEMPOTEST** |  **STARSCREEN**

**TEMPOTEST** |  **STARSCREEN**



STARSCREEN 8015/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8015/401°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8023/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8592/492°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8097/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8024/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8028/400°  
h 325 cm | h 128"




STARSCREEN 8090/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8929/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8073/400°  
h 325 cm | h 128"




**NEW**  
STARSCREEN 8073/459°  
h 325 cm | h 128"




STARSCREEN 8211/411°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8079/400°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8197/415°  
h 325 cm | h 128"




**NEW**  
STARSCREEN 8079/459°  
h 325 cm | h 128"




STARSCREEN 8293/493°  
h 325 cm | h 128"




STARSCREEN 8027/400°  
h 325 cm | h 128"



**NEW**  
STARSCREEN 8151/495°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8097/415°  
h 325 cm | h 128"



STARSCREEN 8971/497°  
h 325 cm | h 128"


I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code

I valori tecnici sono visibili sul sito [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) oppure visualizzando il QR code | The technical values are available on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) website or by viewing the QR code



TEMPO TEST | 100 years  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

PASSAMANERIE  
BINDING TAPE



Passamaneria per mantovane • Binding tape • Einfassband • Ribete • Galon pour les volants

Colori e numerazioni sono identici alle tinte unite TEMPOTEST®.

Colours and colour references correspond exactly to the TEMPOTEST® plains range.

Die Farben bzw. die Fabnummern stimmen mit den TEMPOTEST® Uni-Farben überein.

Colores y numeración son iguales que los lisos del TEMPOTEST®.

Les couleurs et les numéros sont identiques aux couleurs unies TEMPOTEST®.

PASSAMANERIE



**INDICE**  
INDEX

<b>NUOVI CONCETTI</b>   NEW CONCEPTS	pag.	21
<b>UNITI E RIGHE PARI</b>   SOLID COLOURS AND BLOCK STRIPES	pag.	59
<b>ROSSI MARRONI</b>   RED BROWN	pag.	85
<b>GIALLI GRIGI</b>   YELLOW GREY	pag.	113
<b>BLU VERDI</b>   BLUE GREEN	pag.	141
<b>GRANDI ALTEZZE E RESINATI</b>   FULL WIDTH AND COATED	pag.	163
<b>STARLIGHT blue</b>	pag.	177
<b>STARLIGHT</b>	pag.	205
<b>STARSCREEN</b>	pag.	241
<b>PASSAMANERIE</b>   BINDING TAPE	pag.	249

1/15	GRANDI ALTEZZE	pag. 167	<b>35</b>	RIGHE PARI	pag. 81	<b>106</b>	UNITI	pag. 67	<b>641/10</b>	BLU	pag. 146
2/15	GRANDI ALTEZZE	pag. 167	<b>37</b>	RIGHE PARI	pag. 83	<b>106/200</b>	RESINATI	pag. 175	<b>684/12</b>	UNITI	pag. 72
3/7	GRANDI ALTEZZE	pag. 168	<b>38</b>	RIGHE PARI	pag. 81	<b>107</b>	UNITI	pag. 65	<b>727/15</b>	UNITI	pag. 64
3/15	GRANDI ALTEZZE	pag. 168	<b>39</b>	RIGHE PARI	pag. 81	<b>107/515</b>	SETA CRUDA	pag. 41	<b>727/71</b>	UNITI	pag. 69
3/54	GRANDI ALTEZZE	pag. 169	<b>40</b>	RIGHE PARI	pag. 83	<b>107/515</b>	UNITI	pag. 65	<b>727/515</b>	SETA CRUDA	pag. 41
3/84	GRANDI ALTEZZE	pag. 169	<b>42</b>	RIGHE PARI	pag. 84	<b>116/15</b>	RIGHE PARI	pag. 82	<b>727/515</b>	UNITI	pag. 64
3/727	GRANDI ALTEZZE	pag. 170	<b>46</b>	RIGHE PARI	pag. 83	<b>151/929</b>	UNITI	pag. 68	<b>728/79</b>	GRIGI	pag. 132
5	UNITI	pag. 72	<b>47</b>	RIGHE PARI	pag. 81	<b>158</b>	MARRONI	pag. 99	<b>739/426</b>	MARRONI	pag. 101
5/200	RESINATI	pag. 175	<b>52</b>	UNITI	pag. 67	<b>242</b>	RIGHE PARI	pag. 82	<b>739/701</b>	VERDI	pag. 155
6	UNITI	pag. 72	<b>52/200</b>	RESINATI	pag. 175	<b>294</b>	GIALLI	pag. 117	<b>770/55</b>	ROSSI	pag. 89
7	UNITI	pag. 72	<b>53</b>	UNITI	pag. 74	<b>378</b>	RIGHE PARI	pag. 82	<b>771/12</b>	GIALLI	pag. 119
7/14	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>54</b>	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>384</b>	RIGHE PARI	pag. 82	<b>771/426</b>	MARRONI	pag. 101
7/14	UNITI	pag. 72	<b>54</b>	UNITI	pag. 73	<b>398</b>	RIGHE PARI	pag. 83	<b>772/17</b>	BLU	pag. 146
8	UNITI	pag. 72	<b>55</b>	UNITI	pag. 73	<b>407/3</b>	UNITI	pag. 71	<b>773/94</b>	GRIGI	pag. 132
8/200	RESINATI	pag. 175	<b>56</b>	UNITI	pag. 75	<b>407/5</b>	UNITI	pag. 74	<b>774/58</b>	GIALLI	pag. 119
10	UNITI	pag. 70	<b>57</b>	UNITI	pag. 66	<b>407/6</b>	UNITI	pag. 72	<b>774/62</b>	VERDI	pag. 155
11	UNITI	pag. 75	<b>57/1</b>	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>407/7</b>	UNITI	pag. 71	<b>782/14</b>	UNITI	pag. 68
12	UNITI	pag. 73	<b>57/1</b>	UNITI	pag. 66	<b>407/8</b>	UNITI	pag. 73	<b>782/87</b>	UNITI	pag. 69
13	UNITI	pag. 70	<b>57/54</b>	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>407/9</b>	UNITI	pag. 73	<b>797/12</b>	GIALLI	pag. 120
13/200	RESINATI	pag. 176	<b>57/54</b>	UNITI	pag. 66	<b>407/11</b>	UNITI	pag. 75	<b>809</b>	RIGHE PARI	pag. 84
14	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>58/15</b>	UNITI	pag. 73	<b>407/14</b>	UNITI	pag. 67	<b>810</b>	RIGHE PARI	pag. 83
14	UNITI	pag. 67	<b>61</b>	RIGHE PARI	pag. 83	<b>407/16</b>	UNITI	pag. 71	<b>873/2</b>	UNITI	pag. 66
15	UNITI	pag. 63	<b>69</b>	RIGHE PARI	pag. 84	<b>407/79</b>	UNITI	pag. 65	<b>873/15</b>	UNITI	pag. 63
15/1	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>71/15</b>	UNITI	pag. 70	<b>407/84</b>	UNITI	pag. 74	<b>873/17</b>	UNITI	pag. 69
15/1	UNITI	pag. 68	<b>72</b>	UNITI	pag. 74	<b>407/94</b>	UNITI	pag. 64	<b>873/73</b>	UNITI	pag. 75
15/12	UNITI	pag. 73	<b>73</b>	UNITI	pag. 75	<b>407/151</b>	UNITI	pag. 65	<b>873/78</b>	UNITI	pag. 71
15/14	UNITI	pag. 68	<b>73/200</b>	RESINATI	pag. 175	<b>407/926</b>	UNITI	pag. 67	<b>873/151</b>	UNITI	pag. 68
15/52	UNITI	pag. 68	<b>75</b>	UNITI	pag. 70	<b>416</b>	UNITI	pag. 70	<b>873/727</b>	UNITI	pag. 66
15/79	UNITI	pag. 63	<b>77</b>	UNITI	pag. 70	<b>419</b>	RIGHE PARI	pag. 82	<b>880</b>	RIGHE PARI	pag. 84
15/93	UNITI	pag. 69	<b>79</b>	UNITI	pag. 63	<b>426</b>	UNITI	pag. 75	<b>926</b>	UNITI	pag. 66
15/99	UNITI	pag. 69	<b>79/200</b>	RESINATI	pag. 175	<b>429</b>	RIGHE PARI	pag. 82	<b>926/200</b>	RESINATI	pag. 176
15/200	RESINATI	pag. 175	<b>81</b>	UNITI	pag. 65	<b>439</b>	RIGHE PARI	pag. 84	<b>929</b>	UNITI	pag. 69
15/201	RESINATI	pag. 175	<b>84</b>	UNITI	pag. 75	<b>484/3</b>	GIALLI	pag. 117	<b>930</b>	UNITI	pag. 66
15/293	RESINATI	pag. 175	<b>84/14</b>	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>633/79</b>	GRIGI	pag. 131	<b>939/58</b>	GIALLI	pag. 120
16	UNITI	pag. 71	<b>84/14</b>	UNITI	pag. 75	<b>634/51</b>	GRIGI	pag. 131	<b>939/94</b>	GRIGI	pag. 133
17/15	UNITI	pag. 69	<b>87</b>	UNITI	pag. 70	<b>634/97</b>	VERDI	pag. 153	<b>940/5</b>	VERDI	pag. 156
18	UNITI	pag. 66	<b>88</b>	UNITI	pag. 67	<b>635/8</b>	VERDI	pag. 153	<b>943/72</b>	ROSSI	pag. 90
19	UNITI	pag. 74	<b>91</b>	UNITI	pag. 75	<b>635/11</b>	ROSSI	pag. 89	<b>944/5</b>	VERDI	pag. 156
22	UNITI	pag. 70	<b>92</b>	UNITI	pag. 70	<b>635/12</b>	GIALLI	pag. 118	<b>944/926</b>	GIALLI	pag. 121
24	UNITI	pag. 71	<b>93</b>	UNITI	pag. 74	<b>636/5</b>	VERDI	pag. 154	<b>947/14</b>	MARRONI	pag. 102
24/200	RESINATI	pag. 176	<b>94/15</b>	UNITI	pag. 64	<b>636/10</b>	BLU	pag. 145	<b>963/55</b>	ROSSI	pag. 90
25/15	UNITI	pag. 74	<b>97</b>	UNITI	pag. 65	<b>636/12</b>	GIALLI	pag. 118	<b>966/426</b>	MARRONI	pag. 102
26/15	UNITI	pag. 74	<b>97/200</b>	RESINATI	pag. 176	<b>636/14</b>	MARRONI	pag. 99	<b>967/926</b>	GRIGI	pag. 133
31	RIGHE PARI	pag. 81	<b>98</b>	UNITI	pag. 75	<b>636/84</b>	MARRONI	pag. 100	<b>968/426</b>	MARRONI	pag. 103
32	RIGHE PARI	pag. 82	<b>98/200</b>	RESINATI	pag. 175	<b>636/99</b>	BLU	pag. 145	<b>986/14</b>	UNITI	pag. 68
33	RIGHE PARI	pag. 82	<b>101</b>	UNITI	pag. 67	<b>638/5</b>	VERDI	pag. 154	<b>986/15</b>	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172
34	RIGHE PARI	pag. 82	<b>102</b>	UNITI	pag. 68	<b>639/99</b>	MARRONI	pag. 100	<b>986/15</b>	UNITI	pag. 63

986/106	UNITI	pag. 68	<b>1400/704</b>	MATERIA	pag. 26	<b>5001/26</b>	ROSSI	pag. 91	<b>5361/79</b>	GRIGI	pag. 136
986/107	UNITI	pag. 65	<b>1400/704</b>	UNITI	pag. 67	<b>5001/73</b>	ROSSI	pag. 92	<b>5369</b>	RIGHE PARI	pag. 79
986/227	RESINATI	pag. 175	<b>1400/705</b>	MATERIA	pag. 27	<b>5001/84</b>	MARRONI	pag. 105	<b>5370</b>	RIGHE PARI	pag. 79
986/727	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>1400/705</b>	UNITI	pag. 66	<b>5002/57</b>	MARRONI	pag. 105	<b>5371/106</b>	MARRONI	pag. 111
986/727	UNITI	pag. 64	<b>1400/706</b>	MATERIA	pag. 27	<b>5009/1</b>	MARRONI	pag. 106	<b>5371/727</b>	GRIGI	pag. 136
1101	MARRONI	pag. 103	<b>1400/706</b>	UNITI	pag. 73	<b>5009/12</b>	GIALLI	pag. 123	<b>5372</b>	RIGHE PARI	pag. 83
1120	MARRONI	pag. 104	<b>1400/707</b>	MATERIA	pag. 28	<b>5009/14</b>	MARRONI	pag. 106	<b>5374</b>	RIGHE PARI	pag. 80
1150	VERDI	pag. 157	<b>1400/707</b>	UNITI	pag. 74	<b>5010/10</b>	BLU	pag. 147	<b>5396/17</b>	BLU	pag. 149
1231	GIALLI	pag. 121	<b>1400/708</b>	MATERIA	pag. 28	<b>5010/11</b>	ROSSI	pag. 92	<b>5396/97</b>	GRIGI	pag. 137
1243	GIALLI	pag. 122	<b>1400/708</b>	UNITI	pag. 74	<b>5010/14</b>	MARRONI	pag. 107	<b>5397/97</b>	GRIGI	pag. 137
1300	UNITI	pag. 74	<b>1400/709</b>	MATERIA	pag. 29	<b>5011/7</b>	VERDI	pag. 159	<b>5398/17</b>	RIGHE PARI	pag. 80
1301	UNITI	pag. 71	<b>1400/709</b>	UNITI	pag. 76	<b>5011/11</b>	ROSSI	pag. 93	<b>5398/78</b>	RIGHE PARI	pag. 80
1302	UNITI	pag. 71	<b>1400/710</b>	MATERIA	pag. 29	<b>5011/54</b>	GIALLI	pag. 124	<b>5398/85</b>	RIGHE PARI	pag. 80
1304	UNITI	pag. 69	<b>1400/710</b>	UNITI	pag. 71	<b>5011/57</b>	MARRONI	pag. 107	<b>5398/97</b>	RIGHE PARI	pag. 80
1313/1	GIALLI	pag. 122	<b>1400/711</b>	MATERIA	pag. 30	<b>5071/7</b>	VERDI	pag. 159	<b>5398/107</b>	RIGHE PARI	pag. 80
1330/501	SETA CRUDA	pag. 42	<b>1400/711</b>	UNITI	pag. 72	<b>5071/82</b>	GIALLI	pag. 124	<b>5398/930</b>	RIGHE PARI	pag. 81
1330/501	UNITI	pag. 63	<b>1400/712</b>	MATERIA	pag. 30	<b>5071/84</b>	BLU	pag. 148	<b>5399/12</b>	GIALLI	pag. 128
1330/503	SETA CRUDA	pag. 42	<b>1400/712</b>	UNITI	pag. 64	<b>5071/85</b>	ROSSI	pag. 93	<b>5399/15</b>	GRIGI	pag. 138
1330/503	UNITI	pag. 73	<b>1400/713</b>	MATERIA	pag. 31	<b>5072/86</b>	MARRONI	pag. 108	<b>5399/17</b>	BLU	pag. 149
1330/504	SETA CRUDA	pag. 43	<b>1400/713</b>	UNITI	pag. 70	<b>5072/87</b>	VERDI	pag. 160	<b>5399/52</b>	MARRONI	pag. 112
1330/504	UNITI	pag. 73	<b>1400/714</b>	MATERIA	pag. 31	<b>5072/88</b>	ROSSI	pag. 94	<b>5399/73</b>	ROSSI	pag. 96
1330/505	SETA CRUDA	pag. 43	<b>1400/714</b>	UNITI	pag. 65	<b>5073/82</b>	GIALLI	pag. 125	<b>5399/107</b>	GRIGI	pag. 138
1330/505	UNITI	pag. 63	<b>1401/701</b>	MATERIA	pag. 32	<b>5073/87</b>	VERDI	pag. 160	<b>5404/55</b>	GIALLI	pag. 128
1330/506	SETA CRUDA	pag. 44	<b>1401/702</b>	MATERIA	pag. 32	<b>5100/67</b>	VERDI	pag. 161	<b>5404/97</b>	GRIGI	pag. 139
1330/506	UNITI	pag. 69	<b>1401/703</b>	MATERIA	pag. 33	<b>5109/69</b>	GRIGI	pag. 134	<b>5406/6</b>	UNITI	pag. 72
1330/507	SETA CRUDA	pag. 44	<b>1402/701</b>	MATERIA	pag. 33	<b>5118/62</b>	GIALLI	pag. 125	<b>5406/12</b>	UNITI	pag. 72
1330/507	UNITI	pag. 65	<b>1402/702</b>	MATERIA	pag. 34	<b>5144/14</b>	MARRONI	pag. 108	<b>5406/15</b>	UNITI	pag. 63
1330/508	SETA CRUDA	pag. 45	<b>1403/702</b>	MATERIA	pag. 34	<b>5167/2</b>	BLU	pag. 148	<b>5406/17</b>	UNITI	pag. 69
1330/508	UNITI	pag. 67	<b>1403/703</b>	MATERIA	pag. 35	<b>5167/5</b>	VERDI	pag. 161	<b>5406/52</b>	UNITI	pag. 67
1330/509	SETA CRUDA	pag. 45	<b>1403/708</b>	MATERIA	pag. 35	<b>5167/11</b>	ROSSI	pag. 94	<b>5406/73</b>	UNITI	pag. 75
1330/509	UNITI	pag. 66	<b>1403/712</b>	MATERIA	pag. 36	<b>5167/12</b>	GIALLI	pag. 126	<b>5406/94</b>	UNITI	pag. 67
1330/510	SETA CRUDA	pag. 46	<b>1403/713</b>	MATERIA	pag. 36	<b>5173/12</b>	GIALLI	pag. 126	<b>5406/107</b>	UNITI	pag. 64
1330/510	UNITI	pag. 71	<b>1403/714</b>	MATERIA	pag. 37	<b>5226/26</b>	ROSSI	pag. 95	<b>5407/6</b>	UNITI	pag. 72
1330/512	SETA CRUDA	pag. 46	<b>1403/716</b>	MATERIA	pag. 37	<b>5228/79</b>	GRIGI	pag. 134	<b>5407/12</b>	UNITI	pag. 72
1330/512	UNITI	pag. 65	<b>4015/61</b>	UNITI	pag. 69	<b>5231/12</b>	GIALLI	pag. 127	<b>5407/15</b>	UNITI	pag. 63
1330/513	SETA CRUDA	pag. 47	<b>4015/81</b>	UNITI	pag. 69	<b>5303/15</b>	ROSSI	pag. 95	<b>5407/17</b>	UNITI	pag. 70
1330/513	UNITI	pag. 76	<b>4015/91</b>	UNITI	pag. 68	<b>5304/15</b>	ROSSI	pag. 96	<b>5407/52</b>	UNITI	pag. 66
1330/514	SETA CRUDA	pag. 47	<b>4015/291</b>	RESINATI	pag. 175	<b>5347/58</b>	MARRONI	pag. 109	<b>5407/73</b>	UNITI	pag. 75
1330/514	UNITI	pag. 65	<b>4215/15</b>	TESSUTI PER MANTOVANE	pag. 172	<b>5347/62</b>	VERDI	pag. 162	<b>5407/94</b>	UNITI	pag. 64
1330/515	SETA CRUDA	pag. 48	<b>4215/15</b>	UNITI	pag. 68	<b>5347/79</b>	GRIGI	pag. 135	<b>5407/107</b>	UNITI	pag. 64
1330/515	UNITI	pag. 71	<b>5000/7</b>	VERDI	pag. 157	<b>5348/79</b>	GRIGI	pag. 135	<b>5421/1</b>	MICRO TO MACRO	pag. 52
1400/701	MATERIA	pag. 25	<b>5000/57</b>	MARRONI	pag. 104	<b>5349/106</b>	MARRONI	pag. 109	<b>5421/2</b>	MICRO TO MACRO	pag. 52
1400/701	UNITI	pag. 63	<b>5001/1</b>	VERDI	pag. 158	<b>5349/426</b>	MARRONI	pag. 110	<b>5421/3</b>	MICRO TO MACRO	pag. 53
1400/702	MATERIA	pag. 25	<b>5001/7</b>	VERDI	pag. 158	<b>5349/930</b>	MARRONI	pag. 110	<b>5421/4</b>	MICRO TO MACRO	pag. 53
1400/702	UNITI	pag. 64	<b>5001/11</b>	ROSSI	pag. 91	<b>5355/62</b>	VERDI	pag. 162	<b>5421/5</b>	MICRO TO MACRO	pag. 54
1400/703	MATERIA	pag. 26	<b>5001/12</b>	GIALLI	pag. 123	<b>5355/106</b>	MARRONI	pag. 111	<b>5421/7</b>	MICRO TO MACRO	pag. 54
1400/703	UNITI	pag. 68	<b>5001/13</b>	BLU	pag. 147	<b>5361/55</b>	GIALLI	pag. 127	<b>5421/9</b>	MICRO TO MACRO	pag. 55

5421/11	MICRO TO MACRO	pag. 55	6012/501	STARLIGHT blue	pag. 182	6205/155	STARLIGHT	pag. 219	6252/597	STARLIGHT blue	pag. 190
5421/12	MICRO TO MACRO	pag. 56	6015/100	STARLIGHT	pag. 209	6205/197	STARLIGHT	pag. 219	6253/597	STARLIGHT blue	pag. 191
5422/1	MICRO TO MACRO	pag. 51	6015/101	STARLIGHT	pag. 209	6211/197	STARLIGHT	pag. 220	6253/697	STARLIGHT blue XL	pag. 201
5422/1	UNITI	pag. 73	6015/151	STARLIGHT	pag. 209	6218/162	STARLIGHT	pag. 220	6254/551	STARLIGHT blue	pag. 191
5422/2	MICRO TO MACRO	pag. 51	6015/200	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6227/112	STARLIGHT	pag. 221	6254/651	STARLIGHT blue XL	pag. 202
5422/2	UNITI	pag. 74	6015/201	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6227/179	STARLIGHT	pag. 221	6255/515	STARLIGHT blue	pag. 192
5422/3	MICRO TO MACRO	pag. 51	6015/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6228/112	STARLIGHT	pag. 222	6255/521	STARLIGHT blue	pag. 192
5422/3	UNITI	pag. 64	6015/301	STARLIGHT FR	pag. 239	6228/179	STARLIGHT	pag. 222	6255/555	STARLIGHT blue	pag. 193
5422/4	MICRO TO MACRO	pag. 51	6015/502	STARLIGHT blue	pag. 182	6229/108	STARLIGHT	pag. 223	6255/583	STARLIGHT blue	pag. 193
5422/4	UNITI	pag. 66	6015/521	STARLIGHT blue	pag. 183	6229/112	STARLIGHT	pag. 223	6255/585	STARLIGHT blue	pag. 194
5422/5	MICRO TO MACRO	pag. 51	6015/602	STARLIGHT blue XL	pag. 199	6229/130	STARLIGHT	pag. 224	6256/512	STARLIGHT blue	pag. 194
5422/5	UNITI	pag. 63	6015/603	STARLIGHT blue XL	pag. 199	6230/102	STARLIGHT	pag. 224	6257/502	STARLIGHT blue	pag. 195
5422/6	MICRO TO MACRO	pag. 51	6016/115	STARLIGHT	pag. 211	6231/197	STARLIGHT	pag. 210	6258/502	STARLIGHT blue	pag. 195
5422/6	UNITI	pag. 73	6016/500	STARLIGHT blue	pag. 183	6231/597	STARLIGHT blue	pag. 186	6259/502	STARLIGHT blue	pag. 196
5422/7	MICRO TO MACRO	pag. 51	6019/501	STARLIGHT blue	pag. 184	6231/697	STARLIGHT blue XL	pag. 200	6416/100	STARLIGHT	pag. 211
5422/7	UNITI	pag. 64	6021/115	STARLIGHT	pag. 212	6233/124	STARLIGHT	pag. 210	6416/300	STARLIGHT FR	pag. 239
5422/8	MICRO TO MACRO	pag. 51	6024/100	STARLIGHT	pag. 210	6233/524	STARLIGHT blue	pag. 187	6426/100	STARLIGHT	pag. 211
5422/8	UNITI	pag. 67	6024/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6234/197	STARLIGHT	pag. 209	6873/197	STARLIGHT	pag. 209
5422/10	MICRO TO MACRO	pag. 51	6052/100	STARLIGHT	pag. 209	6234/597	STARLIGHT blue	pag. 187	6873/297	STARLIGHT RESINATO	pag. 235
5422/10	UNITI	pag. 65	6054/100	STARLIGHT	pag. 210	6234/697	STARLIGHT blue XL	pag. 200	6873/597	STARLIGHT blue	pag. 196
5422/11	MICRO TO MACRO	pag. 51	6055/100	STARLIGHT	pag. 210	6236/190	STARLIGHT	pag. 209	6873/697	STARLIGHT blue XL	pag. 202
5422/11	UNITI	pag. 70	6062/115	STARLIGHT	pag. 211	6236/590	STARLIGHT blue	pag. 188	6926/100	STARLIGHT	pag. 210
5422/12	MICRO TO MACRO	pag. 51	6073/100	STARLIGHT	pag. 211	6236/690	STARLIGHT blue XL	pag. 201	6929/100	STARLIGHT	pag. 209
5422/12	UNITI	pag. 71	6073/200	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6238/197	STARLIGHT	pag. 209	6929/300	STARLIGHT FR	pag. 239
5422/13	MICRO TO MACRO	pag. 51	6073/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6238/597	STARLIGHT blue	pag. 188	6929/603	STARLIGHT blue XL	pag. 203
5422/13	UNITI	pag. 63	6073/500	STARLIGHT blue	pag. 184	6239/111	STARLIGHT	pag. 225	6930/100	STARLIGHT	pag. 210
5423/12	MICRO TO MACRO	pag. 56	6079/100	STARLIGHT	pag. 210	6239/115	STARLIGHT	pag. 225	8015/400	STARSCREEN	pag. 247
5423/14	MICRO TO MACRO	pag. 57	6079/200	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6239/116	STARLIGHT	pag. 226	8015/401	STARSCREEN	pag. 247
5423/16	MICRO TO MACRO	pag. 57	6079/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6239/185	STARLIGHT	pag. 226	8023/400	STARSCREEN	pag. 247
5423/54	MICRO TO MACRO	pag. 58	6083/15	STARLIGHT blue	pag. 185	6240/179	STARLIGHT	pag. 227	8024/400	STARSCREEN	pag. 248
5423/79	MICRO TO MACRO	pag. 58	6084/100	STARLIGHT	pag. 211	6240/190	STARLIGHT	pag. 227	8027/400	STARSCREEN	pag. 248
5501/7	GRANDI ALTEZZE	pag. 170	6085/515	STARLIGHT blue	pag. 185	6241/190	STARLIGHT	pag. 228	8028/400	STARSCREEN	pag. 247
5501/11	GRANDI ALTEZZE	pag. 171	6090/100	STARLIGHT	pag. 209	6242/124	STARLIGHT	pag. 228	8073/400	STARSCREEN	pag. 248
5501/57	GRANDI ALTEZZE	pag. 171	6090/200	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6242/190	STARLIGHT	pag. 229	8073/459	STARSCREEN	pag. 248
6002/100	STARLIGHT	pag. 209	6090/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6243/112	STARLIGHT	pag. 210	8079/400	STARSCREEN	pag. 247
6002/500	STARLIGHT blue	pag. 181	6090/502	STARLIGHT blue	pag. 186	6244/155	STARLIGHT	pag. 210	8079/459	STARSCREEN	pag. 247
6005/100	STARLIGHT	pag. 211	6092/300	STARLIGHT FR	pag. 240	6246/101	STARLIGHT	pag. 211	8090/400	STARSCREEN	pag. 247
6005/200	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6097/100	STARLIGHT	pag. 210	6247/108	STARLIGHT	pag. 211	8097/400	STARSCREEN	pag. 248
6006/100	STARLIGHT	pag. 211	6097/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6248/190	STARLIGHT	pag. 209	8097/415	STARSCREEN	pag. 247
6008/100	STARLIGHT	pag. 211	6200/105	STARLIGHT	pag. 215	6249/116	STARLIGHT	pag. 229	8151/495	STARSCREEN	pag. 247
6008/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6200/111	STARLIGHT	pag. 215	6249/197	STARLIGHT	pag. 230	8197/415	STARSCREEN	pag. 247
6011/100	STARLIGHT	pag. 211	6200/179	STARLIGHT	pag. 216	6250/179	STARLIGHT	pag. 230	8211/411	STARSCREEN	pag. 248
6011/200	STARLIGHT RESINATO	pag. 235	6202/112	STARLIGHT	pag. 216	6250/190	STARLIGHT	pag. 231	8293/493	STARSCREEN	pag. 248
6011/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6202/190	STARLIGHT	pag. 217	6250/197	STARLIGHT	pag. 231	8592/492	STARSCREEN	pag. 248
6011/502	STARLIGHT blue	pag. 181	6203/105	STARLIGHT	pag. 217	6252/529	STARLIGHT blue	pag. 189	8929/400	STARSCREEN	pag. 247
6012/100	STARLIGHT	pag. 210	6203/155	STARLIGHT	pag. 218	6252/579	STARLIGHT blue	pag. 189	8971/497	STARSCREEN	pag. 247
6012/300	STARLIGHT FR	pag. 239	6205/154	STARLIGHT	pag. 218	6252/585	STARLIGHT blue	pag. 190			



**TEMPOTEST® GARANZIA**  
TEMPOTEST® WARRANTY



**TEMPOTEST®** | **100**  
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

**TEMPOTEST® E-LEARNING**



Si prega di far sempre riferimento alle condizioni generali di garanzia presenti su [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it) | Please always refer to the general warranty terms on [www.tempotest.it](http://www.tempotest.it)

- IT**  
 1. La garanzia ha una durata di 8 anni a decorrere dalla sua attivazione ed è valida solo in presenza del certificato di garanzia TEMPOTEST®.  
 2. La garanzia copre esclusivamente l'annullata ed eccessiva degradazione del colore e della capacità di schermatura solare dovuta alla normale esposizione all'azione del sole, alla salsedine e agli agenti atmosferici in generale.  
 3. La garanzia copre esclusivamente il tessuto TEMPOTEST® in acrilico tinto in massa. Sono esclusi i costi di confezionamento e di installazione che potranno essere richiesti da parte dell'installatore o del rivenditore per la sostituzione del tessuto in garanzia.  
 4. La garanzia non copre i danni derivati da cause di forza maggiore come incendi, fulmini, terremoti, escrementi di uccelli, inquinamento atmosferico, agenti chimici, azione del vento o atti dolosi. In particolare sono esclusi dalla garanzia la formazione di microfori nelle tende a capottina, impurità all'interno metallica di apertura di chiusura della tenda stessa. Le differenti pigmentazioni di alcuni colori, pur mantenendo lo stesso tono cromatico, potrebbero variare negli anni il grado di saturazione a causa degli agenti atmosferici e dell'inquinamento, senza compromettere le caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche del tessuto TEMPOTEST®.  
 5. TEMPOTEST® è una componente di un prodotto finito. La garanzia va rivendicata nei confronti del rivenditore o installatore da cui si è acquistato il prodotto finito.  
 6. La garanzia non è valida in caso di uso improprio o di installazione impropria.  
 7. La garanzia non copre i costi di costruzione del prodotto finito.  
 8. La responsabilità di PARÀ è espressamente limitata a questa garanzia. PARÀ si riserva il diritto di ispezionare il tessuto oggetto di reclamo e di chiedere una prova di acquisto.  
 9. In caso di comprovato difetto del tessuto nel periodo di garanzia, PARÀ fornirà un tessuto equivalente a quello compromesso per il 100% del suo valore fino al 4° anno dall'acquisto. Il 5° e il 6° anno PARÀ fornirà lo stesso tessuto scontato del 50%. Il 7° e l'8° anno PARÀ fornirà lo stesso tessuto scontato del 30%.  
 10. PARÀ non si assumerà nessun costo per la sostituzione del tessuto. Il rivenditore o l'installatore si riservano il diritto di richiedere un corrispettivo per il servizio di uscita e sostituzione del tessuto.

- EN**  
 1. The TEMPOTEST® Awning Warranty is valid for 8 years from the purchase date.  
 2. The warranty exclusively covers abnormal and excessive color degradation and loss of sun screening capability due to normal sun, salt, and weather exposure.  
 3. The warranty exclusively covers the TEMPOTEST® solution-dyed acrylic fabric. Any additional manufacturing and installation costs requested by the installer or retailer are not covered by this warranty.  
 4. The warranty does not cover damage due to circumstances beyond one's control (e.g., fire, flood, bird excrements, or air pollution). Also, the warranty excludes damage caused by mechanical actions or fraudulent actions. In particular, the formation of micro holes in the cover, due to any mechanical action, are excluded from the warranty. Differences in appearance of color saturation may occur over time, resulting from atmospheric agents and pollution. This does not compromise the chemical, physical, and technical features of TEMPOTEST® fabric.  
 5. TEMPOTEST® is a component of a finished product. The warranty must be claimed against the retailer or installer where the finished product was purchased.  
 6. The warranty is not valid in the case of improper use or improper installation.  
 7. The warranty does not cover the construction costs of the finished product.  
 8. PARÀ's responsibility is expressly limited to this warranty. PARÀ reserves the right to inspect the fabric that is the object of the claim and ask for proof of purchase.  
 9. In case of a proven defect in the fabric within the warranty period, PARÀ will supply a fabric equivalent to 100% of the value of the defective one, up to the 4th year from the purchase date. For the 5th and 6th year from purchase, PARÀ will supply this fabric with a 50% discount. For the 7th and 8th year, PARÀ will supply this fabric with a 30% discount.  
 10. PARÀ will not be responsible for any replacement cost of the fabric. The retailer or the installer will reserve the right to decide the compensation amount to the consumer for service and replacement of the fabric.



**IT**  
 Partecipa al programma di formazione online TEMPOTEST® per garantire un servizio impeccabile alla tua clientela! Vai su [TEMPOTEST.IT](http://TEMPOTEST.IT), iscriviti alla nostra piattaforma di e-Learning e diventa uno specialista TEMPOTEST®. Completando la formazione riceverai un attestato e una vetrina da mostrare in negozio.

**EN**  
 Join the TEMPOTEST® online training programme to ensure an impeccable service to your customers! Go to [TEMPOTEST.IT](http://TEMPOTEST.IT), fill in the registration form register and become a TEMPOTEST® specialist. By completing the online training you will receive a certificate and a window sticker to show in the shop.

**TEMPOTEST®  
WORKWEAR**



**CHOOSE  
YOUR STYLE**  
Scegli il tuo stile

**IT**  
 TEMPOTEST® WORKWEAR è la linea di abiti e di accessori per il lavoro a marchio TEMPOTEST®, leader mondiale nel settore della protezione solare. Polo, felpe, T-shirt, gileti, giubbotti e molto altro ancora per sentirsi comodi e protetti in qualsiasi stagione. Abiti belli e di qualità per lavorare in qualsiasi situazione. TEMPOTEST® WORKWEAR è personalizzabile con il logo della tua azienda e con il tuo nome. La linea TEMPOTEST® WORKWEAR è disponibile esclusivamente sul nostro e-Shop [TEMPOTESTWORKWEAR.COM](http://TEMPOTESTWORKWEAR.COM)

**EN**  
 TEMPOTEST® WORKWEAR is the collection of work clothes and accessories branded TEMPOTEST®, the world leader in sun protection. Polo shirts, sweatshirts, T-shirts, waistcoats, jackets and much more to feel comfortable and safe in any season. Beautiful and high quality clothes to work in any situation. TEMPOTEST® WORKWEAR can be customised with your company logo and name. TEMPOTEST® WORKWEAR line is available exclusively on our e-Shop [TEMPOTESTWORKWEAR.COM](http://TEMPOTESTWORKWEAR.COM)

**TEMPOTEST** |  ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

TEMPOTEST®  
VISUALIZER

MERCATO  
STILE

**TEMPOTEST** |  ITALIAN PERFORMANCE FABRICS

TEMPOTEST®  
DESKTOP VISUALIZER

MERCATO  
STILE



IT

TEMPOTEST® VISUALIZER è l'applicazione per tablet e smartphone che consente, attraverso la tecnologia della realtà aumentata, di scegliere facilmente e in modo divertente il modello di tenda da sole e il tessuto TEMPOTEST® ideale a soddisfare qualsiasi esigenza stilistica.

TEMPOTEST® VISUALIZER permette di vedere direttamente sulla propria parete di casa la tenda da sole in formato 3D e di poterla vestire a piacimento con tutti tessuti disponibili nella collezione TEMPOTEST®.

IT

TEMPOTEST® DESKTOP VISUALIZER è il nuovo strumento per PC Desktop / Laptop che consente di scegliere facilmente e in modo divertente il modello di tenda da sole e il tessuto TEMPOTEST® ideale a soddisfare qualsiasi esigenza stilistica.

TEMPOTEST® DESKTOP VISUALIZER ti permetterà di applicare su una foto da te selezionata, il modello di tenda da sole che desideri e di poterla vestire con tutti tessuti disponibili nella collezione TEMPOTEST®.

La tenda da sole potrà poi essere adattata nelle dimensioni secondo diverso gusto o necessità, mantenendo i rapporti dei disegni dei tessuti TEMPOTEST® in scala reale. Le simulazioni verranno salvate sul tuo PC e potrai condividerla in famiglia e con il tuo rivenditore di fiducia. Cosa aspetti? Registrati e utilizza subito TEMPOTEST® DESKTOP VISUALIZER.

EN

TEMPOTEST® VISUALIZER is the application for tablets and smartphones that allows, through the technology of augmented reality, to easily choose the type of awnings and the TEMPOTEST® fabric suitable to satisfy any architectural need.

TEMPOTEST® VISUALIZER allows you to photograph your house or building wall and project an awning style in 3D and insert any combination of fabrics available from the TEMPOTEST® collection.

EN

TEMPOTEST® DESKTOP VISUALIZER is the new tool for PC Desktop / Laptop that allows you to choose easily and in a fun way, the type of awning structure and the TEMPOTEST® fabric in order to satisfy any stylistic need.

TEMPOTEST® DESKTOP VISUALIZER will allow you to apply the awning structure you desire to a photo you have selected and to dress any model with all the fabrics available in our collection. The awning can be adapted in size according to different tastes or needs, keeping TEMPOTEST® fabric designs ratio in full scale.

The simulations will be saved on your PC and you'll be able to share it with your family and with your trusted dealer. What are you waiting for? Register and use TEMPOTEST® DESKTOP VISUALIZER now!



**INQUADRA la parete.**  
CHOOSE the background.



**SCEGLI il modello di tenda di tuo interesse e il tessuto TEMPOTEST® che più ti piace.**  
CHOOSE the type of awning and the TEMPOTEST® fabric that fits your style.



**POSIZIONA e modula la tenda con l'utilizzo delle gesture del dispositivo.**  
PLACE and adjust the awning with the tools on the device.



**SCATTA una foto per inviarla o condividerla con chi vuoi.**  
TAKE a photo, send it or share it.



**Scegli lo sfondo**  
Choose the background



**Decidi la prospettiva**  
Set the perspective



**Seleziona la struttura**  
Choose the type of awning



**Adatta la tenda**  
Resize the awning



**Scegli il tessuto**  
Choose the fabric



Stampato secondo la filosofia GreenPrinting® volta alla salvaguardia dell'ambiente attraverso l'uso di materiali (lastre, carta, inchiostri e imballi) a basso impatto ambientale, oltre all'utilizzo di energia rinnovabile e automezzi a metano.  
Printed according to GreenPrinting® philosophy, aimed at environment protection through the use of materials with low environmental impact (such as plates, paper, inks and packaging),as well as the use of renewable energy and CNG vehicles.



A.G. Bellavite ha azzerato totalmente le emissioni di Gas a effetto Serra prodotte direttamente o indirettamente per la realizzazione di questo prodotto.  
A.G. Bellavite totally resets its greenhouse effect gas emissions directly or indirectly produced for its output.

Finito di stampare nel mese di gennaio 2023 / Printed in January 2023 GreenPrinting® A.G.BELLAVITE srl, Missaglia (Le)